

BOLIX BRICK POINT

Tynk nawierzchniowy do wykonania efektu cegły



CECHY PRODUKTU:

- Barwiony
- Hydrofobowy
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Łatwy w obróbce
- Na systemy ociepleń oparte na płytach styropianowych EPS i na płytach z wełny mineralnej oraz na powierzchni nieocieplone

PRZEZNACZENIE:

BOLIX BRICK POINT to tynk nawierzchniowy stosowany przy wykonywaniu wyprawy tynkarskiej z efektem wydrapywanej cegły, gdzie warstwę podkładową w tym rozwiązaniu stanowi BOLIX TBR.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Produkt należy stosować na wstępnie związanym tynku podkładowym BOLIX TBR (tynk podkładowy nie powinien lepić się do palca – orientacyjny czas wstępnego wysychania – ok. 1h przy temperaturze + 23 °C i wilgotności względnej powietrza 50%)

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Zawartość opakowania wsypać do pojemnika z odmierzoną ilością czystej wody (4,0 ÷ 5,0 l) i dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Po upływie 5 minut i ponownym wymieszaniu, zaprawa jest gotowa do użycia. Do każdego opakowania należy dozować taką samą ilość wody. Oprócz wody nie dodawać innych substancji.

ZASTOSOWANIE:

Gotową zaprawę nanieść ciągłą, równą warstwą o grubości 3 - 5 mm na wstępnie wyschniętą warstwę tynku BOLIX TBR, zgodnie z wytycznymi karty technicznej tego produktu.

Tak przygotowany tynk wierzchni należy pozostawić do wstępnego związania. Upřednio można nadać tynkowi rustykalne wykończenie za pomocą specjalnego wałka strukturalnego lub szczotki z twardym włosiem (ruchy poziome lub pionowe w jednym kierunku). Dzięki temu zabiegowi są również niwelowane drobne nierówności pozostałe po nałożeniu tynku pacą.

Czas wysychania musi być odpowiednio dobrany do warunków ciepłotwilgotnościowych. Zbyt krótki czas wysychania nie pozwoli na przyłożenie poziomicy, pomagającej w prawidłowym nacięciu spoin, bez uszkodzenia powierzchni, natomiast zbyt długi czas utrudni wycinanie spoin.

Po wstępnym związaniu tynku wierzchniego (tynk nie powinien lepić się do palca – orientacyjny czas wstępnego wysychania – ok. 1h przy temperaturze + 23 °C i wilgotności względnej powietrza 50%) należy wyciąć za pomocą poziomicy i specjalnego narzędzia wykonanego ze stali nierdzewnej- skrobaka do spoin BOLIX RDF - spoiny wydzierając tynk wierzchni odsłaniając jednocześnie tynk podkładowy (na głębokość ok. 1 mm) począwszy od spoin poziomych, a następnie pionowych. Z uwagi na złożoność sposobu wykonania, szczegóły realizacji zostały zamieszczone w odrębnej instrukcji wykonania efektu dekoracyjnego BOLIX Design Collection.

W celu uniknięcia ewentualnych rozbieżności wynikających z nieprecyzyjnego określenia jakości wykonywanych odwzorowań, za dobrą praktykę, przed przystąpieniem do prac, uznaje się wykonanie elementu referencyjnego o określonych wymiarach, który powinien zostać uznany za wzorcowy przy dokonywaniu odbiorów. Ponieważ wzór odcieni kolorystycznych i faktur wyprawy tynkarskiej jest unikalny i niemożliwy do precyzyjnego odwzorowania, dlatego może podlegać różnym interpretacjom.

UWAGI I ZALECENIA REALIZACYJNE:

- Nie stosować na powierzchniach narażonych na długotrwałe oddziaływanie wody (w szczególności na powierzchniach poziomych), zalegającego śniegu oraz podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym.
- Przed przystąpieniem do wykonania efektu dekoracyjnego, wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nieprzeznaczone do wykonania, odpowiednio osłonić i zabezpieczyć.
- Wyznaczyć powierzchnię przeznaczoną do wykonania efektu cegły uwzględniając warunki pogodowe, rodzaj podłoża i możliwości wykonawcze. Efekt dekoracyjny rekomendowany jest do zdobienia wyodrębnionych części elewacji o powierzchni umożliwiającej jego wykonanie w jednym etapie wykonawczym i stabilnych warunkach pogodowych.
- Zaprawę tynkarską nakładać na powierzchnie stanowiące odrębną całość w sposób ciągły bez przerw w pracy, materiałem pochodzącym z jednej partii produkcyjnej.
- W czasie nakładania i wysychania tynku, powierzchnie chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi, zabrudzeniami i działaniem wiatru do momentu związania zaprawy z jednoczesnym zachowaniem możliwości odparowania wilgoci i oddziaływaniem temperatur poniżej +8°C przez okres min. 3 dni po ich wykonaniu. Stosować siatki osłonowe na rusztowaniach.
- Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają czas wysychania i wiązania produktu w stosunku do podanego okresu czasu
- Zabrania się zwilżania BOLIX BRICK POINT podczas aplikacji i modelowania ze względu na możliwość powstania wysolenień i przebarwień. Tynku nie wolno zwilżać do momentu związania – minimum 48 h w warunkach optymalnych (+23°C, 50% wilgotności względnej powietrza).
- W trakcie prac wewnątrz pomieszczeń i po ich zakończeniu pomieszczenia należy wentylować unikając jednocześnie przed przeciągami aż do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Po zakończeniu prac, narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą, pamiętając że po wyschnięciu zaprawy czyszczenie jest utrudnione.
- Powierzchnię świeżo zabrudzonych elementów należy przetrzeć wilgotną szmatką, stwardniałe zabrudzenia usunąć mechanicznie.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl



BOLIX BRICK POINT

Tynk nawierzchniowy do wykonania efektu cegły

- Przed użyciem BOLIX BRICK POINT w efekcie cegły należy zapoznać się z instrukcją wykonania efektu dekoracyjnego BOLIX Design Collection oraz kartami technicznymi produktów potrzebnych do wykonania efektu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Wyrób posiada odczyn alkaliczny, należy chronić oczy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami należy płukać je obficie wodą i skontaktować się z lekarzem.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA:

- Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400÷500 obr./min) z mieszadłem koszykowym
- Długa i krótka paca ze stali nierdzewnej
- Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej
- Wiadro
- Narzędzie do wycinania spoin
- Poziomica

DANE TECHNICZNE:

Poniższe parametry techniczne odnoszą się do temperatury $+23 (\pm 2)^{\circ}\text{C}$ i wilgotności względnej powietrza $50 (\pm 5)\%$. W innych warunkach podane parametry mogą ulec zmianie.

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i wiązania:
od $+8^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$

Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i wiązania:
do 80%

Gęstość nasypowa:
ok. $1,54 \text{ g/cm}^3$

Barwa:
według wzornika BOLIX DESIGN Collection

Czas zużycia przygotowanej zaprawy:
 $\geq 1,5 \text{ h}$

Czas wysychania wykonanej wyprawy tynkarskiej:
48 h

Współczynnik przewodzenia ciepła λ :
 $\leq 0,78 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ :
 ≤ 25

Opakowania:
worek 25 kg

Ilość opakowań na palecie i waga:
48 / ok. 1200 kg

Okres przydatności do stosowania:
12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

ORIENTACYJNE ŻUŻYCIE:

warstwa 3 – 5 mm **5,0 – 8,5 kg/m²**

W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób na danym podłożu.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w nieuszkodzonych opakowaniach w temp. od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$. Chronić przed zawilgoceniem. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

SKŁAD:

Spoiva hydrauliczne, pigmenty, polimery, drobnziarniste wypełniacze mineralne oraz dodatki modyfikujące.

BOLIX S.A. gwarantuje właściwą jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na rodzaj jego zastosowania i sposób użycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Nie zastępują one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić odpowiednie próby lub skontaktować się z Działem Technicznej Obsługi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyższej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą swoją ważność.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixa
www.bolix.pl

