

BOLIX DL35

Dodatek do wybranych zapraw klejących BOLIX do wykonywania warstwy zbrojonej w podwyższonych temperaturach



CECHY PRODUKTU:

- umożliwia prowadzenie prac w podwyższonych temperaturach otoczenia i podłoża w zakresie $+20\text{ }^{\circ}\text{C} \div +35\text{ }^{\circ}\text{C}$
- łatwy w dozowaniu
- wydłuża czas otwarty pracy z przygotowaną zaprawą
- poprawia urabialność zaprawy klejącej

PRZEZNACZENIE:

Dodatek BOLIX DL35 dzięki zastosowaniu wyselekcjonowanych składników zapobiegających zbyt szybkiemu wysychaniu pozwala na wykonywanie warstwy zbrojonej w podwyższonych temperaturach otoczenia i podłoża w zakresie $+20\text{ }^{\circ}\text{C} \div +35\text{ }^{\circ}\text{C}$ z użyciem zapraw klejących BOLIX U, BOLIX UWM oraz BOLIX WM. Dzięki zastosowaniu dodatku BOLIX DL35 stosowana zaprawa klejąca optymalnie wiąże w podwyższonych temperaturach bez powstawania rys skurczowych.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Do odmierzonej ilości wody zarobowej (6,75 – 7,25 l) dodać 1 worek zaprawy klejącej BOLIX U/ BOLIX UWM /BOLIX WM, a następnie dodatek BOLIX DL35 w ilości 0,5 kg (około 750 ml) i dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po upływie 5 minut i ponownym wymieszaniu, zaprawa klejąca jest gotowa do użycia. Po wymieszaniu czas zużycia przygotowanej zaprawy wynosi 90 minut.

UWAGA: dodatek powinien być wysypany na suchą zaprawę BOLIX, a następnie całość zaprawy wymieszana z wodą. Nie należy dodawać BOLIX DL35 do wymieszanej z wodą zaprawy, gdyż może to spowodować powstanie trudnych do wymieszania wtrąceń dodatku.

UWAGI I ZALECENIA REALIZACYJNE:

- Przed użyciem należy zapoznać się z kartą techniczną wybranej zaprawy klejącej BOLIX. Stosując dodatek BOLIX DL35, należy przestrzegać ilości wody zarobowej przedstawionej w karcie technicznej niniejszego produktu.
- Podczas wykonywania prac należy przestrzegać wytycznych zawartych w kartach technicznych stosowanych zapraw klejących do wykonywania warstwy zbrojonej BOLIX.
- Nie stosować na podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym.
- Przed przystąpieniem do prac, elementy takie jak okna, drzwi, parapety należy odpowiednio osłonić i zabezpieczyć.
- Wyznaczyć powierzchnię przeznaczoną do wykonania prac uwzględniając warunki pogodowe, rodzaj podłoża i możliwości wykonawcze.

- W czasie nakładania i wysychania zaprawy klejącej, powierzchnie chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru. Stosować siatki osłonowe na rusztowaniach.
- Na jednej powierzchni nie należy stosować kleju bez dodatku i z dodatkiem, ze względu na różnice w szybkości wysychania i wiązania.
- Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojącej bez uprzedniego pokrycia płyt termoizolacyjnych zaprawą klejącą.
- Nie należy zaniżać grubości zaprawy klejącej podczas wykonywania warstwy zbrojonej. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia wytrzymałości tej warstwy.
- Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają czas wysychania i wiązania zaprawy klejącej.
- Po zakończeniu prac, narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą, pamiętając że po wyschnięciu zaprawy czyszczenie jest utrudnione.
- Powierzchnię świeżo zabrudzonych elementów należy przetrzeć wilgotną szmatką, stwardniałe zabrudzenia usunąć mechanicznie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Chronić oczy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami należy płukać je obficie wodą i skontaktować się z lekarzem

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA:

- Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400÷500 obr./min) z mieszadłem koszykowym lub skrzydełkowym

DANE TECHNICZNE:

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i wysychania tynku z dodatkiem:

od $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$

Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i wysychania zaprawy klejącej z dodatkiem:
do 85%

Gęstość nasypowa:

ok. $0,65\text{ kg/dm}^3$

Kolorystyka:

szary

Czas zużycia zaprawy klejącej z dodatkiem:

1,5 h

Opakowania:

Worek: 10 kg

Ilość opakowań na palecie i waga:

48 / ok. 500 kg

Okres przydatności do stosowania:

12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:

500 g / 25 kg zaprawy klejącej BOLIX U, BOLIX UWM lub BOLIX WM

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w nieuszkodzonych oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. od $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$. Chronić przed zawilgoceniem. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixa
www.bolix.pl



BOLIX DL35

Dodatek do wybranych zapraw klejących BOLIX do wykonywania warstwy zbrojonej w podwyższonych temperaturach

BOLIX S.A. gwarantuje właściwą jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na rodzaj jego zastosowania i sposób użycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Nie zastępują one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić odpowiednie próby lub skontaktować się z Działem Technicznej Obsługi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyższej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą swoją ważność.

**Masz pytania?**

Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

