

BOLIX FLEX



Dodatek do zaprawy klejącej BOLIX UBG

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i wiązania:
od +5°C do +25°C

Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i wiązania:
do 80%

Gęstość objętościowa:
ok. 1,07 kg/dm³

Opakowania:
wiadra: 2 kg

Okres przydatności do stosowania:
12 miesięcy – data ważności podana na opakowaniu

ORIENTACYJNE ŻUŻYCIE:

2 kg BOLIX FLEX / 25 kg BOLIX UBG

CECHY PRODUKTU:

- Uelastycznia i poprawia urabialność zaprawy klejącej BOLIX UBG
- Podnosi odporność na uderzenia warstw wierzchnich w systemie ociepleń na płytach z wełny mineralnej
- Łatwy w dozowaniu

PRZEZNACZENIE:

Dodatek do zaprawy klejącej BOLIX UBG do wykonania warstwy zbrojonej w systemach ociepleń opartych na płytach z wełny mineralnej. Zastosowanie dodatku podnosi odporność systemu ociepleń na uszkodzenia mechaniczne przy zachowaniu wysokiej paroprzepuszczalności systemu.

Układy o podwyższonej odporności na uderzenia doskonale sprawdzają się na elewacjach narażonych na uszkodzenia mechaniczne, takich jak: strefy parkowania, wejścia do klatek schodowych, wjazdy do budynków, cokoły i pierwsze kondygnacje budynków w ścisłej zabudowie, itp.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Dodatek BOLIX FLEX w ilości 2 kg (1 opakowanie) należy dodać do wody zarobowej (4,5 – 5,5 l), a następnie dodać 25 kg zaprawy BOLIX UBG i dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po upływie 5 minut i ponownym wymieszaniu, zaprawa jest gotowa do użycia.

Po wymieszaniu czas zużycia przygotowanej zaprawy wynosi 90 minut.

UWAGI I ZALECENIA REALIZACYJNE:

Przestrzegać wytycznych zawartych w karcie technicznej zaprawy klejącej BOLIX UBG.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Chronić oczy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami należy płukać je obficie wodą i skontaktować się z lekarzem.

DANE TECHNICZNE:

Poniższe parametry techniczne odnoszą się do temperatury +23 (±2)°C i wilgotności względnej powietrza 50 (±5)%. W innych warunkach podane parametry mogą ulec zmianie.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w nieuszkodzonych oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed silnym nasłonecznieniem i działaniem mrozu. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

SKŁAD:

Wodna dyspersja polimerowa.

BOLIX S.A. gwarantuje właściwą jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na rodzaj jego zastosowania i sposób użycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Nie zastępują one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić odpowiednie próby lub skontaktować się z Działem Technicznej Obsługi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyższej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą swoją ważność.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

