

BOLIX GW

Gładź wapienna do wewnątrz GP – CS I – W0



CECHY PRODUKTU:

- dobra przyczepność do podłoża mineralnych
- łatwa w obróbce
- paroprzepuszczalna
- do nakładania ręcznego i maszynowego

PRZEZNACZENIE:

BOLIX GW służy do ręcznego lub maszynowego wykonywania gładzi na tynkach cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych oraz na podłożach betonowych. Stosowana na ściany i sufity wewnątrz pomieszczeń suchych oraz wilgotnych pod powłoki malarskie czy tapetowanie.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże powinno być: nośne, równe, suche, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych takich jak: kurz, tłuszcz, pyły i innych substancji zmniejszających przyczepność. Podłoża o słabej przyczepności (np. słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Większe nierówności usunąć zgodnie ze sztuką budowlaną.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Zawartość opakowania wysypać do pojemnika z odmierzoną ilością czystej wody (ok. 0,3 litra na 1 kg gładzi) i dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Po upływie 5 minut i ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia. Stosując betoniarkę grawitacyjną czas mieszania wynosi ok. 10 minut. Oprócz wody do zaprawy nie dodawać innych substancji.

ZASTOSOWANIE:

Zaprawę nanosić równomierną, cienką warstwą przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej lub maszynowo agregatem hydrodynamicznym do gładzi i wyrównać gładką pacą ze stali nierdzewnej lub piórem. Zatarcie pacą gąbkową lub filcową wykonać po rozpoczęciu jej wiązania, który należy określić doświadczalnie.

Wygładzona powierzchnia nie wymaga szlifowania, jeśli pojawi się taka konieczność to szlifowanie należy wykonać bezpośrednio po wyschnięciu gładzi (najpóźniej na drugi dzień od nałożenia) używając do tego papieru ściernego.

UWAGI I ZALECENIA REALIZACYJNE:

- Nie stosować na podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym.
- Przed przystąpieniem do prac, elementy takie jak okna, drzwi, parapety należy odpowiednio osłonić i zabezpieczyć.
- Nowo wykonane podłoża mineralne takie jak beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne należy sezonować minimum 28 dni.
- Przed zatarciem tynku, wszelkie nierówności nałożonej zaprawy usunąć poprzez zderzenie warstwy.
- Należy pamiętać o właściwym wykonaniu i wykończeniu dylatacji występujących w podłożu.
- Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają czas wysychania i wiązania zaprawy.
- W przypadku wysokich temperatur otoczenia i podłoża, tynk należy co jakiś czas zwilżyć czystą wodą.
- Tynkowane pomieszczenia należy wietrzyć, ale nie wolno w żadnym wypadku dopuścić do powstawania przeciągów lub do zbyt szybkiego wysychania zaprawy.
- Po zakończeniu prac, narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą, pamiętając że po wyschnięciu zaprawy czyszczenie jest utrudnione.
- Powierzchnię świeżo zabrudzonych elementów należy przetrzeć wilgotną szmatką, stwardniałe zabrudzenia usunąć mechanicznie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Wyrób posiada odczyn alkaliczny, należy chronić oczy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami należy płukać je obficie wodą i skontaktować się z lekarzem.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA:

- Wiadro budowlane
- Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400 ÷ 500 obr/min) z mieszadłem koszykowym
- Paca i kielnia ze stali nierdzewnej
- Paca gąbkowa, filcowa

DANE TECHNICZNE:

Poniższe parametry techniczne odnoszą się do temperatury +23 (±2)°C i wilgotności względnej powietrza 50 (±5)%. W innych warunkach podane parametry mogą ulec zmianie.

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i dojrzewania:

od +5°C do +25°C

Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i dojrzewania:

do 80%

Gęstość nasypowa:

ok. 1,30 g/cm³

Zalecana grubość warstwy:

do 3 mm

Uziarnienie:

ok. 0,5 mm

Barwa:

biała

Czas zużycia przygotowanej zaprawy:

≤ 3 h



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixa
www.bolix.pl



BOLIX GW

Gładź wapienna do wewnątrz GP – CS I – W0

Czas wysychania:

1 dzień na 1 mm grubości warstwy

Reakcja na ogień wg PN-EN 13501-1:

klasa A1

Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 998-1:

klasa CS I

Przyczepność do betonu wg PN-EN 998-1:

≥ 0,10 MPa

Absorpcja wody wg PN-EN 998-1:

W0

Współczynnik przewodzenia ciepła λ :

≤ 0,66 W/mK

Opakowania:

worek 25 kg

Ilość opakowań na palecie i waga netto produktu:

48 / ok. 1200 kg

Okres przydatności do stosowania:

12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:ok. 1,2÷1,3 kg / m² na 1 mm grubości zaprawy

Zużycie jest uzależnione od równości podłoża oraz grubości gładzi. W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób na danym podłożu.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w nieuszkodzonych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed zawilgoceniem. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

SKŁAD:

Wapno hydratyzowane, drobnoziarniste wypełniacze mineralne oraz dodatki modyfikujące.

BOLIX S.A. gwarantuje właściwą jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na rodzaj jego zastosowania i sposób użycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Nie zastępują one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić odpowiednie próby lub skontaktować się z Działem Technicznej Obsługi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyższej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą swoją ważność.

**Masz pytania?**

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

