

Silikonowy podkład tynkarski pod cienkowarstwowy tynk silikonowy BOLIX TSC w systemie BOLIX THERM

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:

- Ogranicza możliwość przebijania koloru podłoża na powierzchni tynku
- Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń z warstw podkładowych do tynku i minimalizuje możliwość wystąpienia plam
- Ułatwia nakładanie tynków – zawiera mączkę kwarcową
- Redukuje pylistość i ujednolica chłonność podłoża
- Stanowi element systemu ociepleń BOLIX THERM

PRZEZNACZENIE:

BOLIX PTC to podkład tynkarski do gruntowania podłoża ściennych przed nałożeniem tynku BOLIX TSC.

Może być stosowany na ścianach zewnętrznych budynków istniejących oraz nowo budowanych.

Podłoża, na których można stosować podkład tynkarski:

- warstwa zbrojona systemu ociepleń ścian zewnętrznych budynków BOLIX THERM
- podłoża mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, itp.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Warstwa zbrojona w systemie ociepleń BOLIX THERM powinna być wykonana zgodnie z aktualną Instrukcją Ociepleń BOLIX Nr IB/01 EPS. Powierzchnia ścian nieocieplonych powinna być: nośna, równa, sucha, oczyszczona z powłok antyadhezyjnych takich jak: kurz, tłuszcz, pyły, bitumy, glony i innych substancji zmniejszających przyczepność. Stabe i odspojone tynki oraz stare powłoki malarskie należy usunąć. Podłoże chłonne (w szczególności z gazobetonu) zagruntować preparatem gruntującym BOLIX N.

Małe nierówności podłoża wyrównać zaprawą klejącą do zatapiania siatki np. BOLIX KUZ. Większe nierówności i ubytki wyrównać zaprawą BOLIX W, a następnie całość powierzchni przed nakładaniem przespachłować zaprawą klejącą BOLIX KUZ tak, aby podłoże było równe i gładkie.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać. Nie dodawać innych składników.

ZASTOSOWANIE:

Nałożyć równomiernie i jednokrotnie za pomocą pędzla ławkowca lub wałka malarskiego. Tynk nałożyć po wyschnięciu podkładu tynkarskiego.

DODATKOWE UWAGI/ZALECENIA:

- Przed rozpoczęciem prac, wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie przeznaczone do gruntowania odpowiednio osłonić i zabezpieczyć
- Nie zaleca się stosować na powierzchniach narażonych na długotrwałe oddziaływanie wody, zalegającego śniegu oraz podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym
- Należy wyznaczyć powierzchnię przeznaczoną do gruntowania uwzględniając warunki pogodowe, rodzaj podłoża i możliwości wykonawcze.

- Nowo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne należy sezonować minimum 28 dni.
- Podczas nakładania i wysychania podkładu tynkarskiego, powierzchnie chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru. Stosować siatki osłonowe na rusztowaniach
- Przed gruntowaniem podłoża mineralne pokryte dobrze związaną powłoką malarską należy przeszlifować grubym papierem ściernym, a następnie obmieść szczotką i dokładnie odkurzyć.
- Stosować podkład tynkarski w kolorze zbliżonym z barwą wyprawy tynkarskiej.
- Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają czas wysychania podkładu tynkarskiego.
- Po skończonej pracy, narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą, pamiętając, że po wyschnięciu produktu czyszczenie jest utrudnione
- Napoczęte opakowanie produktu należy dokładnie zamknąć, a jego zawartość wykorzystać w możliwie jak najkrótszym czasie

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Chronić oczy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami należy płukać je obficie wodą i skontaktować się z lekarzem.

POTRZEBNE NARZĘDZIA:

- Pędzel ławkowiec lub wałek malarski

DANE TECHNICZNE:

Poniższe parametry techniczne odnoszą się do temperatury +23 (±2)°C i wilgotności względnej powietrza 50 (±5)%. W innych warunkach podane parametry mogą ulec zmianie.

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i wysychania:
od +5°C do +25°C

Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i wysychania:
do 80%

Gęstość objętościowa:
ok. 1,35 kg/dm³

Kolorystyka:
biała lub zbliżna z paletą barw BOLIX SPEKTRUM 300+

Stopień połysku:
mat

Czas wysychania:
min. 4h

Zawartość LZO:
Limit zawartości LZO (kat.: A/g/FW) – 30g/l (2010r.)
Produkt zawiera max. 15 g/l LZO (VOC).

Opakowania:
5kg [zapytaj o dostępność], 25kg

Ilość opakowań na palecie i waga netto produktu:
5kg: 80 / ok. 400 kg
25kg: 24 / ok. 600 kg

Okres przydatności do stosowania:
12 miesięcy - data ważności podana na opakowaniu

Silikonowy podkład tynkarski pod cienkowarstwowy tynk silikonowy BOLIX TSC w systemie BOLIX THERM

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:

ok. 0,25 ÷ 0,40 kg/m²

Zużycie jest uzależnione od równości, chłonności i chropowatości podłoża. W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób na danym podłożu.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w nieuszkodzonych oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed silnym nasłonecznieniem i działaniem mrozu. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

SKŁAD:

Wodne dyspersje polimerowe i silikonowe, wypełniacze mineralne, mączka kwarcowa oraz środki modyfikujące.

BOLIX S.A. gwarantuje właściwą jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na rodzaj jego zastosowania i sposób użycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Nie zastępują one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić odpowiednie próby lub skontaktować się z Działem Technicznej Obsługi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyższej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą swoją ważność.