

BOLIX Active Grunt

Deckendes Grundiermittel



EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS:

- reduziert und vereinheitlicht die Saugfähigkeit des Untergrundes
- verfestigt den zu grundierenden Untergrund
- erhöht die Ergiebigkeit der BOLIX-Innenfarben

VERWENDUNGSZWECK:

BOLIX Active Grunt eignet sich zur Grundierung von Wänden und Decken im Innenbereich vor dem Streichen mit BOLIX-Innenfarben. Das Produkt ist für Zement-, Kalkzement- und Gipsputz, für Gipskartonplatten sowie Betonuntergründe, Papier- und Glasfasertapeten bestimmt. Es eignet sich zur Grundierung von kleinen Stein-, Ziegel-, Holz- und Holzwerkstoffelementen. Das Grundiermittel kann auch zur Verfestigung des Untergrundes vor dem Tapezieren, vor der Montage von Keramik- oder Steinbelägen usw. eingesetzt werden. Es enthält keine organischen Lösungsmittel.

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG:

Der Untergrund soll trocken, einheitlich, sauber, frei von gelösten Anstrichen, Fettflecken und anderen Verunreinigungen, von chemischen und biologischen Angriffen sowie von den die Haftfestigkeit beeinträchtigenden Schichten (z. B. Schmutz, Staub) sein. Kalkanstriche und Kleberreste sind zu entfernen. Kleine Unebenheiten (bis 5 mm) mit gebrauchsfertigem Putzspachtel BOLIX Presto Acryl oder BOLIX SP spachteln. Größere Unebenheiten (5-15 mm) mit BOLIX-W-Mörtel ausgleichen, anschließend mit BOLIX Presto Acryl oder BOLIX SP spachteln. Vor dem Tapezieren ist die Haftfestigkeit der Tapete auf dem Untergrund zu prüfen.

VORBEHANDLUNG DES PRODUKTS:

Die Packung enthält gebrauchsfertiges Produkt. Direkt vor Beginn der Malerarbeiten ist das Produkt sorgfältig mit einem Farbrührer / einer langsam laufenden Bohrmaschine mit angesetztem Rühr- oder Flügelkorb aufzurühren, bis eine homogene Masse entsteht. Bei Bedarf mit kleiner Menge sauberes Wasser verdünnen (max. 5%).

VERARBEITUNGSHINWEISE:

Das Grundiermittel in einer Schicht mit Pinsel, Rolle oder Farbspritzgerät auftragen.

ANWENDUNGSHINWEISE UND -ANLEITUNG:

- Es ist insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass der zu grundierende Untergrund eben und sorgfältig vorbehandelt ist.
- Frischer Zement- und Zementkalkputz können nach mindestens 3-4 Wochen Alterung und Gipsputz nach mindestens 2 Wochen Alterung grundiert werden.

- Gips- oder Acrylspachtelmassen können nach deren vollständigen Durchtrocknung grundiert werden.
- Bei Grundierung mit einer Rolle ist das Grundiermittel zuerst vertikal und anschließend horizontal aufzutragen, ohne die Rolle fest auf den Untergrund zu drücken. Nicht mit „trockener Rolle“ streichen.
- Während und nach dem Streichen sollen Räume gelüftet werden, wobei Zugluft und somit vorzeitiges Austrocknen des Grundiermittels zu vermeiden sind.
- Vor Beginn der Arbeiten sind alle nicht zu streichenden Umgebungselemente im Arbeitsbereich entsprechend, z.B. mit einem Kreppband, abzudecken.
- Niedrige Temperaturen, erhöhte Luftfeuchtigkeit, keine ausreichende Lüftung verlängern die Trocknungszeit des Grundiermittels.
- Nach beendeten Arbeiten Werkzeuge und Hände mit frischem Wasser reinigen, wobei zu beachten ist, dass Reinigung nach Durchtrocknung des Grundiermittels erschwert ist.

SICHERHEITSMASSNAHMEN:

Berührung mit Augen und Haut ist zu vermeiden. Bei direkter Berührung mit den Augen reichlich mit Wasser abspülen und bei Bedarf Arzt konsultieren. Beim Auftrag mit einem Farbspritzgerät persönliche Schutzausrüstung tragen. Aerosol nicht einatmen. Bei den Arbeiten ist sicherzustellen, dass sich keine unbefugten Personen im Arbeitsbereich aufhalten.

BENÖTIGTES WERKZEUG:

- Rührer oder langsam laufende Bohrmaschine (400÷500 U/min) mit Rührkorb oder Rührflügel
- Pinsel, Rolle oder Farbspritzgerät
- Selbstklebendes Kreppband

TECHNISCHE DATEN:

Die nachstehenden technischen Parameter beziehen sich auf Temperatur von +23 (±2)°C und relative Luftfeuchte von 50 (±5)%. Bei anderen Umgebungsbedingungen können die Parameter abweichend sein.

Umgebungs- und Untergrundtemperatur beim Auftragen und während der Trocknung der Farb:
von +5°C bis +25°C

Relative Luftfeuchte beim Auftragen und während der Trocknung der Farbe:
bis 80%

Raumdichte:
ca. 1,60 kg/dm³

Farbton:
weiß (es besteht die Möglichkeit, das Grundiermittel entsprechend der Farbe der BOLIX-Innenfarben zu färben)

Glanzgrad:
matt

Nassabriebbeständigkeit (nach PN-C-81914):
Typ II

Nassabriebbeständigkeit (nach PN-EN 13300):
Klasse 4

Oberflächen-Trocknungszeit:
min. 2h



Haben Sie Fragen?
Rufen Sie uns an!
801-650-222
Schreiben Sie uns!
servis@bolix.pl

BOLIX SA
Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Finden Sie uns!
www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX Active Grunt

Deckendes Grundiermittel

Verdünnungsmittel:

Trinkwasser

Schichtdicke (PN-EN 1062-1:2005):

ca. 100 µm

VOC-Gehalt:

Grenzgehalt an VOC (Klasse: A/a) – 30g/l (2010)

Das Produkt enthält max. 30 g/l VOC.

Verpackung:

Eimer: 5 l, 10 l

Anzahl der Verpackungen auf einer Palette und deren Nettogewicht:

Eimer 5l: 80 / ca. 400 l

Eimer 10 l: 44 / ca. 440 l

Haltbarkeitsdatum:

12 Monate - Haltbarkeitsdatum ist an der Verpackung angegeben

UNGEFÄHRER VERBRAUCH:

Bis zu **10m²/l** beim einmaligen Auftrag auf glattem, entsprechend vorbehandeltem Untergrund. Der Verbrauch hängt von der Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes sowie von der Art des eingesetzten Streichwerkzeugs ab, deswegen kann er erst durch Probeanwendungen auf jeweiligem Untergrund genau bestimmt werden.

LAGERUNG:

Lagerung in unbeschädigter und original verschlossener Verpackung bei Temperaturen von +5°C bis +25°C. Vor Frost und hohen Temperaturen schützen. Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren.

INHALTSSTOFFE:

Acryldispersionen auf Wasserbasis, Modifizierungsmittel, Mineralfüllstoffe sowie Pigmente. Enthält keine organischen Lösungsmittel.

BOLIX S.A. garantiert entsprechende Qualität des Produkts, hat jedoch keinen Einfluss auf Art und Weise seiner Anwendung. BOLIX übernimmt keine Haftung für die Arbeit eines Planers und Auftragnehmers. Alle vorstehenden Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen sowie nach neuestem Stand der Technik angegeben. Sie ersetzen jedoch nicht eine fachliche Vorbereitung des Bauplaners und des Auftragnehmers und befreien sie nicht von der Einhaltung der bautechnischen und arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften. Bei Zweifeln sollen entsprechende Probeanwendungen durchgeführt oder die Technische Abteilung bei BOLIX kontaktiert werden. Mit der Ausgabe dieses Technischen Datenblattes verlieren alle bisherigen Datenblätter ihre Gültigkeit.



Haben Sie Fragen?
Rufen Sie uns an!
801-650-222
Schreiben Sie uns!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA
Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Finden Sie uns!
www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl