

BOLIX BETOGRUNT



криюча ґрунтовка для критичних основ

- гіпсові штукатурки
- гіпсокартонні плити
- промислові підлоги та ангідритові матеріали

Не застосовувати в якості ґрунтовки перед нанесенням штукатурок.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Основа повинна бути несучою, сухою, очищеною від антиадгезійного покриття, такого як: бруд, жир, пил, бітуми, водорості та інші речовини, що зменшують адгезію. Покриття з вапняних та клейових фарб необхідно видалити. Гіпсові, ангідритові основи, керамічне / кам'яне облицювання, деревоподібні плити та міцні лакофарбові покриття необхідно зашліфувати грубим наждачним папером, а потім замести щіткою та очистити від пилу.

Запилені основи необхідно попередньо заґрунтувати препаратом BOLIX N.

ПІДГОТОВКА ПРОДУКТУ:

Упаковка містить готовий до використання продукт. Безпосередньо перед використанням весь вміст упаковки необхідно ретельно перемішати.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Рівномірно нанести пензлем або малярним валиком. У разі необхідності кожний наступний шар ґрунтовки наносити після висихання попереднього шару

ПРИМІТКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ:

- Не використовувати на поверхнях, що піддаються тривалому впливу води, залягання снігу, а також на основах, не захищених від капілярного підтягування.
- Перед початком робіт всі непризначені для ґрунтування елементи, що знаходяться в межах робочої зони, необхідно належним чином накрити та ізолювати.
- Під час нанесення та висихання ґрунтовки необхідно захищати поверхню від прямих сонячних променів, атмосферних опадів, забруднення та впливу вітру. Застосовувати захисні сітки на риштуваннях.
- Низька температура, підвищена вологість, недостатня циркуляція повітря подовжують час висихання ґрунтовки.
- Під час ґрунтування та після його закінчення приміщення необхідно провітрювати, одночасно захищаючи від протягів, які викликають занадто швидке висихання ґрунтовки.
- Після закінчення робіт інструменти та руки необхідно вимити проточною водою, пам'ятаючи про те, що після висихання ґрунтовки очищення ускладнюється.
- Розпочату упаковку ґрунтовки необхідно ретельно закрити, а її вміст використати якомога швидше.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

Необхідно захищати очі та шкіру. У випадку прямого контакту з очима необхідно ретельно промити їх водою та звернутися до лікаря.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ:

- дуже добре зміцнює заґрунтовану основу
- утворює шар зчеплення – зважаючи на вміст кварцового наповнювача рекомендується для гладких, непоглинаючих основ
- покращує адгезію клеючих сумішей до мінеральних основ
- вирівнює перебіг процесу схоплення та висихання нанесених клеючих сумішей
- полегшує роботи під час приклеювання теплоізоляційних плит, керамічного та кам'яного облицювання
- робить однаковою поглинаючу здатність поверхні
- захищає заґрунтовану поверхню від шкідливого впливу вологи,
- не містить розчинників
- швидко висихає

ПРИЗНАЧЕННЯ:

BOLIX BETOGRUNT використовується для ґрунтування, поглинаючих та непоглинаючих поверхонь стін, підлоги та стелі всередині та ззовні будівель перед:

- укладенням промислової підлоги та ґрунтовок для підлоги
- монтажем керамічного та кам'яного облицювання
- заливанням самовирівнюючої цементної суміші, напр. BOLIX SN20,
- нанесенням вирівнюючих шарів (наприклад BOLIX W)
- монтажем теплоізоляційних плит під час утеплення будинків
- нанесенням гідроізоляції BOLIX HYDRO

Основи, на яких можна використовувати ґрунтовку:

- бетон
- газобетон
- цементні, цементно-вапняні штукатурки
- цементні промислові підлоги і ґрунтовки
- цементно-волокнисті плити
- незаштукатурені муровані стіни
- міцні лакофарбові покриття на стінах і стелях з хорошою адгезією із вищезазначеними основами

а також на критичних основах всередині будівель:

- перед укладанням „плитка на плитку”
- деревоподібні плити (напр. плити ОСБ, ДСП)
- тераццо
- декоративні панельні обшивки



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl



BOLIX BETOGRUNT

криюча ґрунтовка для критичних основ

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ:

- Пензель або малярний валик

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Нижченаведені технічні параметри стосуються температури +23 (±2)°C та відносної вологості повітря 50 (±5)%. В інших умовах наведені параметри можуть змінюватися.

Температура навколишнього середовища та основи під час нанесення та висихання:

від +5°C до +25°C

Відносна вологість повітря під час нанесення та висихання:
до 80%

Щільність:

близько 1,40 г/см³

Колір:

рожево-червоний

Час висихання:

мін. 2 год.

Вміст ЛОС:

Граничний вміст ЛОС (кат.: A/g/FW) – 30 г/л (2010 р.)

Продукт містить макс. 0,5 г/л ЛОС (VOC)

Упаковка:

7 кг, 14 кг

Кількість упаковок на піддоні та вага нетто продукту:

7 кг: 44 / близько 308 кг

14 кг: 44 / близько 616 кг

Термін придатності до використання:

12 місяців – термін придатності вказаний на упаковці

ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА:

близько 0,25 ÷ 0,40 кг/м²

Витрата продукту залежить від структури основи, її поглинальної здатності та способу нанесення ґрунтовки. Саме тому з метою визначення точної витрати необхідно провести пробне ґрунтування на даній основі.

ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати в непошкоджених, оригінально запакованих упаковках при температурі від +5°C до +25°C. Захищати від сильного впливу сонячних променів та морозу. Продукт тримати у недоступному для дітей місці.

СКЛАД:

Водні акрилові дисперсії, кварцеві наповнювачі та модифікуючі добавки.

BOLIX S.A. гарантує належну якість продукту, але не має впливу на спосіб його застосування та використання. BOLIX не несе відповідальності за роботу Проектувальника та Виконавця. Усю вищенаведену інформацію надано добросовісно та відповідно до найактуальнішого рівня знань і технології застосування. Ця інформація не замінює професійної підготовки Проектувальника та Виконавця й не звільняє його від дотримання принципів будівельної практики та правил охорони праці. У разі сумнівів необхідно провести відповідні проби або зв'язатися з Відділом Технічного Обслуговування Клієнта BOLIX. Після видання вищевказаної Технічної карти усі попередні втрачають свою чинність.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl