

# BOLIX DECO VM

## Тонкошарова декоративна штукатурка з імітацією натурального каменю

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ:

- Забезпечує досконалі архітектурні якості згідно найсучасніших трендів BOLIX DESIGN COLLECTION
- висока стійкість до:
  - механічного пошкодження
  - UV - випромінювання – містить абсорбенти UV
- підвищена стійкість до:
  - розростання водоростей та грибів
  - впливу атмосферних факторів
- є елементом систем утеплення BOLIX на пінополістирольних плитах EPS та плит з мінеральної вати

### ПРИЗНАЧЕННЯ:

BOLIX DECO це акрилова мозаїчна штукатурна маса для ручного (BOLIX DECO<sub>VM</sub>) нанесення захисних і декоративних тонкошарових штукатурних покриттів на зовнішніх стінах існуючих і новозбудованих будівель та всередині приміщень. Містить ретельно підібрані композиції каменю, а також акрилового в'язучого високої якості, які надають поверхні привабливий декоративний характер.

Основи, на які можна наносити штукатурку:

- системи утеплення зовнішніх стін будівель ETICS на основі пінополістирольних плит EPS та плит з мінеральної вати,
- мінеральні основи, такі як: бетон, цементні, цементно-вапняні штукатурки,
- гіпсокартонні плити.

Властивості штукатурки, а також її естетичні переваги роблять штукатурку ідеальною для оздоблення фасадів будинків на виокремлених поверхнях, а також для оздоблення поверхні карнизів, колон, пілястр, цоколів, декоративної панельної обшивки, бетонних огорож і деталей та інших архітектурних елементів.

Доступний варіант:

Назва	Грануляція
BOLIX DECO <sub>VM</sub>	до 0,8 мм

### ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Армований шар у системах утеплення ETICS повинен бути виготовлений відповідно до актуальної Інструкції з утеплення BOLIX № IB/01/2001.

Поверхня неутеплених стін повинна бути: несучою, рівною, сухою, очищеною від антиадгезійного покриття, такого як: бруд, жир, пил, бітум, водорості та інших речовин, що зменшують зчеплення. Штукатурку, яка нещільно тримається та відшаровується, а також старе лакофарбове покриття необхідно видалити. Поглинаючу основу (зокрема, з газобетону) необхідно заґрунтувати ґрунтувальним препаратом BOLIX N. Невеликі нерівності основи вирівняти клейовою сумішшю для втоплення сітки, наприклад, BOLIX U або цементною шпаклівкою BOLIX SPN (бетонні основи).

Більші нерівності та дефекти вирівняти сумішшю BOLIX W.

Перед нанесенням декоративної штукатурки BOLIX DECO основу необхідно заґрунтувати ґрунтовкою BOLIX OP такого кольору, який відповідає кольору штукатурного оздоблення.

### ПІДГОТОВКА ПРОДУКТУ:

Упаковка містить готовий до використання продукт. Перед використанням весь вміст упаковки ретельно перемішати низькооборотним міксером до отримання однорідної консистенції. Подальше змішування не рекомендується з огляду на можливість наповітрення суміші.

*Увага! В літній період допускається розведення штукатурки чистою водою, до 150 мл/25 кг суміші (для DECO<sub>VM</sub>) або до 90 мл/15 кг суміші (для DECO<sub>VM</sub> в кольорі VM 50), при цьому в кожену упаковку необхідно додавати однаково кількість води. Не додавати інші речовини, окрім води.*

### ЗАСТОСУВАННЯ:

#### BOLIX DECO<sub>VM</sub> [ручне нанесення]:

Штукатурну масу рівномірно наносити на товщину зерна за допомогою гладилки з нержавіючої сталі, після чого розгладити гладилкою в одному напрямку до отримання рівної, гладкої та однорідної поверхні, не забуваючи очищати гладилку під час роботи. Далі коловими рухами пластиковою гладилкою затерти штукатурку, надаючи однорідну фактуру. Другий шар штукатурної суміші нанести після висихання першого, повторюючи спосіб нанесення та затирання.

**Даний метод нанесення стосується також кольору VM 51 CLEAN RUST [ефект іржі].**

Загальна товщина штукатурної маси повинна складати бл. 1,5 – 2,0 мм.

#### BOLIX DECO<sub>VM</sub> [RUST] ефект іржі [ручне нанесення]:

Метода нанесення стосується лише кольору VM 50

У випадку виконання ефекту іржі RUST, необхідно нанести перший шар у вигляді вертикальних нерівномірних полос пензлем, далі розгладити за допомогою сталеві гладилки вертикальними рухами. Другий шар штукатурної суміші нанести на товщину зерна після висихання першого шару за допомогою сталеві гладилки вертикальними рухами. Ефект RUST не можна затирати за допомогою пластикові гладилки.

Загальна товщина штукатурної суміші повинна бути бл. 1,5 – 2,0 мм.

*З метою уникнення можливих розбіжностей, які виникатимуть через неточне визначення якості виконаного зображення, хорошою практикою є перед початком робіт виконання еталонного елемента визначеного розміру, який буде вважатися за зразковий під час здійснення відвантаження. Оскільки зразок колористики та фактури штукатурної суміші є унікальним і його неможливо точно повторити, він може підлягати різним інтерпретаціям.*

### ПРИМІТКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Штукатурка повинна наноситися виключно кваліфікованими та досвідченими підрядниками.
- Не використовувати на поверхнях, що піддаються тривалому впливу води, накопичуваного снігу, а також на основах, не захищених від капілярного підтягування.



#### Masz pytania?

Zadzwoń!  
801-650-222

Napisz!  
serwis@bolix.pl

#### BOLIX SA

Ul. Stolarska 8  
34-300 Żywiec  
Tel. 33 475 06 00  
Fax. 33 475 06 12

#### Znajdź nas

www.trwaleocielenie.pl  
www.facebook.com/bolixsa  
www.bolix.pl

# BOLIX DECO BM

## Тонкошарова декоративна штукатурка з імітацією натурального каменю

- Враховуючи спосіб створення фактури, а також з метою уникнення термічного навантаження, особливо в темних кольорах штукатурки, штукатурну суміш рекомендується наносити на поверхні стін, відокремлених т. зв. рустами або іншими планками для відокремлення (добірними профілями).
- Перед початком нанесення штукатурного покриття усі елементи, які залишаються в периметрі проведення робіт, але не підлягають обробці, необхідно відповідним чином прикрити та захистити.
- Свіжонанесені цементні та цементно-вапняні штукатурки повинні висихати протягом щонайменше 28 днів.
- Визначити поверхню для штукатурення із врахуванням погодних умов, типу основи та можливостей для виконання.
- Машинне нанесення слід проводити виключно в безвітряну погоду.
- Не рекомендується „локальне добризкування” штукатурки після висихання з метою так зв. виправлення або доповнення структури.
- Штукатурну суміш наносити на суцільну площу поверхні в один етап, без перерв у роботі, використовуючи матеріал з однієї виробничої партії.
- Під час нанесення та висихання штукатурної суміші захищати поверхню від прямих сонячних променів, атмосферних опадів та впливу вітру. Застосовувати захисні сітки на риштуваннях.
- При нанесенні штукатурки на оздоблювальні профілі обов'язково повинен бути доступ до елемента з кожної сторони.
- Низька температура, підвищена вологість, недостатня циркуляція повітря подовжують час висихання штукатурки.
- Після закінчення робіт інструменти і руки необхідно вимити проточною водою, пам'ятаючи про те, що після висихання штукатурки очищення ускладнюється.
- Перед введенням в експлуатацію приміщення провітрити до зникнення запаху.
- Розкрити упаковку шпаклювальної суміші необхідно ретельно закрити, а її вміст використати в якомога найближчий час.
- Штукатурні суміші BOLIX DECO виготовляються на базі ретельно підібраній композиції натурального каменю, також тонованого. Колористичні композиції штукатурок BOLIX DECO можуть несуттєво відрізнятися кольором від справжнього кольору штукатурної суміші.

### ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:

Необхідно захищати очі та шкіру. У випадку прямого контакту з очима необхідно ретельно промити їх водою та звернутися до лікаря. Під час фарбування компресором застосовувати засоби особистої безпеки відповідно до правил безпеки і гігієни праці.

### НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ:

- Низькооборотний міксер або дріль (400÷500 об./хв.) з кошиковою насадкою
- Гладилка з нержавіючої сталі
- Шпатель з нержавіючої сталі
- Відро, кельма
- Паперовий скотч для відокремлення оштукатурених поверхонь від неоштукатурених та виконання з'єднань
- Розпилюючий малярний пістолет з компресором

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Наступні технічні параметри відносяться до температури +23 (±2)°C та відносної вологості повітря 50 (±5)%. В інших умовах наведені параметри можуть змінюватися.

**Температура навколишнього середовища та основи під час нанесення та схоплювання:**

від +5°C до +25°C

**Відносна вологість повітря під час нанесення та схоплювання:**  
до 80%

**Об'ємна щільність:**

близько 1,75 кг/дм<sup>3</sup>

**Коефіцієнт теплопровідності λ:**

близько 0,5 Вт/(м\*K)

**Показник опору дифузії μ:**

≤ 240

**Паропроникність згідно з PN-EN ISO 7783-2:**

категорія V2

**Водопоглинання згідно з PN-EN 1062-3:**

категорія W2

**Колір:**

палітра кольорів BOLIX DECO:

- 36 візерунків – BOLIX DECO<sub>BM</sub>

**Час висихання штукатурки:**

мін. 24 год.

**Упаковка:**

відра: 25 кг (для DECO<sub>BM</sub> – стосується також кольору BM51)

відра: 15 кг (для DECO<sub>BM</sub> в кольорі RUST BM 50)

**Кількість упаковок на піддоні і вага нетто продукту:**

відра 15 кг: 44 / близько 660 кг (DECO<sub>BM</sub>)

відра 25 кг: 24 / близько 600 кг (DECO<sub>BM</sub>)

**Термін придатності до використання:**

12 місяців – термін придатності вказаний на упаковці

### ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА:

Назва штукатурки	Зернистість	Витрата
BOLIX DECO <sub>BM</sub>	до 0,8 mm	2,5-3,5 кг/м <sup>2</sup>

З метою точного визначення витрати продукту рекомендується провести проби на даній поверхні.

### ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати в непошкодженій оригінально запакованих упаковках при температурі від +5°C до +25°C. Захищати від сильного впливу сонячних променів та морозу. Продукт тримати у недоступному для дітей місці.

### СКЛАД:

Акрилові в'язучі речовини, суміш каміння, модифікуючі та біоцидні добавки.



#### Masz pytania?

Zadzwoń!  
801-650-222

Napisz!  
serwis@bolix.pl

#### BOLIX SA

Ul. Stolarska 8  
34-300 Żywiec  
Tel. 33 475 06 00  
Fax. 33 475 06 12

#### Znajdź nas

www.trwaleocielenie.pl  
www.facebook.com/bolixsa  
www.bolix.pl



# BOLIX DECO BM

## Тонкошарова декоративна штукатурка з імітацією натурального каменю

### КОЛІР ҐРУНТОВКИ BOLIX OP АБА КЛЕЮ BOLIX KD:

- DECO<sub>BM</sub>

L.p.	BOLIX DECO <sub>BM</sub>	DECO <sub>BM</sub>	Zalecany kolor podkładu tynkarskiego BOLIX OP
1	Endless summer	2	15
2	Foggy coast	3	21
3	Old beauty	4	22
4	Silver quenn	7	24
5	Green ghost	8	17
6	Gold spirit	9	29
7	Milk lake	10	27
8	Stormy sky	11	26
9	Dark side	12	26
10	Electric wine	13	20
11	Warm cream	15	16
12	Deep treasure	16	19
13	Silver sand	17	25
14	Perfect harmony	20	16
15	Natural beauty	21	16
16	Soft grass	22	17
17	African fruit	23	20
18	Magic night	24	26
19	Green vision	25	23
20	Cold wind	26	21
21	Exclusive spice	28	7
22	Grey light	29	21
23	Golden rain	32	15
24	Silent lady	33	14
25	Mineral white	37	27
26	Soft Pearl	39	18
27	Tropical wave	41	15
28	Hypnotic dance	42	3
29	Sand hill	44	16
30	Spring break	45	17
31	Exotic vision	46	3
32	Cloud of dust	47	16
33	Bay fog	48	28
34	Elegant grey	49	24
35	Rust	50	21D
36	Clean Rust	51	14

BOLIX S.A. гарантує належну якість продукту, але не має впливу на спосіб його застосування та використання. BOLIX не несе відповідальності за роботу Проектувальника та Виконавця. Усю вищенаведену інформацію надано добросовісно та відповідно до найактуальнішого рівня знань і технології застосування. Ця інформація не замінює професійної підготовки Проектувальника та Виконавця й не звільняє його від дотримання принципів будівельної практики та правил охорони праці. У разі сумнівів необхідно провести відповідні проби або зв'язатися з Відділом Технічного Обслуговування Клієнта BOLIX. Після видання вищевказаної Технічної карти усі попередні втрачають свою чинність.

**Masz pytania?**

Zadzwoń!  
801-650-222

Napisz!  
serwis@bolix.pl

**BOLIX SA**

Ul. Stolarska 8  
34-300 Żywiec  
Tel. 33 475 06 00  
Fax. 33 475 06 12

**Znajdź nas**

www.trwaleocieplenie.pl  
www.facebook.com/bolixsa  
www.bolix.pl