

# BOLIX™ DECO



## Тонкошарова декоративна штукатурка зі слою з імітацією натурального каменю

бітум, водорості та інших речовин, що зменшують зчеплення. Штукатурку, яка нещільно тримається та відшаровується, а також старе лакофарбове покриття необхідно видалити. Поглинаючу основу (зокрема, з газобетону) необхідно ґрунтувати ґрунтувальним препаратом BOLIX N. Невеликі нерівності основи вирівняти клейовою сумішшю для втоплення сітки, наприклад, BOLIX U або цементною шпаклівкою BOLIX SPN (бетонні основи).

Більші нерівності та дефекти вирівняти сумішшю BOLIX W.

У випадку нанесення декоративної штукатурки на поверхню з гіпсової штукатурки або на гіпсокартонні плити, основу необхідно ґрунтувати ґрунтувальним препаратом BOLIX UltraGrunt, а після його висихання застосувати BOLIX OP.

Перед нанесенням декоративної штукатурки BOLIX DECO основу необхідно ґрунтувати ґрунтовкою BOLIX OP такого кольору, який відповідає кольору штукатурного оздоблення.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ:

- Забезпечує досконалі архітектурні якості згідно найсучасніших трендів BOLIX DESIGN COLLECTION
- 38 виняткових кольорів
- висока стійкість до :
  - механічного пошкодження,
  - UV - випромінювання – містить абсорбенти UV
- підвищена стійкість до:
  - розростання водоростей та грибів
  - впливу атмосферних факторів
- є елементом систем утеплення BOLIX на пінополістирольних плитах EPS та плит з мінеральної вати

### ПІДГОТОВКА ПРОДУКТУ:

Упаковка містить готовий до використання продукт. Перед використанням весь вміст упаковки ретельно перемішати низькооборотним міксером до отримання однорідної консистенції. Подальше змішування не рекомендується з огляду на можливість наповітряння суміші.

*Увага! В літній період допускається розведення штукатурки чистою водою, до 150 мл/25 кг суміші, при цьому в кожену упаковку необхідно додавати однакову кількість води. Не додавати інші речовини, окрім води.*

### ПРИЗНАЧЕННЯ:

BOLIX™ DECO це акрилова штукатурна маса для ручного нанесення захисних і декоративних тонкошарових штукатурних покриттів на зовнішніх стінах існуючих і новозбудованих будівель та всередині приміщень. Містить ретельно підібрані композиції каменю, в т.ч. слюди, а також акрилового в'язучого високої якості, які надають поверхні привабливий та неповторний характер.

Основи, на які можна наносити штукатурку:

- армованому шарі систем утеплення зовнішніх стін будівель ETICS на основі пінополістирольних плит EPS, а також плит із мінеральної вати

- мінеральні основи, такі як: бетон, цементні, цементно-вапняні штукатурки

- поверхні цементно-волокнистих, цементно-стружкових плит, міцно зафіксованих на основі або каркасі

- гіпсокартонні плити

- гіпсові штукатурки

Властивості штукатурки, а також її естетичні переваги роблять штукатурку ідеальною для оздоблення фасадів будинків на виокремлених поверхнях, а також для оздоблення поверхні карнизів, колон, пілястр, цоколів, декоративної панельної обшивки, бетонних огорож і деталей та інших архітектурних елементів.

### ПІДГОТОВКА ОСНОВИ :

Армований шар у системах утеплення ETICS повинен бути виготовлений відповідно до актуальної Інструкції з утеплення BOLIX № IB/01/2001.

Поверхня неутеплених стін повинна бути: несучою, рівною, сухою, очищеною від антиадгезійного покриття, такого як: бруд, жир, пил,

### ЗАСТОСУВАННЯ:

Штукатурну масу рівномірно наносити за допомогою гладилки з нержавіючої сталі, після чого розгладити в одному напрямку до отримання рівної, гладкої та однорідної поверхні, не забуваючи очищати гладилку під час роботи. Далі коловими рухами пластиковою гладилкою затерти штукатурку, надаючи однорідну фактуру. Другий шар штукатурної суміші нанести після висихання першого, повторюючи спосіб нанесення та затирання.

Загальна товщина штукатурної маси повинна складати бл. 2-3 мм.

Можна нанести штукатурну масу в один шар за умови, що отриманий результат матиме в результаті такий ефект, що задовольняє очікування.

Враховуючи спосіб нанесення фактури та можливість виникнення затертостей штукатурки рекомендується наносити штукатурну масу в два шари.

### ЕФЕКТ ІРЖІ (лише для кольорів TMD 50-52)

Штукатурну масу нанести в два шари за допомогою гладилки з нержавіючої сталі. За допомогою стальної гладилки розгладжувати вертикальними рухами до отримання рівного, гладкого ефекту, що задовольняє очікування (отримання вертикальних слідів шляхом подрібнення слюди під час розподілу вертикальними рухами)

### УВАГА!

Слюда, що входить до складу штукатурки, є натуральною сировиною, тому шматочки слюди можуть відрізнятись формою, розміром та кольором.

#### Masz pytania?

Zadzwoń!  
801-650-222

Napisz!  
servis@bolix.pl

#### BOLIX SA

Ul. Stolarska 8  
34-300 Żywiec  
Tel. 33 475 06 00  
Fax. 33 475 06 12

#### Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl  
www.facebook.com/bolixsa  
www.bolix.pl

# BOLIX™

# BOLIX™ DECO

## Тонкошарова декоративна штукатурка зі слоюдою з імітацією натурального каменю

З метою уникнення можливих розбіжностей, які виникатимуть через неточне визначення якості виконаних ефектів, хорошою практикою є перед початком робіт виконання еталонного елемента визначеного розміру, який буде вважатися зразком під час прийому робіт. Оскільки колористичний відтінок та фактура штукатурної суміші зразку є унікальними і їх неможливо точно повторити, вони можуть підлягати різним інтерпретаціям.

### ПРИМІТКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Штукатурка повинна наноситися виключно кваліфікованими та досвідченими підрядниками.
- Кількість осіб, які наносять та зтирають штукатурку, необхідно визначити таким чином, щоб в даних умовах та при уміннях виконавців усі роботи могли бути правильно реалізовані.
- Не використовувати на поверхнях, що піддаються тривалому впливу води, накопичуваного снігу, а також на основах, не захищених від капілярного підтягування.
- Штукатурну суміш рекомендується наносити на поверхні стін, відокремлених т. зв. фасадними рустами (боссажами) або іншими планками для відокремлення (добірними профілями).
- Перед початком нанесення штукатурного покриття усі елементи, які залишаються в периметрі проведення робіт, але не підлягають обробці, необхідно відповідним чином прикрити та захистити.
- Свіжнанесені цементні та цементно-вапняні штукатурки перед нанесенням BOLIX™ DECO повинні висихати протягом щонайменше 28 днів, а гіпсові штукатурки — висихати мінімум 2 тижні.
- Визначити поверхню для штукатурення із врахуванням погодних умов, типу основи та можливостей для виконання.
- Штукатурну суміш, що наноситься на поверхню, яка є суцільною площею, необхідно наносити в один етап, без перерв у роботі, використовуючи матеріал з однієї виробничої партії.
- Під час нанесення та висихання штукатурної суміші захищати поверхню від прямих сонячних променів, атмосферних опадів та впливу вітру. Застосовувати захисні сітки на риштуваннях.
- Низька температура, підвищена вологість, недостатня циркуляція повітря подовжують час висихання штукатурки.
- Після закінчення робіт інструменти і руки необхідно вимити проточною водою, пам'ятаючи про те, що після висихання штукатурки очищення ускладнюється.
- Перед введенням в експлуатацію приміщення провітрити до зникнення запаху.
- Розкрити упаковку шпаклювальної суміші необхідно ретельно закрити, а її вміст використати в якомога найближчий час.
- Штукатурні суміші BOLIX™ DECO виготовляються на базі ретельно підібраної композиції натурального каменю, в т.ч. тонованого. Колористичні композиції штукатурок BOLIX™ DECO, представлені в каталогах DESIGN COLLECTION, можуть несуттєво відрізнятися кольором від справжнього кольору штукатурної суміші.

### ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:

Необхідно захищати очі та шкіру. У випадку прямого контакту з очима необхідно ретельно промити їх водою та звернутися до лікаря. Під час нанесення компресором застосовувати засоби особистої безпеки відповідно до правил безпеки і гігієни праці.

### НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ:

- Низькооборотовий міксер або дріль (400+500 об./хв.) з кошиковою насадкою
- Гладилка з нержавіючої сталі
- Коротка пластикова гладилка для створення фактури
- Шпатель з нержавіючої сталі
- Кельма

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Наступні технічні параметри відносяться до температури +23 (±2)°C та відносної вологості повітря 50 (±5)%. В інших умовах наведені параметри можуть змінюватися.

**Температура навколишнього середовища та основи під час нанесення та схоплювання:**

від +5°C до +25°C

**Відносна вологість повітря під час нанесення та схоплювання:**  
до 80%

**Об'ємна щільність:**  
близько 1,70 кг/дм<sup>3</sup>

**Коефіцієнт теплопровідності λ:**  
близько 0,5 Вт/(м\*К)

**Показник опору дифузії μ:**  
≤ 240

**Грануляція:**  
до 0,8 мм

**Паропроникність згідно з PN-EN ISO 7783-2:**  
категорія V2

**Водопоглинання згідно з PN-EN 1062-3:**  
категорія W2

**Колір:**  
палітра кольорів BOLIX DECOMIKA: 38 візерунків

**Час висихання штукатурки:**  
мін. 24 год.

**Упаковка:**  
відра: 25 кг

**Кількість упаковок на піддоні і вага нетто продукту:**  
відра 25 кг: 24 шт. / близько 600 кг

**Термін придатності до використання:**  
12 місяців – термін придатності вказаний на упаковці

### ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА :

Нанесення	Витрата
1 шар	2,9-3,5 кг/м <sup>2</sup>
2 шари	3,5-4,5 кг/м <sup>2</sup>

З метою точного визначення витрати продукту рекомендується провести проби на даній поверхні .

### ЗБЕРІГАННЯ :

Зберігати в непошкодженій оригінально запакованих упаковках при температурі від +5°C до +25°C. Захищати від сильного впливу сонячних променів та морозу. Продукт тримати у недоступному для дітей місці.



#### Masz pytania?

Zadzwoń!  
801-650-222

Napisz!  
serwis@bolix.pl

#### BOLIX SA

Ul. Stolarska 8  
34-300 Żywiec  
Tel. 33 475 06 00  
Fax. 33 475 06 12

#### Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl  
www.facebook.com/bolixsa  
www.bolix.pl

# BOLIX™ DECO

## Тонкошарова декоративна штукатурка зі слоюдою з імітацією натурального каменю

### СКЛАД:

Акрилові в'язучі речовини, суміш каміння, слоюди, модифікуючі та біоцидні добавки.

### КОЛІР ҐРУНТОВКИ BOLIX OP:

BOLIX™ DECO	TMD	колір BOLIX OP
Endless summer	2	15
Foggy coast	3	21
Old beauty	4	22
Silver quenn	7	24
Green ghost	8	17
Gold spirit	9	29
Milk lake	10	27
Stormy sky	11	26
Dark side	12	26
Electric wine	13	20
Warm cream	15	16
Deep treasure	16	19
Silver sand	17	25
Perfect harmony	20	16
Natural beauty	21	16
Soft grass	22	17
African fruit	23	20
Magic night	24	26
Green vision	25	23
Cold wind	26	21
Exclusive spice	28	7
Grey light	29	21
Golden rain	32	15
Silent lady	33	14
Dark desert	34	14
Dusty rose	35	7
Mineral white	37	27
Soft Pearl	39	18
Tropical wave	41	15
Hypnotic dance	42	3

Sand hill	44	16
Spring break	45	17
Exotic vision	46	3
Cloud of dust	47	16
Bay fog	48	28
Elegant grey	49	24
Corten steel	50	14
Dark rust	51	14
Light rust	52	14

BOLIX S.A. гарантує належну якість продукту, але не має впливу на спосіб його застосування та використання. BOLIX не несе відповідальності за роботу Проектувальника та Виконавця. Усю вищенаведену інформацію надано добросовісно та відповідно до найактуальнішого рівня знань і технології застосування. Ця інформація не замінює професійної підготовки Проектувальника та Виконавця й не звільняє його від дотримання принципів будівельної практики та правил охорони праці. У разі сумнівів необхідно провести відповідні проби або зв'язатися з Відділом Технічного Обслуговування Клієнта BOLIX. Після видання вищевказаної Технічної карти усі попередні втрачають свою чинність.



#### Masz pytania?

Zadzwoń!  
801-650-222

Napisz!  
serwis@bolix.pl

#### BOLIX SA

Ul. Stolarska 8  
34-300 Żywiec  
Tel. 33 475 06 00  
Fax. 33 475 06 12

#### Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl  
www.facebook.com/bolixsa  
www.bolix.pl