

BOLIX Active Grunt

Криюча ґрунтовка

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ:

- зменшує та вирівнює поглинальну здатність основи
- зміцнює заґрунтовану основу
- підвищує продуктивність фарб для внутрішніх робіт BOLIX
- відповідає вимогам щодо летючих органічних сполук ЛОС (VOC) з урахуванням рекомендацій LEED 2009 та LEED v4
- продукт відповідає вимогам для сертифікації BREEM щодо якості повітря у приміщеннях
- не містить фенолів і формальдегідів

ПРИЗНАЧЕННЯ:

BOLIX Active Grunt призначений для ґрунтування стін та стель всередині будівель перед фарбуванням фарбами для внутрішніх робіт BOLIX (за винятком BOLIX Harmonic Silicate). Продукт призначений для ґрунтування основ з низькою поглинальною здатністю. Його можна використовувати на цементних, цементно-вапняних штукатурках, гіпсокартонних плитах, а також на бетонних основах, паперових та скловолоконних шпалерах. Підходить для ґрунтування невеликих елементів з каменю, цегли, деревини та деревопохідних матеріалів. Також продукт можна застосовувати як препарат для зміцнення основи перед наклеюванням шпалер, облицюванням керамікою чи каменем тощо. Не містить органічних розчинників.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Основа має бути сухою, однорідною, чистою, без покриття, що відшаровується, без жирних плям та інших забруднень, без проявів біологічної та хімічної агресії, а також покриттів, що зменшують адгезію (наприклад, бруд, пил). Покриття з вапняних або клейових фарб необхідно видалити. Невеликі нерівності основи (до 5 мм) необхідно вирівняти за допомогою штукатурки BOLIX Presto Acryl або штукатурки BOLIX SP. У випадку більших нерівностей (5-15 мм) необхідно вирівняти їх за допомогою суміші BOLIX W, після чого всю поверхню зашпаклювати за допомогою BOLIX Presto Acryl або BOLIX SP. Поглинаючи основи, у тому числі поверхні, покриті гіпсовою штукатуркою, фінішною штукатуркою / шпаклівкою, необхідно заґрунтувати ґрунтувальним препаратом BOLIX ULTRAGRUNT. Перед ґрунтуванням шпалер необхідно перевірити ступінь їх зчеплення з основою.

ПІДГОТОВКА ПРОДУКТУ:

Упаковка містить готовий до використання продукт. Безпосередньо перед використанням весь вміст упаковки необхідно дуже ретельно перемішати за допомогою низькооборотного міксера / дрилі з кошиковою насадкою або насадкою з лопатями до отримання однорідної консистенції. У випадку необхідності розвести з невеликою кількістю чистої води (максимум 5% від кількості продукту).

ЗАСТОСУВАННЯ:

Ґрунтовку наносити в 1 шар за допомогою пензля, валика або методом механічного розпилення за допомогою гідродинамічної установки.

ПРИМІТКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Необхідно звернути особливу увагу на те, щоб поверхня, призначена під ґрунтування, була рівною та ретельно підготовленою.

- Не використовувати на поверхнях, що піддаються тривалому впливу води, або на основах, не захищених від капілярного підтягування.
- Свіжі цементні та цементно-вапняні штукатурки можна ґрунтувати мінімум через 3-4 тижні висихання.
- Гіпсові чи акрилові фінішні шпаклівки можна ґрунтувати після їх повного висихання.
- Використовуючи малярний валик, необхідно розподіляти препарат вертикальними, а потім горизонтальними рухами, не притискаючи його до основи. Не фарбувати «сухим валиком».
- Під час ґрунтування та після його закінчення необхідно провітрювати приміщення, одночасно не допускаючи протягів, які спричиняють занадто швидке висихання ґрунтовки.
- Перед початком фарбувальних робіт елементи та ділянки, не призначені для фарбування, необхідно відповідно ізолювати, наприклад, за допомогою малярного скотчу.
- Низька температура, підвищена вологість, недостатня циркуляція повітря подовжують час висихання ґрунтовки.
- Після закінчення роботи інструменти та руки необхідно вимити проточною водою, пам'ятаючи про те, що після висихання ґрунтовки очищення ускладнюється.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

Необхідно уникати забруднення шкіри та очей. У випадку потрапляння в очі негайно промити великою кількістю води та, за необхідності, звернутися до лікаря. При фарбуванні за допомогою гідродинамічної установки необхідно використовувати засоби індивідуального захисту відповідно до Правил з охорони та гігієни праці. Не вдихати аерозоль, який розпилюється. Роботи проводити без участі сторонніх осіб.

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ:

- Низькооборотний міксер або дріль (400÷500 об./хв.) з кошиковою насадкою або насадкою з лопатями
- Пензель, валик або гідродинамічна установка
- Малярний скотч на паперовій основі

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Нижченаведені технічні параметри стосуються температури +23 (±2)°C та відносної вологості повітря 50 (±5)%. В інших умовах наведені параметри можуть змінюватися.

Температура навколишнього середовища та основи під час нанесення та висихання продукту:

від +5°C до +25°C

Відносна вологість повітря під час нанесення та висихання продукту:

до 80%

Об'ємна щільність:

близько 1,50 кг/дм³

Колір:

білий (є можливість колорування ґрунтовки в відповідний колір фарб для внутрішніх робіт BOLIX)

Рівень глянцею:

матовий

Стійкість до вологого миття згідно з PN-C-81914:

тип II

Стійкість до вологого миття згідно з PN-EN 13300:

клас 4

<p>Masz pytania? Zadzwoń! 801-650-222 Napiś! serwis@bolix.pl</p>	<p>BOLIX SA Ul. Stolarska 8 34-300 Żywiec Tel. 33 475 06 00 Fax. 33 475 06 12</p>	<p>Znajdź nas www.trwalecieplenie.pl www.facebook.com/bolixa www.bolix.pl</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

BOLIX Active Grunt

Криюча ґрунтовка

Час висихання поверхні:

мін. 2 год.

Вміст твердих часток згідно з PN-EN ISO 3251:

57 (±5)%

Густина дифузійного потоку водяної пари V згідно з PN-EN ISO 7783:

≥700 г/(м²д)

Еквівалентна товщина повітряного шару Sd згідно з PN-EN ISO 7783:

≤0,03 м при товщині сухого покриття 100 мкм

Яскравість Y згідно з DIN 5033-9:

94,0 %

Товщина покриття згідно з PN-EN 1062-1:

близько 100 мкм

Вміст ЛОС:

Граничний вміст ЛОС (кат.:A/g /FW) – 30 г/л

Продукт містить макс. 30,0 г/л ЛОС (VOC)

Упаковка:

відра: 5 кг, 10 кг

Кількість упаковок на піддоні та вага нетто продукту:

відра 5 кг: 80 / близько 400 кг

відра 10 кг: 44 / близько 440 кг

Термін придатності до використання:

12 місяців – термін придатності вказаний на упаковці

ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА:

До **10 м²/л** при нанесенні в один шар на гладку, відповідно підготовлену поверхню. Витрата залежить від поглинальної здатності та структури основи, а також від фарбувального інструменту, що використовується, тому точно визначити витрату продукту можна на підставі виконання пробного фарбування.

ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати в непошкоджених оригінально закритих упаковках при температурі від +5°C до +25°C. Захищати від нагрівання та замерзання. Тримати продукт у недоступному для дітей місці.

СКЛАД:

Водні акрилові дисперсії, модифікуючі добавки, мінеральні наповнювачі та пігменти. Не містить органічних розчинників.

BOLIX S.A. гарантує належну якість виробу, однак не має впливу на його застосування і спосіб використання. BOLIX не несе відповідальності за роботу проектувальника і виконавця. Уся вищенаведена інформація надана добросовісно, відповідно до найсучасніших знань і техніки застосування. Вона не замінює професійну підготовку проектувальника і виконавця та не звільняє їх від дотримання принципів будівельної практики, а також безпеки і гігієни праці. У разі сумнівів необхідно провести відповідні випробування або звернутися до Відділу технічного обслуговування клієнтів BOLIX. З моменту публікації цієї Технічної карти усі попередні втрачають чинність.

 Masz pytania?  Zadzwoń! 801-650-222  Napisz! serwis@bolix.pl	BOLIX SA Ul. Stolarska 8 34-300 Żywiec Tel.33 475 06 00 Fax. 33 475 06 12	Znajdź nas www.trwalescieplenie.pl www.facebook.com/bolixa www.bolix.pl	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------