

BOLIX SIG

Ґрунтувальний препарат під силіконові фарби

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ:

- зміцнює основу
- зменшує запиленість та зрівнює поглинальну здатність основи
- захищає заґрунтовану поверхню від шкідливого впливу вологи
- запобігає перенесенню бруду від заґрунтованих шарів на штукатурку і зводить до мінімуму можливість появи плям
- є елементом термоізоляційних систем BOLIX на пінополістирольних плитах EPS та плитах з мінеральної вати

ПРИЗНАЧЕННЯ:

BOLIX SIG використовується для ґрунтування зовнішніх стін будівель перед нанесенням силіконових фарб BOLIX SIL, BOLIX SIL Complex і BOLIX SIL-P.

Основи, на які можна наносити ґрунтовку:

- тонкошарові штукатурки (в тому числі утеплення на мінеральній ваті і пінополістиролі),
- цементні і цементно-вапняні штукатурки,
- фіброцементні плити тощо,
- непоштукатурені стіни з бетону, цегли, керамічних або силікатних порожнистих блоків,
- міцні малярні покриття з хорошим зчепленням з вищезгаданими основами.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Штукатурка в утеплювальних системах ETICS повинна бути виконана відповідно до чинної Інструкції з утеплення BOLIX № IB/01/2001.

Поверхня неутеплених стін повинна бути: тримкою, рівною, сухою, очищеною від антиадгезивних речовин, таких як: пилюка, жир, пил, бітум, водорості, та інших речовин, що знижують адгезію (зчеплення). Невеликі нерівності основи вирівняти клейовим розчином для затоплення сітки, наприклад, BOLIX U або цементною шпаклівкою BOLIX SPN (бетонні основи). Великі нерівності і дефекти вирівняти розчином BOLIX W.

ПІДГОТОВКА ПРОДУКТУ:

Упаковка містить готовий до використання продукт. Безпосередньо перед використанням весь вміст упаковки слід ретельно перемішати. Не додавати інших складників. При використанні на дуже основах з дуже високою поглинальною здатністю рекомендується розбавляти препарат водою у кількості приблизно 20-30% його обсягу.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Наносити рівномірно і одноразово за допомогою пензлика, малярного валика або методом розбризкування. Фарбу нанести після висихання ґрунтовки.

ЗАУВАЖЕННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Не застосовувати на поверхнях, що піддаються тривалому впливу води, залежаного снігу і на основах, не захищених від капілярного підняття води.
- Перед початком робіт всі елементи, що перебувають у робочій зоні, але не призначені для ґрунтування, накрити і захистити відповідним чином.

- Свіжо виконані цементні і цементно-вапняні штукатурки необхідно кондиціонувати щонайменше 28 днів.
- Штукатурку ґрунтувати після її висихання.
- Визначити поверхню, призначену для ґрунтування, враховуючи при цьому атмосферні умови, вид основи і можливості виконання.
- Під час нанесення і висихання ґрунтовки поверхні захищати від дії прямих сонячних променів, атмосферних опадів та вітру. Застосовувати захисні сітки на рштуванні.
- Нанесення ґрунтовки шляхом розбризкування можна застосовувати тільки за безвітряної погоди.
- Низька температура, підвищена вологість, відсутність відповідної циркуляції повітря подовжують час висихання ґрунтовки.
- Закінчивши роботу, інструменти та руки слід вимити проточною водою, пам'ятаючи, що після висихання ґрунтовки її важче відчистити.
- Розпаковану упаковку ґрунтовки щільно закрити, а її вміст використати якомога швидше.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

Захищати очі і шкіру. У разі прямого контакту з очима промити великою кількістю води та звернутися до лікаря.

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ:

- Пензлик, малярний валик або пістолет-розпилювач з компресорним агрегатом

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Наведені нижче технічні параметри розраховані для температури +23 (±2)°C та відносної вологості повітря 50 (±5)%. За інших умов вказані параметри можуть змінюватися.

Температура навколишнього середовища та основи під час нанесення та висихання:

від +5°C до +25°C

Відносна вологість під час нанесення та висихання:

до 80%

Густина:

близько 1,00 г/см³ (±10%)

Колір:

молочний, після висихання - безколірний

Час висихання:

мінімум 4 год.

Вміст летючих органічних речовин (ЛОР):

Ліміт вмісту ЛОР (кат.: А/г/ФВ) – 30г/л (2010р.)

Продукт містить не більше, ніж 0,5 г/л ЛОР (VOC).

Упаковка:

5кг, 20кг

Кількість упаковок на піддоні і їх маса:

5кг: 108 / близько 540 кг

20кг: 24 / близько 480 кг

Термін придатності:

12 місяців з дати виготовлення, вказаної на упаковці



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX SIG

Ґрунтувальний препарат під силіконові фарби

ОРІЄНТОВНА ВИТРАТНІСТЬ:

приблизно 0,10 ÷ 0,20 кг/м²

Витрата продукту залежить від структури основи, її поглинальної здатності та способу нанесення ґрунтовки. Тому для того, щоб визначити точну витратність продукту, рекомендується проводити відповідні випробування на заданій основі

ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати в непошкоджених фабрично закритих упаковках при температурі від +5°C до +25°C. Захищати від сильних сонячних променів і морозу. Зберігати продукт у недоступному для дітей місці.

СКЛАД:

Водорозчинні силіконові дисперсії та модифікуючі речовини

АТ BOLIX гарантує належну якість виробу, але не впливає на вид та спосіб його використання. BOLIX не несе відповідальності за роботу проектувальника та підрядника. Вся подана вище інформація відповідає найновішим знанням та технікам застосування. Вона не замінює професійної підготовки проектувальника та підрядника та не звільняє їх від дотримання принципів будівельного мистецтва та правил безпеки і гігієни праці. У разі сумнівів потрібно провести відповідні тести або звернутися до відділу технічного обслуговування клієнтів BOLIX. У момент видачі цієї Технічної карти всі попередні втрачають свою силу



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX®