

BOLIX SP

Біла фінішна шпаклівка для внутрішніх робіт

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ:

- легко наноситься та шліфується
- не дає усадки
- висока адгезія до основи
- для ручного або машинного нанесення

ПРИЗНАЧЕННЯ:

BOLIX SP використовується для вирівнювання стін та стель всередині будівель під фарбування та шпалери. Може використовуватися на цементних, цементно-вапняних та гіпсових штукатурках, гіпсокартонних плитах й бетонних основах. Для заповнення невеликих дефектів на стінах та стелях.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Основа має бути сухою, однорідною, чистою, без покриття, що відшаровується, без жирних плям та інших забруднень, без проявів біологічної та хімічної агресії, а також без покриття, що зменшує адгезію (наприклад, бруд, пил). Покриття з вапняних або клейових фарб необхідно видалити. Мінеральні основи з міцно зчепленим покриттям з дисперсійної фарби необхідно відшліфувати за допомогою наждачного паперу та очистити від пилу. Нерівності близько 5-15 мм вирівняти за допомогою суміші BOLIX W, після чого зашпаклювати всю поверхню препаратом BOLIX SP. Поглинаючі основи заґрунтувати за допомогою препарату BOLIX ULTRAGRUNT.

ПІДГОТОВКА ПРОДУКТУ:

Вміст упаковки необхідно висипати в ємність з відміряною кількістю чистої води (близько 5,6 ÷ 6,0 літрів) та ретельно перемішати за допомогою низькооборотного міксера до отримання однорідної консистенції. Через 5 хвилин здійснити повторне вимішування, після чого суміш готова до використання. У кожную упаковку потрібно додавати однакову кількість води. Не додавати жодних інших речовин, окрім води.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Нанести фінішну шпаклівку рівномірним тонким шаром за допомогою гладилки з нержавіючої сталі або гідродинамічної установки для шпаклівки. Наступний шар шпаклівки можна наносити після висихання попереднього шару. Для шліфування висохлого шару шпаклівки можна використовувати наждачний папір, гладилку з сіткою.

ПРИМІТКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ:

- Свіжі цементні та цементно-вапняні штукатурки можна ґрунтувати щонайменше через 3-4 тижні періоду висихання, а гіпсові штукатурки – мінімум через 2 тижні висихання.
- Перед початком робіт не призначені для шпаклювання елементи та ділянки необхідно належним чином ізолювати.
- Низька температура, підвищена вологість, недостатня циркуляція повітря подовжують час висихання шпаклівки.
- Після закінчення робіт інструменти та руки необхідно вимити проточною водою, пам'ятаючи про те, що після висихання препарату очищення ускладнюється.
- Поверхню свіжозабруднених елементів необхідно протерти вологою ганчіркою, а затверділі забруднення видалити механічним способом.
- Не використовувати на металевих, скляних або пластикових поверхнях.

- Не використовувати для з'єднання гіпсокартонних плит.

- Не використовувати в приміщеннях, в яких постійна відносна вологість повітря перевищує 70% (не стосується приміщень з періодично підвищеною вологістю, таких як кухні і ванні кімнати).

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

Продукт має лужну реакцію, необхідно захищати очі та шкіру.

У випадку прямого контакту з очима необхідно ретельно промити їх водою та звернутися до лікаря.

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ:

- Низькооборотний міксер або дріль (400÷500 об./хв.) з кошиковою насадкою
- Гладилка з нержавіючої сталі або гідродинамічна установка для шпаклівки

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Нижченаведені технічні параметри стосуються температури +23 (±2)°C та відносної вологості повітря 50 (±5)%. В інших умовах наведені параметри можуть змінюватися.

Температура навколишнього середовища та основи під час нанесення та висихання:

від +5°C до +25°C

Відносна вологість повітря під час нанесення та висихання:

до 70%

Об'ємна щільність:

близько 1,10 г/см³

Щільність затверділої шпаклівки:

близько 1,35 г/см³

Колір:

білий

Оптимальна товщина шару:

1 ÷ 2 мм

Час використання готової суміші:

≤ 2 год.

Реакція на вогонь:

клас А1

Міцність при згині згідно з PN-EN 13279:

≥ 1,0 МПа

Міцність на стиск згідно з PN-EN 13279:

≥ 2,0 МПа

Початок схоплювання згідно з PN-EN 13279:

≥ 20 хв.

Вміст гіпсових в'язучих матеріалів в перерахунку на CaSO₄ згідно з PN-EN 13279:

>50%

Залишок на сіті з квадратними вічками розміром 400 мкм згідно з PN-EN 13279:

0%

Упаковка:

мішок 20 кг

Кількість упаковок на піддоні та вага:

48 / близько 960 кг

Термін придатності до використання:

8 місяців від дати виробництва, вказаної на упаковці

 Masz pytania? Zadzwoń! 801-650-222 Napisz! serwis@bolix.pl	BOLIX SA Uł. Stolarska 8 34-300 Żywiec Tel. 33 475 06 00 Fax. 33 475 06 12	Znajdź nas www.trwaleocielenie.pl www.facebook.com/bolixsa www.bolix.pl	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

BOLIX SP

Біла фінішна шпаклівка для внутрішніх робіт

ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА:

близько $1,0 \text{ кг/м}^2$ для шару товщиною 1 мм.

Витрата залежить від рівності та структури основи, а також від товщини шару шпаклівки, що наноситься. З метою визначення точної витрати продукту рекомендується провести проби на даній основі.

ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати в непошкоджених, оригінально запакованих упаковках при температурі від $+5^\circ\text{C}$ до $+25^\circ\text{C}$. Захищати від впливу вологи. Продукт тримати у недоступному для дітей місці.

СКЛАД:

Суха суміш гіпсових в'язучих матеріалів та полімерних модифікуючих речовин.

BOLIX S.A. гарантує належну якість виробу, однак не має впливу на його застосування і спосіб використання. BOLIX не несе відповідальності за роботу проектувальника і виконавця. Уся вищенаведена інформація надана добросовісно, відповідно до найсучасніших знань і техніки застосування. Вона не замінює професійну підготовку проектувальника і виконавця та не звільняє їх від дотримання принципів будівельної практики, а також безпеки і гігієни праці. У разі сумнівів необхідно провести відповідні випробування або звернутися до Відділу технічного обслуговування клієнтів BOLIX. З моменту публікації цієї Технічної карти усі попередні втрачають чинність.

 Masz pytania? Zadzwoń! 801-650-222 Napisz! serwis@bolix.pl	BOLIX SA Ul. Stolarska 8 34-300 Żywiec Tel. 33 475 06 00 Fax. 33 475 06 12	Znajdź nas www.trwaleocielenie.pl www.facebook.com/bolixsa www.bolix.pl	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------