

BOLIX B

Базова клеюча суміш

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ:

- висока стійкість до сповзання (Т) – можливість приклеювання плитки у напрямку зверху вниз
- морозостійка - можливість використання назовні та всередині
- для типових поверхонь, що не деформуються
- можна використовувати на гідроізоляції під плиткою у вологих приміщеннях

ОСНОВИ:

Всередині та ззовні будівель:

- безшовні підлоги та цементні стяжки,
- бетон, залізобетон,
- цементні та цементно-вапняні штукатурки,
- однорідні стіни з повними швами (рекомендується використання клею класу C2),
- цементно-волокнисті плити,
- гідроізоляція, у тому числі BOLIX HYDRO та BOLIX HYDRO DUO.

Всередині:

- гіпсокартонні плити,
- гіпсові штукатурки та ангідрит.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ МОНТАЖУ:

Плитка малого та середнього формату:

- керамічна (глазурована, теракотова, керамогранітна, клінкерна)
- кам'яна, стійка до зміни кольору,
- бетонна.

ПРИЗНАЧЕННЯ:

- клей для монтажу плитки (2 ÷ 10 мм),
- вирівнююча шпаклівка до 5 мм,
- всередині будівель,
- ззовні будівель (рекомендується застосування клею класу C2),
- для стін та підлоги.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Основа повинна бути несучою, сухою, очищеною від антиадгезійних покриттів, як: бруд, пил, жир, бітумів, водоростей, а також інших речовин, що знижують адгезію.

Рекомендується, щоб нові основи були відповідним чином витримані:

- шпаклівка BOLIX SPN	мін. 2 дні
- безшовна підлога BOLIX PC-B	мін. 1 день – перед наклеюванням керамічного облицювання
	мін. 2 дні – перед наклеюванням кам'яного облицювання
- безшовна підлога PC-S	мін. 2 дні
- безшовна підлога BOLIX PC	мін. 7 днів
- безшовна ангідритна підлога	вологість ≤ 0,5%
- гіпсова основа	вологість ≤ 1,0%
- бетон, легкий бетон	мін. 3 місяці, вологість < 4%
- цементні виливки, цементні або цементно-вапняні штукатурки	мін. 28 днів, вологість < 4%

Покриття з вапняних та клейових фарб видалити. Невеликі нерівності стін вирівняти за допомогою клейової суміші BOLIX B. Нерівності та дефекти понад 5 мм вирівняти за допомогою суміші BOLIX W, а на підлогах застосувати самонівелюючу підлогу BOLIX SN 20.

Поглинаючі основи заґрунтувати ґрунтувальним препаратом BOLIX N.

Гіпсові та ангідритні основи відшліфувати за допомогою крупнозернистого наждачного паперу, а пил, що утворюється, ретельно видалити, після чого заґрунтувати препаратом BOLIX N.

Гладкі непоглинаючі бетонні основи, а також міцні лакофарбові покриття відшліфувати крупнозернистим наждачним папером, після чого ретельно очистити від пилу. Заґрунтувати препаратом BOLIX BETOGRUNT.

ПІДГОТОВКА ПРОДУКТУ:

Вміст упаковки всипати в ємність із відміряною кількістю чистої води (4,75 ÷ 5,25 літрів) та ретельно перемішати за допомогою низькооборотного міксера до отримання однорідної консистенції. Через 5 хвилин знову перемішати, після цього суміш готова до застосування. Не додавати жодних інших речовин, окрім води.


ЗАСТОСУВАННЯ:

На підготовлену основу нанести контактний шар, втираючи тонкий шар клею гладкою стороною гладилки, після чого негайно розподілити шар суміші необхідної товщини за допомогою зубчастої гладилки, що відповідає виду та розміру плиток. Під час монтажу плиток необхідно додатково нанести гладкою стороною гладилки тонкий шар клеючої суміші на нижню сторону плитки – методом подвійного нанесення.

За один раз наносити таку кількість суміші, яка дозволить укласти на ньому плитку до початку утворення на ньому скоринки. У випадку забруднення / запилення нижньої частини плиток необхідно перед їх приклеюванням ретельно очистити ці поверхні. Плитку необхідно прикласти до краю раніше укладених плиток на відстані шва та притиснути до нанесеного клеючої суміші, після чого легко відсунути з метою рівномірного розподілу суміші та укладення плитки. Необхідно пам'ятати про дотримання відповідної ширини швів в залежності від величини плиток, а також умов експлуатації – окремі елементи не укласти встик. Надлишок суміші необхідно видалити в процесі роботи до її схоплювання.

ПРИМІТКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ:

- Перед приклеюванням плитку не можна мочити або зволожувати водою.
- Не застосовувати на основах, не захищених від капілярного підтягування вологи.
- Перед початком роботи всі не призначені для монтажу плиток елементи, що знаходяться в межах робочої зони, необхідно відповідним чином накрити та ізолювати.
- Визначити поверхню, призначену для монтажу плиток, враховуючи температурно-вологісні умови оточення, від основи та виконавчі можливості.
- Під час монтажу керамічних та кам'яних облицювань поверхню необхідно захищати від прямих сонячних променів, впливу атмосферних опадів та вітру.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX B

Базова клеюча суміш

- Низька температура, підвищена вологість повітря, відсутність необхідної циркуляції повітря продовжують час висихання та схоплювання клеючої суміші.
- Поверхню свіжозабруднених елементів необхідно протерти вологою ганчіркою, а затверділі забруднення видалити механічним способом.
- Свіжопріклеєну плитку необхідно захищати від проникнення води та впливу морозу до схоплювання суміші.
- У місцях з підвищеною вологістю в приміщенні (душові кабінки, ванні кімнати, пральні), з метою якісної ізоляції основи, перед наклеюванням облицювання необхідно виконати герметизуюче покриття за допомогою рідкої плівки BOLIX HYDRO та ущільнювальної стрічки BOLIX HYDRO-T. Назовні (на терасах, лоджіях і балконах) основу необхідно ізолювати двокомпонентною масою BOLIX HYDRO-DUO з використанням ущільнювальної стрічки BOLIX HYDRO-TW.
- Необхідно пам'ятати про належне виконання та перенесення деформаційних швів, що є в основі.
- Після закінчення роботи інструменти і руки необхідно вимити проточною водою, пам'ятаючи про те, що після висихання суміші очищення ускладнюється.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

Продукт має лужну реакцію, необхідно захищати очі та шкіру. У випадку прямого контакту з очима необхідно ретельно промити їх водою та звернутися до лікаря.

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ:

- Низькооборотний міксер або дріль (400÷500 об./хв.) з кошиковою насадкою
- Відро
- Зубчаста гладилка (величина зубців повинна відповідати розміру плитки, що укладається)
- Шпатель та гладилка з нержавіючої сталі

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Наступні технічні параметри відносяться до температури +23 (±2)°C та відносної вологості повітря 50 (±5)%. В інших умовах наведені параметри можуть змінюватися.

Температура навколишнього середовища та основи під час застосування та схоплювання:

від +5°C до +25°C

Відносна вологість повітря під час застосування та схоплювання:
до 80%

Насипна щільність:

близько 1,50 г/см³

Колір:

сірий

Товщина клейового шару:

2 ÷ 10 мм

Час використання після змішування з водою:

до 2 год.

Відкритий робочий час:

близько 15 хв.

Час коригування:

близько 15 хв.

Затирання / пішохідне навантаження:

через мін. 24 год.

Повне навантаження:

через мін. 3 дні

Стійкість до температур:

-30°C ÷ +70°C

Упаковка:

мішок 25 кг

Кількість упаковок на піддоні і вага нетто продукту:

48 / близько 1200 кг

Термін придатності до використання:

12 місяців від дати виробництва, вказаної на упаковці

ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА:

близько 1,50 кг/м² / 1 мм товщини суцільного шару клейової суміші

Витрата продукту залежить від рівності основи, виду плиток, що укладаються, а також від товщини шару клеючої суміші. З метою визначення точної витрати необхідно провести відповідні проби на даній основі.


ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати в непошкоджених оригінально закритих упаковках при температурі від +5°C до +25°C. Захищати від впливу вологи. Продукт зберігати у недоступному для дітей місці.

СКЛАД:

Гідралічні в'язучі речовини, полімери, дрібнозернисті мінеральні та синтетичні наповнювачі, а також модифікуючі добавки.

BOLIX S.A. гарантує належну якість виробу, однак не має впливу на його застосування і спосіб використання. BOLIX не несе відповідальності за роботу проектувальника і виконавця. Уся вищенаведена інформація надана добросовісно, відповідно до найсучасніших знань і техніки застосування. Вона не замінює професійну підготовку проектувальника і виконавця та не звільняє їх від дотримання принципів будівельної практики, а також безпеки і гігієни праці. У разі сумнівів необхідно провести відповідні випробування або звернутися до Відділу технічного обслуговування клієнтів BOLIX. З моменту публікації цієї Технічної карти усі попередні втрачають чинність



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl