

BOLIX™

Акрилова мозаїчна тонкошарова штукатурка

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ:

- доступна в 340 кольорах,
- висока стійкість до:
 - механічних пошкоджень
 - впливу УФ-променів – містить УФ-поглиначі
- підвищена стійкість до впливу атмосферних факторів
- легко зберігається в чистоті
- є елементом систем утеплення BOLIX на пінополістирольних плитах EPS та елементом плит з мінеральної вати

ПРИЗНАЧЕННЯ:

BOLIX™ – це акрилова мозаїчна штукатурна маса для виконання вручну захисних і декоративних тонкошарових штукатурних покриттів на зовнішніх стінах існуючих і новозбудованих будівель та всередині приміщень. Містить ретельно підібрані композиції кольорового кварцового каменю, які надають поверхні привабливий декоративний характер.

Основи, на які можна наносити штукатурку:

- системи утеплення зовнішніх стін будівель ETICS на основі полістиролу та мінеральної вати,
- мінеральні основи, такі як: бетон, цементні, цементно-вапняні штукатурки,
- гіпсокартонні плити.

Особливо рекомендується для виготовлення декоративної панельної обшивки, оздоблення цоколів та архітектурних елементів.

Штукатурка випускається в двох видах:

Назва	Група	Гранулювання
BOLIX™	A	близько 1,0 мм
BOLIX™	B	близько 1,5 мм

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Армований шар у системах утеплення ETICS повинен бути готовий відповідно до актуальної Інструкції з утеплення BOLIX № IB/01/2001.

Поверхня неутеплених стін повинна бути: несучою, рівною, сухою, очищеною від антиадгезійного покриття, такого як: бруд, жир, пил, бітум, водорості та інших речовин, що зменшують зчеплення. Штукатурку, яка нещільно тримається та відшаровується, а також старе лакофарбове покриття необхідно видалити. Поглинаючу основу (зокрема, з газобетону) необхідно заґрунтувати ґрунтувальним препаратом BOLIX N. Невеликі нерівності основи вирівняти клейовою сумішшю для закладення сітки, наприклад, BOLIX U або цементною шпаклівкою BOLIX SPN (бетонні основи). Більші нерівності та дефекти вирівняти сумішшю BOLIX W.

Перед нанесенням мозаїчної штукатурки BOLIX™ основу необхідно заґрунтувати ґрунтовкою BOLIX OP такого кольору, який відповідає кольору штукатурного оздоблення.

Ґрунтування не стосується клею BOLIX KD.

ПІДГОТОВКА ПРОДУКТУ:

Упаковка містить готовий до використання продукт. Перед використанням весь вміст упаковки ретельно перемішати низькооборотним міксером до отримання однорідної консистенції. Подальше змішування не рекомендується з огляду на можливість наповітряння суміші.

Увага! В літній період допускається розведення штукатурки чистою водою, до 150 мл/15 кг суміші, при цьому в кожену упаковку необхідно додавати однакову кількість води. Не додавати інші речовини, окрім води.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Штукатурну масу рівномірно наносити на товщину зерна за допомогою гладилки з нержавіючої сталі. Надлишки маси видалити до товщини зерна короткою гладилкою з нержавіючої сталі, одночасно вирівнюючи поверхню шару. Розгладити гладилкою в одному напрямку до отримання рівної, гладкої та однорідної поверхні, не забуваючи очищати гладилку під час роботи. Нанесену масу не затирати.

ПРИМІТКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Не рекомендується використовувати темні кольори на великих поверхнях фасадів, що нагріваються сонцем, з огляду на підвищене поглинання сонячних променів.
- Не використовувати на поверхнях, що піддаються тривалому впливу води, накопичуваного снігу, а також на основах, не захищених від капілярного підтягування.
- З огляду на декоративний характер і техніку нанесення продукту, BOLIX™ не рекомендується використовувати на великих архітектурних поверхнях (наприклад, на всій поверхні стін будівель).
- Перед початком нанесення штукатурного покриття усі елементи, які залишаються в периметрі проведення робіт, але не підлягають обробці, необхідно відповідним чином прикрити та захистити.
- Свіжонанесені цементні та цементно-вапняні штукатурки повинні висихати протягом щонайменше 28 днів.
- Визначити поверхню для штукатурення із врахуванням погодних умов, типу основи та можливостей для виконання.
- Штукатурну суміш наносити на суцільну площу поверхні в один етап, без перерв у роботі, використовуючи матеріал з однієї виробничої партії.
- Під час нанесення та висихання штукатурної суміші захищати поверхню від прямих сонячних променів, атмосферних опадів та впливу вітру. Застосовувати захисні сітки на риштуваннях.
- Низька температура, підвищена вологість, недостатня циркуляція повітря подовжують час висихання штукатурки.
- Після закінчення робіт інструменти і руки необхідно вимити проточною водою, пам'ятаючи про те, що після висихання штукатурки очищення ускладнюється.
- Перед введенням в експлуатацію приміщення провітрити до зникнення запаху.
- Розкрити упаковку шпаклювальної суміші необхідно ретельно закрити, а її вміст використати в якомога найближчий час.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:

Необхідно захищати очі та шкіру. У випадку прямого контакту з очима необхідно ретельно промити їх водою та звернутися до лікаря.

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ:

- Низькооборотний міксер або дріль (400÷500 об./хв.) з кошиковою насадкою
- Гладилка з нержавіючої сталі
- Шпатель з нержавіючої сталі
- Відро, кельма



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX®

BOLIX™

Акрилова мозаїчна тонкошарова штукатурка

- Паперовий скотч для відокремлення оштукатурених поверхонь від неоштукатурених та виконання з'єднань

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Наступні технічні параметри відносяться до температури +23 (±2)°C та відносної вологості повітря 50 (±5)%. В інших умовах наведені параметри можуть змінюватися.

Температура навколишнього середовища та основи під час нанесення та схоплювання:

від +5°C до +25°C

Відносна вологість повітря під час нанесення та схоплювання:

до 80%

Об'ємна щільність:

близько 1,70 кг/дм³

Коефіцієнт теплопровідності λ:

близько 0,5 Вт/(м*К)

Показник опору дифузії μ:

≤ 250

Паропроникність згідно з PN-EN ISO 7783-2:

категорія V2

Водопоглинання згідно з PN-EN 1062-3:

категорія W2

Колір – 2 кольорові палітри:

палітра кольорів мозаїчних штукатурок BOLIX™ 300 (300 візерунків)

палітра кольорів мозаїчних штукатурок (40 візерунків)

Час висихання штукатурки:

мін. 24 год.

Упаковка:

відра: 15 кг, 30 кг

Кількість упаковок на піддоні і вага нетто продукту:

відра 15 кг: 44 / близько 660 кг

відра 30 кг: 24 / близько 720 кг

Термін придатності до використання:

12 місяців – термін придатності вказаний на упаковці

ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА:

Назва штукатурки	Група	Зернистість	Витрата
BOLIX™	A	бл. 1,0 мм	2,0-3,0 кг/м ²
BOLIX™	B	бл. 1,5 мм	3,0-4,0 кг/м ²

З метою точного визначення витрати продукту рекомендується провести проби на даній поверхні.

ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати в непошкодженій оригінально запакованих упаковках при температурі від +5°C до +25°C. Захищати від сильного впливу сонячних променів та морозу. Продукт тримати у недоступному для дітей місці.

СКЛАД:

Акрилові в'язучі речовини, пісок та модифікуючі добавки.

BOLIX S.A. гарантує належну якість продукту, але не має впливу на спосіб його застосування та використання. BOLIX не несе відповідальності за роботу Проектувальника та Виконавця. Усю вищенаведену інформацію надано добросовісно та відповідно до найактуальнішого рівня знань і технології застосування. Ця інформація не замінює професійної підготовки Проектувальника та Виконавця й не звільняє його від дотримання принципів будівельної практики та правил охорони праці. У разі сумнівів необхідно провести відповідні проби або зв'язатися з Відділом Технічного Обслуговування Клієнта BOLIX. Після видання вищевказаної Технічної карти усі попередні втрачають свою чинність.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl