

BOLIX TBR

Ґрунтувальна штукатурка для створення ефекту цегли поверхнева штукатурка для створення ефекту бетону

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ:

- Сірий – природній колір шва старої цегляної кладки або бетону
- Гідрофобний
- Для внутрішнього і зовнішнього використання
- Легкий в обробці
- Для систем утеплення на основі полістирольних плит EPS та плит з мінеральної вати, а також неутеплених поверхонь

ПРИЗНАЧЕННЯ:

BOLIX TBR – це ґрунтувальна штукатурка, яка використовується для виконання штукатурних робіт з ефектом з ефектом цегли, при чому у якості верхнього шару в цьому рішенні використовується BOLIX BRICK POINT.

Штукатурний розчин BOLIX TBR одночасно виконує функцію поверхневої штукатурки для створення ефекту архітектурного бетону двома способами – методом відбитку та моделювання за допомогою затиральної кельми.

BOLIX TBR можна використовувати на зовнішніх поверхнях стін вже існуючих та новозбудованих утеплених будівель.

Основою для обробки з використанням BOLIX TBR може виступати:

- армований шар систем утеплення зовнішніх стін будівель ETICS на основі пінополістирольних плит EPS, а також плит з мінеральної вати,
- бетон,
- цементні, цементно-вапняні, гіпсові штукатурки,
- міцно прикріплені до основи або каркасу гіпсокартонні, цементні, цементно-волокнисті, цементно-стружкові плити,
- мінеральні вирівнювальні та клейові шпаклювальні суміші,
- оштукатурені / зашпакльовані поверхні

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Утеплення ETICS, зокрема армований шар в системах утеплення ETICS, повинно бути виконане відповідно до актуальної Інструкції з утеплення BOLIX IB/01 EPS (система на основі пінополістирольних плит EPS) або BOLIX IB/02 MW (система на основі плит з мінеральної вати).

Поверхня неутеплених стін повинна бути: несучою, рівною, сухою, очищеною від антиадгезійного покриття, такого як: бруд, жир, пил, бітум, водорості та інші речовини, що зменшують зчеплення. Штукатурку, яка нещільно тримається та відшаровується, а також старе лакофарбове покриття необхідно видалити. Поглинаючу основу (зокрема, газобетон) необхідно заґрунтувати ґрунтувальним препаратом BOLIX N або BOLIX T. Гладкі поверхні заґрунтувати препаратом BOLIX BETOGRUNT. У випадку бетонних основ, виконаних з застосуванням опалубки, основу необхідно:

- ретельно очистити жорсткими щітками,
 - знепилити всю поверхню шляхом видалення бруду, пилу та сипучих часток, не пов'язаних з основою,
 - заґрунтувати препаратом BOLIX BETOGRUNT
- Невеликі нерівності основи вирівняти клейовою сумішшю для затоплення сітки, наприклад, BOLIX U або цементною шпаклівкою BOLIX SPN (бетонні основи). Більші нерівності та дефекти вирівняти сумішшю BOLIX W, й після схоплювання вирівняти всю поверхню зазначеною вище клейовою або шпаклівочною сумішшю.

У випадку нанесення на поверхні гіпсової штукатурки або у випадку гіпсокартонних плит основу необхідно заґрунтувати ґрунтувальним препаратом BOLIX Ultragrunt, й після його висихання застосувати ґрунтовку BOLIX OP. Після цього зашпаклювати поверхню клейовою сумішшю для виконання армованого шару (наприклад, BOLIX U)

ЕФЕКТ ЦЕГЛИ:

На великих поверхнях з метою збільшення зчеплення армований шар необхідно підготувати шляхом надання йому структури (відразу після виконання) у горизонтальному напрямку за допомогою гребінця для штукатурки.

ЕФЕКТ БЕТОНУ:

Перед нанесенням штукатурки основу необхідно заґрунтувати ґрунтувальним препаратом BOLIX T.

ПІДГОТОВКА ПРОДУКТУ:

Вміст упаковки висипати в ємність з відміряною кількістю чистої води (4,5 ÷ 5,5 л) і ретельно перемішати низькооборотним міксером до отримання однорідної консистенції. Через 5 хвилин та після повторного перемішування суміш готова до використання.

Для кожної упаковки необхідно відміряти однакову кількість води. Не додавати інші речовини, окрім води.

ЗАСТОСУВАННЯ:

ЕФЕКТ ЦЕГЛИ:

Готову суміш наносити суцільним шаром товщиною 6-8 мм. На рівній поверхні можна використовувати зубчастий шпатель із зубом 12x12 мм, після чого розгладити. Поверхня ґрунтувальної штукатурки повинна бути максимально гладкою і рівною. Підготовлену таким чином ґрунтувальну штукатурку необхідно залишити для попереднього висихання (штукатурка не прилипає до пальців, орієнтовний час попереднього висихання – приблизно 1 год. при температурі + 23 °C та відносній вологості повітря 50%). Час висихання необхідно підібрати відповідно до температурно-вологісних умов. Занадто короткий час висихання зробить неможливим нанесення BOLIX BRICK POINT без пошкодження ґрунтовки, а занадто довгий час ускладнить вирізання швів. З огляду на складність цього способу, деталі його виконання містяться в окремих інструкціях.

ЕФЕКТ АРХІТЕКТУРНОГО БЕТОНУ:

З огляду на складність виконання окремих візерунків та архітектурних ефектів, способи їх виконання містяться в окремих інструкціях зі створення ефектів Design Collection.

З метою уникнення можливих розбіжностей, що виникають через неточне визначення якості виконуваних взірців, рекомендованою практикою вважаться виготовлення перед початком роботи еталонного елемента конкретних розмірів, який повинен розглядатися як взірць під час приймання роботи. Оскільки малюнок відтінків кольорів та фактур штукатурного покриття є унікальним й не піддається точному відтворенню, він може мати різні інтерпретації.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocienie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl



BOLIX TBR

Ґрунтувальна штукатурка для створення ефекту цегли поверхнева штукатурка для створення ефекту бетону

ПРИМІТКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Необхідно звернути особливу увагу на те, щоб основа була рівною та ретельно підготовленою.
- На свіжі цементні та цементно-вапняні штукатурки суміш накладати щонайменше через 3-4 тижні періоду висихання, а на гіпсові штукатурки – мінімум через 2 тижні дозрівання.
- Не використовувати на поверхнях, що піддаються тривалому впливу води (особливо на горизонтальних поверхнях), накопичуваного снігу, а також на основах, не захищених від капілярного підтягування.
- Перед початком виконання декоративного ефекту усі елементи, які залишаються в периметрі проведення робіт, але не підлягають обробці, необхідно відповідним чином прикрити та захистити.
- Суміш BOLIX TBR вимагає ретельного та однакового дозування води та приблизно однакових температурно-вологісних умов під час нанесення та висихання штукатурної суміші, з огляду на ризик виникнення нерівномірного забарвлення декоративного покриття.
- Визначити поверхню, призначену для виконання на ній декоративного ефекту, із врахуванням погодних умов, типу основи та можливостей для виконання. Декоративний ефект рекомендований для оздоблення окремих частин фасаду з поверхню, що дозволяє виконати його в один етап роботи та при стабільних погодних умовах.
- Штукатурну суміш наносити на суцільну площу поверхні в один етап, без перерв у роботі, використовуючи матеріал з однієї виробничої партії.
- Під час нанесення та висихання штукатурки захищати поверхню від прямих сонячних променів, атмосферних опадів, забруднення та впливу вітру до моменту схоплювання суміші з одночасним збереженням можливості випаровування води, а також від впливу температур нижче +8°C протягом періоду мінімум 3 дні після закінчення робіт. Застосовувати захисні сітки на рштуваннях.
- Низька температура, підвищена вологість, недостатня циркуляція повітря подовжують час висихання і застигання продукту по відношенню до зазначеного терміну.
- Забороняється змочувати BOLIX TBR під час нанесення та моделювання з огляду на можливість засолення та нерівномірного забарвлення. Штукатурку не можна мочити до моменту схоплювання – протягом періоду не менше 48 годин в оптимальних умовах (+23°C, 50% відносної вологості повітря).
- Під час проведення робіт всередині приміщення й після їх закінчення приміщення необхідно провітрювати, уникаючи при цьому протягів, до зникнення характерного запаху.
- Після закінчення робіт інструменти і руки необхідно вимити проточною водою, пам'ятаючи про те, що після висихання суміші очищення ускладнюється.
- Поверхню свіжозабруднених елементів необхідно протерти вологою ганчіркою, а затверділі забруднення видалити механічним способом.
- Перед використанням BOLIX TBR для створення ефекту бетону або подряпаной цегли необхідно ознайомитися зі спеціальною інструкцією зі створення ефектів BOLIX Design Collection, а також технічними картами продуктів, необхідних для їх виконання.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

Продукт має лужну реакцію, тому необхідно захищати очі та шкіру. У випадку прямого контакту з очима необхідно ретельно промити їх водою та звернутися до лікаря.

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ:

- Низькооборотовий міксер або дріль (400÷500 об./хв.) з кошиковою насадкою
- Довга і коротка затиральна кельма з нержавіючої сталі
- Шпатель і кельма з нержавіючої сталі
- Відро

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Наступні технічні параметри відносяться до температури +23 (±2)°C та відносної вологості повітря 50 (±5)%. В інших умовах наведені параметри можуть змінюватися.

Температура навколишнього середовища та основи під час нанесення та схоплювання:

від +8°C до +25°C

Відносна вологість повітря під час нанесення та схоплювання:

до 80%

Об'ємна щільність:

близько 1,36 г/см³

Колір:

сірий

Час використання готової суміші:

≥ 1,5 год.

Час висихання готової штукатурної суміші:

48 год.

Коефіцієнт теплопровідності λ:

≤ 0,78 Вт/(м*К)

Показник опору дифузії μ:

≤ 25

Упаковка:

мішок 25 кг

Кількість упаковок на піддоні та вага:

48 / близько 1200 кг

Термін придатності до використання:

12 місяців від дати виробництва, вказаної на упаковці

ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА:

| | |
|--|------------------------------|
| Ефект цегли: шар 6-8 мм | 8,0 – 14,0 кг/м ² |
| Ефект бетону відтиску: шар 3-4 мм | 4,0 – 5,0 кг/м ² |
| Ефект бетону модельованого: шар 3-4 мм | 3,0 – 4,0 кг/м ² |

З метою точного визначення витрати продукту рекомендується провести проби на даній поверхні.

ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати в непошкодженій упаковці при температурі від +5°C до +25°C. Захищати від вологи. Продукт тримати у недоступному для дітей місці.

СКЛАД:

Гідравлічні в'язучі речовини, полімери, дрібнозернисті мінеральні наповнювачі та модифікуючі добавки.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocienie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl



BOLIX TBR

Ґрунтувальна штукатурка для створення ефекту цегли поверхнева штукатурка для створення ефекту бетону

BOLIX S.A. гарантує належну якість продукту, але не має впливу на спосіб його застосування та використання. BOLIX не несе відповідальності за роботу Проектувальника та Виконавця. Усю вищенаведену інформацію надано добросовісно та відповідно до найактуальнішого рівня знань і технології застосування. Ця інформація не замінює професійної підготовки Проектувальника та Виконавця й не звільняє його від дотримання принципів будівельної практики та правил охорони праці. У разі сумнівів необхідно провести відповідні проби або зв'язатися з Відділом Технічного Обслуговування Клієнта BOLIX. Після видання вищевказаної Технічної карти усі попередні втрачають свою чинність.

**Masz pytania?**Zadzwoń!
801-650-222Napisz!
serwis@bolix.pl**BOLIX SA**Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12**Znajdź nas**www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl**BOLIX®**