

BOLIX HD 158/S



Лугостійка сітка зі скловолокна

ЗАСТОСУВАННЯ:

Армований шар в системах утеплення та закладення сітки в ремонтно-декоративних штукатурках

Готовий клейовий розчин / суміш нанести суцільним шаром товщиною близько 3-4 мм або за допомогою зубчастого шпателя (зубці 8-10 мм), після чого закласти сітку BOLIX HD 158/S таким чином, щоб вона була рівномірно натягнута та повністю втоплена у розчині / суміші. Сусідні смуги сітки укладати вертикально або горизонтально з нахлестом не менше 10 см. Поверхня армованого шару повинна бути гладкою і рівною, а сітка повинна бути непомітною. В іншому випадку нанести другий тонкий шар клейового розчину / суміші (товщиною близько 1 мм) з метою повного вирівнювання та згладжування його поверхні. Товщина армованого шару повинна складати від 3 до 5 мм.

У місцях, схильних до механічних пошкоджень (особливо в зоні цоколя та першого поверху), рекомендується використовувати два шари сітки, укладених перпендикулярно один до одного. Як варіант, допускається використання в першому шарі «панцерної сітки» BOLIX HD 335/P, яку слід укласти встик без нахлисту. Панцерну сітку не слід завертати на кутах чи укосах віконних отворів. Закладення наступних сіток необхідно виконувати за методом «мокре по мокрому». Товщина армованого шару при такому способі повинна коливатися в межах 4 – 6 мм. Ширину армуючої сітки BOLIX HD 158/S необхідно підбирати таким чином, щоб уможливити обклеювання віконних та дверних укосів по всій їх глибині. Допускається також обрізка сітки на кутах виключно у випадку застосування захисних кутників зі смугами сітки щільністю не менше 145 г/м² й шириною, яка уможливить нахлест сіток в щонайменше 10 см. Армований шар залишити для висихання на період не менше 48 годин.

Подібним чином необхідно укладати армуючу сітку під ремонтно-декоративні штукатурки BOLIX T-ND та BOLIX T-ND^{TRAS}. Товщина укріпленої сіткою штукатурки повинна коливатися в межах від 3 до 5 мм. Не слід використовувати систему з подвійною армуючою сіткою, в тому числі систему з панцерною сіткою.

Підготовку основи та використання сітки при виконанні гідроізоляції BOLIX Hydro або Hydro Duo, бітумної гідроізоляції BOLIX необхідно виконувати відповідно до технічних карт цих продуктів.

ПРИМІТКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Необхідно дотримуватися інструкцій, викладених в технічних паспортах продуктів, з якими буде використовуватися армуюча сітка BOLIX HD 158/S.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Тип переплетення:

перевивальне

Довжина:

≥ 55 м

Ширина:

1,1 м (±10%)

Колір:

Помаранчевий

Розмір комірок:

4,0 x 4,6 мм (±0,5)

Розмір комірки у світлі:

3,5 x 3,8 мм (±0,5)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ:

- лугостійка
- еластична
- міцне переплетення
- висока щільність 158 г/м²

ПРИЗНАЧЕННЯ:

- для створення армованих шарів в системах утеплення зовнішніх стін будівель за технологією ETICS,
- необов'язково – для армування штукатурних шарів на мінеральній основі, у тому числі клейових розчинів / сумішей для затоплення сітки (наприклад, BOLIX U), а також дрібнозернистих ремонтно-декоративних штукатурок BOLIX T-ND та BOLIX T-ND^{TRAS},
- по бажанню як армуюча вставка при виконанні гідроізоляції важкого типу в товстостарових бітумних масах BOLIX,
- додаткове армування гідроізоляційних шарів BOLIX Hydro Duo або BOLIX Hydro.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Перед виконанням армованого шару в системах утеплення

Не раніше, ніж через 48 годин після наклеювання (стосується клейових розчинів BOLIX) пінополістирольні плити необхідно відшліфувати крупнозернистим наждачним папером або теркою для вирівнювання пінополістиролу, після чого ретельно знепилити. Шляпки ізоляційних з'єднувачів зашпаклювати. Закріпити в клейовому розчині / суміші для втоплення сітки (наприклад, BOLIX U) зовнішні кутові та віконні планки, дилатаційні профілі, «діагональні» сітки у віконних і дверних отворах тощо й залишити до висихання. Поверхня приклеєних пінополістирольних плит повинна бути рівною і суцільною. Щілини між плитами по всій товщині утеплення необхідно заповнити пінополістиролом або поліуретановою піною низького тиску BOLIX PM-L або BOLIX ZP. УВАГА!

Не залишайте пінополістирольні плити відкритими протягом тривалого часу, оскільки це може призвести до руйнування їх поверхні УФ-випроміненням і, як наслідок, до ослаблення адгезії клейового розчину / суміші. Якщо на поверхні пінополістиролу з'являється пиловий пожовклий шар, або якщо пінополістирольні плити знаходяться під впливом сонячного світла більше 7 днів, їх слід ретельно відшліфувати та знепилити.

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>Masz pytania? Zadzwoń! 801-650-222 Napisz! serwis@bolix.pl</p> | <p>BOLIX SA Ul. Stolarska 8 34-300 Żywiec Tel. 33 475 06 00 Fax. 33 475 06 12</p> | <p>Znajdź nas www.trwaleocieplenie.pl www.facebook.com/bolixsa www.bolix.pl</p> |  |
|--|--|--|---|

BOLIX HD 158/S

Лугостійка сітка зі скловолокна

Поверхнева маса:160 g/m² (±10%)**Зольність:**

80,0 (±4) %

Вміст органічних речовин

20,0 (±4) %

Сила розриву вздовж основи та утоку, перевірена на зразках, що зберігалися протягом 28 днів у:

- Лабораторних умовах: ≥ 1900 N / 50 мм
- Лужному розчині: ≥ 1000 N / 50 мм

Відносне видовження вздовж основи та утоку при розриві, перевірена на зразках, що зберігалися протягом 28 днів у:

- Лабораторних умовах: ≤ 5,0 %
- Лужному розчині: ≤ 3,8 %

Упаковка:

рулон: 55 м

Кількість упаковок на піддоні:

33 рулони

ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА:≥1,1 м² сітки / 1 м² поверхні фасаду**ЗБЕРІГАННЯ:**

Зберігати в непошкодженій упаковці при температурі від +5°C до +50°C у вертикальному положенні. Захищати від здавлювання. Зберігати в недоступному для дітей місці.

СКЛАД:

Скловолокно, просочене лугостійкою дисперсією.

АТ BOLIX гарантує належну якість виробу, але не впливає на вид та спосіб його використання. BOLIX не несе відповідальності за роботу проектувальника та підрядника. Вся подана вище інформація відповідає найновішим знанням та технікам застосування. Вона не замінює професійної підготовки проектувальника та підрядника та не звільняє їх від дотримання принципів будівельного мистецтва та правил безпеки і гігієни праці. У разі сумнівів потрібно провести відповідні тести або звернутися до відділу технічного обслуговування клієнтів BOLIX. У момент видачі цієї Технічної карти всі попередні втрачають свою силу.

| | | | |
|--|---|--|---|
|  Masz pytania? Zadzwonił 801-650-222  Napisz! serwis@bolix.pl | BOLIX SA Ul. Stolarska 8 34-300 Żywiec Tel. 33 475 06 00 Fax. 33 475 06 12 | Znajdź nas www.trwaleocieplenie.pl www.facebook.com/bolixsa www.bolix.pl |  |
|--|---|--|---|