

# BOLIX SIT-P 1,5 KA

Силіконова тонкошарова штукатурка з водовідштовхувальним ефектом, фактура - баранек, грануляція близько 1,5 мм

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ НА УТЕПЛЕННІ:

- найвища стійкість до ударів силою навіть 150 Дж,
- самоочищується, має водовідштовхувальний ефект - низька змочуваність, висока гідрофобність,
- армована мікрОВОлокнами,
- висока стійкість до:
  - обростання водоростями та грибками
  - впливу атмосферних чинників
  - УФ-випромінювання - містить «УФ абсорбери»
  - термічних напружень та виникнення тріщин
- висока:
  - еластичність
  - паропроникність
- є елементом термоізоляційних систем BOLIX на пінополістирольних плитах EPS та плитах з мінеральної вати.

## ПРИЗНАЧЕННЯ:

BOLIX SIT-P 1,5 KA - це силіконова штукатурна маса для ручного виконання захисних та декоративних тонкошарових штукатурних покриттів на зовнішніх стінах існуючих та нещодавно побудованих будівель, а також усередині приміщень.

Основи, на які можна наносити штукатурку:

- системи утеплення зовнішніх стін будівель ETICS на основі пінополістиролу
- мінеральні основи, такі як бетон, цементні та цементно-вапняні штукатурки.

## ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Армований шар в утеплювальних системах ETICS повинен бути виконаний відповідно до чинної Інструкції з утеплення BOLIX № ІВ/01/2001.

У системах ізоляції з екстремальною стійкістю до ударів, наприклад, BOLIX EXTREME, армований шар виконують відповідно до технічної карти клейової маси BOLIX KD.

Поверхня неутеплених стін повинна бути: тримкою, рівною, сухою, очищеною від антиадгезивних речовин, таких як: пилюка, жир, пил, бітум, водорості, та інших речовин, що знижують адгезію (зчеплення). Слабкі та відшаровані штукатурки і старі фарбові покриття слід видалити. Поглинаючі основи (зокрема, з газобетону) слід заґрунтувати ґрунтувальним препаратом BOLIX N. Невеликі нерівності основи вирівняти клейовим розчином для затоплення сітки, наприклад, BOLIX U або цементною шпаклівкою BOLIX SPN (бетонні основи). Великі нерівності і дефекти вирівняти розчином BOLIX W.

Перед нанесенням силіконової штукатурки BOLIX SIT-P 1,5 KA основу заґрунтувати препаратом BOLIX SIG Kolor, колір якого співпадає з кольором штукатурки. Ґрунтування не стосується клею BOLIX KD, який можна пофарбувати у масі.

## ПІДГОТОВКА ПРОДУКТУ:

Упаковка містить готовий до використання продукт. Безпосередньо перед використанням продукту весь вміст ретельно перемішати низькошвидкісним змішувачем до отримання однорідної консистенції. Подальше змішування не рекомендоване з огляду на можливість аерації маси.

*Увага! У літній період допускається розводити штукатурку чистою водою, до 400 мл/30 кг маси, при чому таку ж кількість води слід додавати до кожної упаковки. Не додавати інших речовин окрім води.*

## ЗАСТОСУВАННЯ:

Штукатурну масу накласти тонким рівним шаром на основу гладенькою кельнею з нержавіючої сталі. Зайву масу до товщини зерна стягнути за допомогою короткої кельні з нержавіючої сталі. Зібраний матеріал можна повторно використовувати після перемішування. Далі круговими рухами надати однорідну фактуру за допомогою пластикової кельні. З пластикової кельні слід регулярно знімати шпателем зайву масу.

## ЗАУВАЖЕННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Не рекомендується застосовувати темні кольори (НВW <30) на великих, повернених до сонця поверхнях фасаду у зв'язку з підвищеною абсорбцією сонячного випромінювання. З метою відбиття частини теплової енергії сонячного випромінювання і зниження таким чином температури на поверхні фасаду, для обраних кольорів згідно з палітрою BOLIX Spectrum 300+ (36B, 37B, 38B, 39B) рекомендується застосовувати штукатурні маси з добавкою «cool pigmenty».
- Не застосовувати на поверхнях, що піддаються тривалому впливу води, залежаного снігу і на основах, не захищених від капілярного підняття води.
- Перед початком нанесення штукатурки всі елементи, що перебувають у робочій зоні, але не призначені для штукатурення, накрити і захистити відповідним чином.
- Свіжо виконані цементні і цементно-вапняні штукатурки необхідно кондиціонувати щонайменше 28 днів.
- Визначити поверхню, призначену для штукатурення, враховуючи при цьому атмосферні умови, вид основи і можливості виконання
- Накладати штукатурну масу на суцільні поверхні без перерв у роботі. Застосовувати матеріал з однієї виробничої партії
- Під час нанесення і висихання штукатурної маси поверхні захищати від дії прямих сонячних променів, атмосферних опадів та вітру. Застосовувати захисні сітки на рихтуванні.
- Не розбризкувати воду на свіжо нанесену штукатурку.
- Низька температура, підвищена вологість, відсутність відповідної циркуляції повітря подовжують час висихання штукатурки.
- Закінчивши роботу, інструменти та руки слід вимити проточною водою, пам'ятаючи, що після висихання штукатурки її важче відчистити.
- Перед здачею об'єкта в експлуатацію провітрювати приміщення, поки не зникне запах.
- Розпаковану упаковку штукатурної маси щільно закрити, а її вміст використати якомога швидше.
- Для реставрації штукатурки використовувати фарбу BOLIX SIL-P.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

Захищати очі і шкіру. У разі прямого контакту з очима промити великою кількістю води та звернутися до лікаря.



### Masz pytania?

Zadzwoń!  
801-650-222

Napisz!  
serwis@bolix.pl

### BOLIX SA

Ul. Stolarska 8  
34-300 Żywiec  
Tel. 33 475 06 00  
Fax. 33 475 06 12

### Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl  
www.facebook.com/bolixsa  
www.bolix.pl



# BOLIX SIT-P 1,5 KA

Силіконова тонкошарова штукатурка з водовідштовхувальним ефектом,  
фактура - баранек, грануляція близько 1,5 мм

## НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ:

- Низькошвидкісний змішувач або дріль (400÷500 об./хв) з кошиковою мішалкою
- Довга і коротка кельня з нержавіючої сталі
- Коротка пластикова кельня для надання фактури
- Шпатель з нержавіючої сталі
- Відро
- Скотч для відділення поштукатуреної поверхні від непоштукатуреної та виконання з'єднань

## СКЛАД:

Силіконові в'язучі речовини, натуральні наповнювачі, модифікуючі добавки, пігменти, гідрофобізуючі речовини, біоцидні добавки та армувальні мікрОВОлокна

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Наведені нижче технічні параметри розраховані для температури +23 (±2)°C та відносної вологості повітря 50 (±5)%. За інших умов вказані параметри можуть змінюватися.

**Температура навколишнього середовища та основи під час нанесення та затвердіння:**

від +5°C до +25°C

**Відносна вологість повітря під час нанесення та затвердіння:**

до 80%

**Об'ємна щільність:**

близько 1,95 г/см (±10%)

**Коефіцієнт теплопровідності λ (табличне значення):**

≤ 0,67 Вт/(м·К)

**Коефіцієнт дифузійного опору μ:**

≤ 150

**Паропроникність відповідно до норми PN-EN ISO 7783-2:**

категорія V1

**Поглинання води відповідно до норми PN-EN 1062-3:**

категорія W3

**Колір:**

216 кольорів з палітри BOLIX KOLOR Spektrum 300+ (колористичні групи B, C, D, E, F, G)

**Час висихання штукатурки:**

мін. 24 год.

**Упаковка:**

Відро 30 л

**Кількість упаковок на піддоні і маса нетто продукту:**

24 шт. / близько 720 кг

**Okres przydatności do stosowania:**

18 місяців з дати виготовлення, вказаної на упаковці

## ОРІЄНТОВНА ВИТРАТНІСТЬ:

близько 2,2 ÷ 2,8 кг/м<sup>2</sup>

Для того, щоб визначити точну витратність продукту, рекомендується проводити випробування на заданій основі.

## ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати в непошкоджених фабрично закритих упаковках при температурі від +5°C до +25°C. Захищати від сильних сонячних променів і морозу. Зберігати продукт у недоступному для дітей місці.

AT BOLIX гарантує належну якість виробу, але не впливає на вид та спосіб його використання. BOLIX не несе відповідальності за роботу проектувальника та підрядника. Вся подана вище інформація відповідає найновішим знанням та технікам застосування. Вона не замінює професійної підготовки проектувальника та підрядника та не звільняє їх від дотримання принципів будівельного мистецтва та правил безпеки і гігієни праці. У разі сумнівів потрібно провести відповідні тести або звернутися до відділу технічного обслуговування клієнтів BOLIX. У момент видачі цієї Технічної карти всі попередні втрачають свою силу.



### Masz pytania?

Zadzwoń!  
801-650-222

Napisz!  
serwis@bolix.pl

### BOLIX SA

Ul. Stolarska 8  
34-300 Żywiec  
Tel. 33 475 06 00  
Fax. 33 475 06 12

### Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl  
www.facebook.com/bolixsa  
www.bolix.pl

