

BOLIX BQS Mass

Tarpelių tarp lanksčiųjų plytelių BOLIX BQS užpildymo mišinys

MIŠINIO SAVYBĖS:

- Labai elastingas ir atsparus temperatūros sąlygotai deformacijai
- Ypač atsparus:
 - atmosferos pokyčiams,
 - ultravioletinių saulės spindulių poveikiui (mišinyje yra juos sugeriančių priedų),
 - samanų ir grybų atsiradimui.
- „Kvėpuoja“
- Išdžiūvęs mišinys atsparus šalčiui ir vandens poveikiui
- Su mišiniu lengva ir patogiu dirbti
- Nereikia papildomo impregnuoti paviršių, kad būtų padidintas jų atsparumas vandens įgeriamumui

MIŠINIO PASKIRTIS:

BOLIX BQS Mass skirtas užpildyti tarpelius tarp plytelių BOLIX BQS.

PAGRINDO PARUOŠIMAS:

Pagrindą paruoškite remdamiesi nurodymais, pateiktais plytelių BOLIX BQS Techninių duomenų lape.

MIŠINIO PARUOŠIMAS:

Kibirėlyje esantis mišinys jau yra paruoštas naudojimui. Prieš pradėdami darbus, visą mišinį kruopščiai išmaišykite, kad visa masė tolygiai pasiskirstytų. Nepilkite vandens ir kitų priedų.

MIŠINIO PANAUDOJIMAS:

Paruoštą masę, esant optimalioms sąlygoms: kai aplinkos temperatūra +23 °C ir santykinis oro drėgnumas yra 50 %, mažiausiai po 4 valandų tepkite ant pagrindo, jau apstingus BOLIX BQB klijų-tarpelių užpildymo mišiniu. Atsiradusius kampuose plyšius tarp plytelių BOLIX BQS pirštu arba siaura mentele sandariai užpildykite mišiniu „BOLIX BQS Mass“ spalva, panašia į klijuojamų plytelių spalvą, taip kad į juos nepatektų lietaus vanduo. Plytelių sujungimas neturi būti matomas iš kelių metrų atstumo. Mišinys turi būti vienoje plokštumoje su priklijuotų plytelių paviršiumi. Užtepto mišinio paviršių išlyginkite pirštu arba drėgnu, bet ne šlapiu teptuku.

PERSPĖJIMAI IR REKOMENDACIJOS NAUDOJANTIS MIŠINIU:

Mišinys naudojamas su BOLIX BQS plytelėmis, todėl būtina vadovautis BOLIX BQB klijų-tarpelių užpildymo mišinio bei BOLIX BQS plytelių Techninių duomenų lapuose pateiktomis NUORODOMIS IR REKOMENDACIJOMIS.

ATSARGUMO PRIEMONĖS:

Saugokite akis ir odą nuo mišinio poveikio. Mišiniui patekus į akis, nedelsiant jas gausiai praplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

BŪTINOS DARBO PRIEMONĖS:

- Siaura glaistykklė
- Teptukas

TECHNINIAI MIŠINIO DUOMENYS:

Žemiau pateikti techniniai tinko duomenys, įvertinti esant +23 (±2) °C temperatūrai ir 50 (±5) % santykiniam oro drėgnumui. Kintant oro sąlygoms, gali keistis ir tinko parametrai.

Aplinkos ir pagrindo temperatūra, mišinį tepant ir jam džiūstant:
nuo +5 °C iki +25 °C

Santykinis oro drėgnumas, mišinį tepant ir jam džiūstant:
iki 80 %

Tūrinis mišinio tankis:
apie 1,7 g/cm³

Terminis mišinio atsparumas jam išdžiūvus:
nuo -35 °C iki +100 °C

Spalva:

Iš BOLIX BQS plytelių spalvų paletės
Kitos spalvos parenkamos iš užsakovo pateiktų pavyzdžių.

Standarte PN-EN 1062-1 nurodytas grūdėtumas:

< 0,8 mm

Šilumos laidumo koeficientas λ:

≤ 0,70 W/(m²K)

Sistemos - klijai, tarpelių glaistas BOLIX BQB ir BOLIX BQS plytelės vandens garų prasiskverbiamumo koeficientas, remiantis standarto PN-EN 1062-1 reikalavimais:

≥ 50 g/(m²d)

Kategorija V2 (15-150 g/(m²d))

Sistemos - klijai, tarpelių glaistas BOLIX BQB ir BOLIX BQS plytelės vandens garų pralaidumas remiantis standarto PN-EN 1062-1 reikalavimais:

≤ 0,29 kg/(m²h^{0,5})

Kategorija W2 [0,1-0,5 kg/(m²h^{0,5})]

Pakuotė:

1 kg kibirėlis

Mišinio tinkamumo laikas:

12 mėnesių – data pateikta ant kibirėlio

ORIENTACINĖS MIŠINIO SĄNAUDOS:

Apie 15 ÷ 20 m.

Tikslias mišinio sąnaudas nustatysite dirbdami.

MIŠINIO LAIKYMAS:

Mišinys laikomas nepažeistuose kibirėliuose, kai aplinkos temperatūra siekia nuo +5 °C iki +25 °C, privaloma saugoti nuo intensyvių saulės spindulių bei šalčio poveikio, turi būti nepasiekiamas vaikams.

MIŠINIO SUDĖTIS:

Kvarcinis smėlis, polimerinė derva, mineraliniai užpildai, geležies oksido pigmentai, biocidai, vandenį atstumiantys, o taip pat modifikuojantys priedai.

„BOLIX S.A.“ garantuoja tinkamą gaminio kokybę, bet neturi įtakos jo taikymo tipui ir naudojimo būdai. „BOLIX“ nėra atsakinga už Projektuotojo ir Vykdytojo darbą. Visa pirmiau pateikta informacija buvo pateikta sąžiningai, pagal naujausias mokslines žinias ir naudojimo techniką. Informacija nepakeičia Projektuotojo ir Vykdytojo profesinio pasirengimo bei neatleidžia jo nuo statybos normų ir darbų saugos laikymosi. Kilus abejonėms reikia atlikti atitinkamus bandymus arba susisiekti su „BOLIX“ Kliento techninio aptarnavimo skyriumi. Išleisus pirmiau pateiktą Techninių duomenų lapą visi išleisti prieš tai negalioja.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

