

BOLIX SIL-P

Nano silikoniniai, savaime apsivalantys fasado dažai



TINKO SAVYBĖS:

- Atsižvelgiant į naujausias "BOLIX DESIGN COLLECTION" tendencijas, tinkas įgalina išgauti puikias architektūros elementų savybes;
- tinkas labai atsparus:
 - mechaniniams pažeidimams,
 - saulės ultravioletinių spindulių poveikiui (tinke yra šiuos spindulius sugeriančių medžiagų).
- tinkas labiau atsparus:
 - samanų ir grybų atsiradimui,
 - atmosferos reiškinių poveikiui.
- tinkas yra BOLIX apšiltinimo sistemų EPS putų polistireno plokštėmis dalis.

TINKO PASKIRTIS:

BOLIX DECO plonasluksniai akrilo tinkai BOLIX DECO_{ST} ir BOLIX DECO_{BM} skirti rankiniam, o BOLIX DECO_{ST} ir BOLIX DECO_{AM} - mechanizuotam dekoratyviam atnaujinamų bei konservuojamų namų ar naujai suformuotų išorinių pastatų sienų apipavidalinimui, o taip pat tinka darbui vidaus patalpose. Tinke yra kruopščiai parinktų grūdelių rinkinys, aukštos kokybės akrilo rišiklių, suteikiančių nutinkuotam paviršiui patrauklų ir išvaizdų pobūdį.

Paviršiai, kuriuos galima tinkuoti:

- ETICS išorinių pastatų sienų apšiltinimo EPS putų polistireno sistemos,
- mineraliniai betono, cementinių ir cemento-kalkių tinkų pagrindai,
- gipso kartono plokštės.

Tiek dėl paties BOLIX DECO tinko, tiek ir jo estetinių savybių, jis ypatingai rekomenduojamas apipavidalinant parinktus fasadų paviršius, o taip pat tinkuojant karnizus, kolonas, piliastrus, cokolius, sienų apvadus, betoninius aptvarus bei kitus architektūrinius elementus ir detales.

Yra trys tinko atmainos:

Pavadinimas	Grūdelių dydis
BOLIX DECO _{ST}	0,5 ÷ 1,0 mm
BOLIX DECO _{AM}	0,5 ÷ 2,0 mm
BOLIX DECO _{BM}	iki 0,8 mm

PAGRINDO PARUOŠIMAS:

Sutvirtinantis ETICS apšiltinimo sistemų sluoksnis turi būti suformuotas laikantis esamos BOLIX instrukcijos Nr. IB/ 01/2001 reikalavimų.

Neapšiltintų sienų paviršius turi būti tvirtas, lygus, sausas, nuvalytas nuo dulkių, riebalų, purvo, bitumo, samanų bei kitų sukibimą mažinančių medžiagų. Silpni ir atspurę tinkai, o taip pat seniai dažyti sluoksniai turi būti pašalinti. Poringi, ypač dujų silikato blokelių, paviršiai turi būti nugruntuoti BOLIX N preparatu. Nedideli pagrindo nelygumai glaistyti klijuojant BOLIX DECO_{ST} ir BOLIX DECO_{AM} mišiniais.

betoniniai paviršiai išlyginti cementiniu BOLIX SPN glaistu. Didesni paviršių nelygumai ir įdubimai išlyginami BOLIX W glaistu.

Prieš pradėdant darbus dekoratyviu BOLIX DECO tinku, pagrindas turi būti nugruntuotas panašios į tinką spalvos BOLIX OP mišiniu. Gruntuoti nebūtina pagrindą padengiant BOLIX KD klijuojant BOLIX DECO_{ST} ir BOLIX DECO_{AM} mišiniais.

TINKO PARUOŠIMAS:

Kibire esantis tinko mišinys jau yra paruoštas darbui. Prieš pat jo panaudojimą, visą kibire esantį mišinį kruopščiai išmaišykite elektriniu lėtaeigiu maišikliu su sparneliais arba sraigtu, kol bus gauta vientisa masė. Ilgiau maišyti nerekomenduojama, kad tinkas nepradėtų džiūti.

Dėmesio! Vasarą leistina BOLIX DECO_{ST} ir BOLIX DECO_{AM} tinkus atskiesti švariu vandeniu - iki 200 ml vandens/30 kg mišinio, o BOLIX DECO_{BM} tinką - iki 150 ml vandens/25 kg mišinio, turint omenyje, kad kiekvienuose tinkavimui skirtuose kibiruose esantį mišinį reikia atskiesti tokiu pačiu kiekiu vandens. Apart vandens daugiau nieko pridėti nereikia.

TINKO PANAUDOJIMAS:

BOLIX DECO_{ST}

Tinką lygia nerūdijančio plieno glaistykle tepkite tolygiai dviem sluoksniais. Tinkuojamą paviršių lyginkite ištiniais nepertraukiamais mostais, kad būtų gautas lygus ir vientisas sluoksnis, neužmiršdami nuolat valyti glaistyklę. Kitą tinko sluoksnį tepkite tik išdžiūvus pirmajam.

Bendras nutinkuoto paviršiaus storis turi būti apie 3,0 ÷ 4,0 mm.

BOLIX DECO_{ST} ir BOLIX DECO_{AM}

Tinką tepkite tolygiai vienu, dviem sluoksniais. Tinko purškimo pistoletą laikykite 30 ÷ 50 cm atstumu nuo apdorojamo paviršiaus ir vedžiokite jį maždaug 20-25 cm skersmens ratais po visą tinkuojamą plotą, judindami pistoletą tiek vertikaliai, tiek ir/ar horizontaliai. Mišinio srovė turi būti nukreipta statmenai į pagrindą. Tinkuokite du kartus, antrą sluoksnį purškite tik išdžiūvus pirmajam.

BOLIX DECO_{BM}

Tinką lygia nerūdijančio plieno glaistykle tepkite tolygiai grūdelių skersmens storio sluoksniu. Tuomet tinkuojamą paviršių išlyginkite ištiniais mostais, kad būtų gautas lygus ir vientisas sluoksnis, neužmiršdami nuolat valyti glaistyklę. Po to plastiko glaistykle apskritimais judesiais tinką užtrinkite, kad gautųsi tolygi paviršiaus faktūra. Antrą tinko sluoksnį klokite tik išdžiūvus pirmajam ir pakartokite tuos pačius, anksčiau aprašytus tinko tepimo ir užtrinimo būdus.

Bendras nutinkuoto paviršiaus storis turi būti apie 1,5 ÷ 2,0 mm.

BOLIX DECO_{BM} RUST

Tinkuojant RUST spalva, pirmą sluoksnį teptuku užtepkite vertikaliomis nelygiomis juostomis, po to plienine glaistykle irgi vertikaliais judesiais visą paviršių išlyginkite. Antrą tinko sluoksnį vertikaliais judesiais užtepkite plienine glaistykle grūdelių skersmens storio sluoksniu. RUST spalvos tinko nereikia užtrinti plastiko glaistykle.

PERSPĖJIMAI IR REKOMENDACIJOS TINKUOJANT:

- Tinkuoti turi tik kvalifikuotas ir atitinkamą patirtį turintis darbuotojas;
- Netinkuokite paviršių nuolat veikiamų vandens, ilgai apsnigtų, o taip pat neapsaugotų nuo kapiliarinio vandens prasiskverbimo;

<p>Masz pytania?</p> <p>Zadzwoń! 801-650-222</p> <p>Napisz! serwis@bolix.pl</p>	<p>BOLIX SA</p> <p>Uł. Stolarska 8 34-300 Żywiec Tel. 33 475 06 00 Fax. 33 475 06 12</p>	<p>Znajdź nas</p> <p>www.trwaleocielenie.pl www.facebook.com/bolixsa www.bolix.pl</p>	
--	---	--	--

BOLIX SIL-P

Nano silikoniniai, savaime apsivalantys fasado dažai

- Įvertinant faktūros išgavimo būdą, o taip pat norint sumažinti šilumos sukeltus įtempimus, ypač tinkuojant sienas tamsiomis spalvomis, rekomenduojama apdorojamus plotus riboti skiriamosiomis juostomis;
- Prieš pradėdami tinkuoti, atitinkamai uždenkite visus tinkavimui neskirtus daiktus ir apsaugokite juos nuo aptaškymo tinku;
- Naujai cementiniais bei cemento-kalkių tinkais padengti paviršiai turi „bręsti“ mažiausiai 28 dienas;
- Pažymėkite tinkuotiną paviršių, įvertindami oro sąlygas, pagrindo rūšį ir darbų atlikimo galimybes;
- Sienas purškite tik nesant vėjo;
- Tinkui išdžiūvus, nerekomenduojama papildomai apipurkšti apdoroto ploto, norint „pataisyti“ kai kurių paviršiaus vietų struktūrą;
- Visą numatytą plotą tinkuokite vienu užsimojimu, neleidami tinkui išdžiūti. Naudokitės tik vienos partijos mišiniu;
- Tinkuojant ar tinkui džiūstant, paviršių saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, kritulių bei vėjo poveikio. Naudokite prie pastolių pritvirtintą apsauginį tinklą;
- Tinkuojant dekoratyvias detales, turi būti galimybė jų paviršių apdoroti iš visų pusių;
- Žema aplinkos temperatūra, didelis oro drėgnumas bei menka jo apykaita pailgina tinko džiūvimo laiką;
- Baigę tinkavimą, įrankius ir rankas nuplaukite tekančiu vandeniu, turėdami omenyje, kad tinkui išdžiūvus, jo likučius pašalinti bus žymiai sunkiau;
- Prieš patalpas atiduodami naudotis, jas gerai išvėdinkite, kad neliktų pašalino kvapo;
- Neišnaudotą tinko mišinį sandariai uždarykite ir kuo greičiau sunaudokite;
- BOLIX DECO tinkavimo mišinių gamybai naudojami kruopščiai atrinkti natūralios spalvos bei spalvoti skaldos grūdėliai. Realios BOLIX DECO tinkų spalvos gali nežymiai skirtis nuo pateikiamų pavyzdžių.

ATSARGUMO PRIEMONĖS TINKUOJANT:

Saugokite akis ir odą nuo tinko poveikio. Mišiniui patekus į akis, nedelsiant jas gausiai praplaukite vandeniu, o prireikus, kreipkitės į gydytoją. Mechanizuotai purškdami tinką, naudokite asmenines apsaugos priemones.

BŪTINOS DARBO PRIEMONĖS:

- Elektrinis (400 ÷ 500 aps./min) maišiklis su sparneliais arba sraigtu;
- Nerūdijančio plieno mentė;
- Nerūdijančio plieno glaistykėlė;
- Kibiras ir mūrėjimo mentė;
- Lipni popieriaus juosta, nutinkuoto ploto atskyrimui nuo nenutinkuoto ir tinkuojamų paviršių sujungimui;
- Tinko purškimo pistoletas su kompresoriumi.

TECHNINIAI TINKO DUOMENYS:

Žemiau pateikti techniniai tinko duomenys, įvertinti esant +23 (±2)°C temperatūrai ir 50 (±5) % santykiui oro drėgnumui. Kintant oro sąlygoms, gali keistis ir tinko parametrai.

Aplinkos ir pagrindo temperatūra tinkuojant ir tinkui džiūstant:
nuo +5°C iki +25°C

Santykinis oro drėgnumas tinkuojant ir tinkui džiūstant:
iki 80%

Tūriniai tinkų tankiai:

BOLIX DECO_{ST} ir BOLIX DECO_{AM} - apie 1,70 g/dm³;
BOLIX DECO_{BM} - apie 1,75 g/dm³

Šilumos laidumo koeficientas λ:
apie 0,5 W/(m·K)

Tinko difuzinio slėgio koeficientas μ:
≤ 240

Vandens garų pralaidumo koeficientas, remiantis standarto PN-EN ISO 7783-2 reikalavimais:

V2 kategorija

Tinko vandens įgeriamumas, remiantis standarto PN-EN 1062-3 reikalavimais:

W2 kategorija

BOLIX DECO spalvyno atspalviai:

- BOLIX DECO_{ST} - 38 pavyzdžiai,
- BOLIX DECO_{AM} - 10 pavyzdžių,
- BOLIX DECO_{BM} - 35 pavyzdžiai.

Tinko džiūvimo laikas:

mažiausiai 24 val.

Pakuotės:

BOLIX DECO_{ST} ir BOLIX DECO_{AM} - 30 kg kibirai,
BOLIX DECO_{BM} 25 kg kibirai
BOLIX DECO_{BM}RUST spalva 15 kg kibirai

Kibirų kiekis ant padėklo ir grynasis jų svoris:

BOLIX DECO_{BM} 25 kg kibirai: 24/apie 600 kg,
BOLIX DECO_{ST} ir BOLIX DECO_{AM} 30 kg kibirai:
24/apie 720 kg.

Tinko tinkamumo laikas:

12 mėnesių nuo ant kibiro nurodyto pagaminimo laiko

ORIENTACINĖS TINKO SĄNAUDOS:

Tinko pavadinimas	Grūdėlių dydis	Sąnaudos
BOLIX DECO _{ST}	~ 0,5 ÷ 1,0 mm	2,8 ÷ 3,5 kg/m ²
BOLIX DECO _{AM}	~ 0,5 ÷ 2,0 mm	3,8 ÷ 4,8 kg/m ²
BOLIX DECO _{BM}	iki 0,8 mm	2,5 ÷ 3,5 kg/m ²

Norėdami tiksliai nustatyti tinko sąnaudas konkrečiu atveju, turite nutinkuoti bandomąjį paviršiaus plotą.

LAIKYMAS:

Tinkas laikytinas sandariai gamykloje uždarytuose kibiruose, esant aplinkos temperatūrai nuo +5°C iki +25°C, saugotinas nuo perkaitimo bei šalčio, o taip pat turi būti nepasiekiamas vaikams.

TINKO SUDĖTIS:

Akriolo rišiklis, skaldos grūdėliai, o taip pat modifikuojantys priedai ir biocidai.

 Masz pytania? Zadzwoń! 801-650-222 Napisz! serwis@bolix.pl	BOLIX SA Ul. Stolarska 8 34-300 Żywiec Tel. 33 475 06 00 Fax. 33 475 06 12	Znajdź nas www.trwaleocielenie.pl www.facebook.com/bolixsa www.bolix.pl	
--	---	--	---

BOLIX SIL-P

Nano silikoniniai, savaime apsivalantys fasado dažai

BOLIX GRUNTINIO TINKO ARBA BOLIX KD KLIJŲ SPALVOS:**BOLIX DECO_{ST}**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Rekomenduojamos BOLIX OP gruntinio tinko arba BOLIX KD klijų spalvos
1	ST 10 Stone	38G
2	ST 11 Stone	38G
3	ST 12 Stone	41G
4	ST 13 Stone	10G
5	ST 14 Stone	10G
6	ST 15 Stone	13G
7	ST 16 Stone	38G
8	ST 17 Stone	35G
9	ST 18 Stone	21G
10	ST 19 Stone	19D
11	ST 20 Stone	13D
12	ST 21 Stone	18D
13	ST 22 Stone	09G
14	ST 23 Stone	09G
15	ST 24 Stone	09G
16	ST 25 Stone	09G
17	ST 26 Stone	07D
18	ST 27 Stone	21G
19	ST 28 Stone	06G
20	ST 29 Stone	10G
21	ST 30 Stone	21G
22	ST 31 Stone	21G
23	ST 32 Stone	26D
24	ST 33 Stone	23G
25	ST 34 Stone	29G
26	ST 35 Stone	29G
27	ST 36 Stone	26G
28	ST 37 Stone	26D
29	ST 38 Stone	38G
30	ST 39 Stone	38D
31	ST 40 M Stone	07D
32	ST 41 M Stone	26D
33	ST 42 M Stone	06G
34	ST 43 M Stone	23G
35	ST 44 M Stone	29G
36	ST 45 M Stone	21G
37	ST 46 M Stone	38G
38	ST 47 M Stone	38D

BOLIX DECO_{AM}

Eil. Nr.	Pavadinimas	Rekomenduojamos BOLIX OP gruntinio tinko arba BOLIX KD klijų spalvos
1	AM 20 Granite	38D
2	AM 21 Granite	38D
3	AM 22 Granite	33D
4	AM 23 Granite	23G
5	AM 24 Granite	15G
6	AM 25 Granite	14D
7	AM 26 Granite	01A
8	AM 27 Granite	38G
9	AM 28 Granite	14G
10	AM 29 Granite	17D

BOLIX DECO_{BM}

Eil. Nr.	BOLIX DECO _{BM}	DECO _{BM}	Rekomenduojama BOLIX OP gruntinio tinko spalva
1	Endless summer	2	15
2	Foggy coast	3	21
3	Old beauty	4	22
4	Silver queen	7	24
5	Green ghost	8	17
6	Gold spirit	9	29
7	Milk lake	10	27
8	Stormy sky	11	26
9	Dark side	12	26
10	Electric wine	13	20
11	Warm cream	15	16
12	Deep treasure	16	19
13	Silver sand	17	25
14	Perfect harmony	20	16
15	Natural beauty	21	16
16	Soft grass	22	17
17	African fruit	23	20
18	Magic night	24	26
19	Green vision	25	23
20	Cold wind	26	21
21	Exclusive spice	28	7
22	Grey light	29	21
23	Golden rain	32	15
24	Silent lady	33	14
25	Mineral white	37	27
26	Soft Pearl	39	18
27	Tropical wave	41	15
28	Hypnotic dance	42	3
29	Sand hill	44	16
30	Spring break	45	17
31	Exotic vision	46	3
32	Cloud of dust	47	16
33	Bay fog	48	28
34	Elegant grey	49	24
35	RUST	50	21D

BOLIX S.A. užtikrina tinkamą tinko kokybę, tačiau negali daryti įtakos jo panaudojimo būdai. „BOLIX“ neatsako už projektuotojų ir tinkuotojų darbą. Visa pirmiau išdėstyta informacija pateikta, remiantis naujausiomis tinko naudojimo technologijomis ir techninėmis žiniomis. Tai nepakeičia projektuotojų ir tinkuotojų techninės kvalifikacijos ir neatleidžia jų nuo atsakomybės laikytis statybos normatyvų ir saugaus darbo taisyklių. Kilus abejonėms dėl tinko panaudojimo, reikia atlikti atitinkamus bandymus arba susisiekti su „Bolix“ klientų aptarnavimo skyriumi.

Šis Techninių duomenų lapas panaikina visų ankstesniųjų duomenų galiojimą.

 Masz pytania? Zadzwoń! 801-650-222  Napisz! serwis@bolix.pl	BOLIX SA Ul. Stolarska 8 34-300 Żywiec Tel. 33 475 06 00 Fax. 33 475 06 12	Znajdź nas www.trwaleocielenie.pl www.facebook.com/boliosa www.bolix.pl	
---	---	--	---