

# BOLIX OP

## Plonasluoksnių mineralinių, akrilo ir apdailos tinkų gruntas

### GRUNTO SAVYBĖS:

- lengviau tinkuoti nugruntuotą paviršių dėl grunte esančių kvarco miltelių
- sustiprina pagrindą
- gruntas sumažina pagrindo dulketumą ir suvienodina jo įgeriamumą
- apsaugo gruntuotą paviršių nuo kenksmingo drėgmės poveikio
- gruntas apsaugo nuo nešvarumų patekimo iš pagrindo į tinką ir sumažina dėmių atsiradimo galimybę
- apriboja pagrindo spalvos prasiskverbimą iš pagrindo į nutinkuotą paviršių
- gruntas yra BOLIX apšiltinimo sistemų EPS putų polistireno bei mineralinės vatos plokštėmis dalis

### GRUNTO PASKIRTIS:

„BOLIX OP“ yra tinko gruntas sienų pagrindui padengti, prieš jį tinkuojant:

- mineraliniu „BOLIX MP“ tinku (netaikoma „BOLIX MP KA 15M“ tinkui);
- akrilinais „BOLIX“ ar „BOLIX Complex“ tinkais;
- apdailos „BOLIX TM“, „BOLIX DECO“, „BOLIX TR“ tinkais, dengiant jais esamus ir naujų pastatų išorinių sienų paviršius, o taip pat tinkuojant vidaus patalpų sienas.

Pagrindai, kuriuos galima gruntuoti:

- sutvirtinantis ETICS išorės sienų apšiltinimo putų polistirenu ir mineraline vata sistemų sluoksnis,
- mineraliniai pagrindai: betonai, cementiniai ir cemento-kalkių tinkai.

### PAGRINDO PARUOŠIMAS:

Sutvirtinantis ETICS apšiltinimo sistemų sluoksnis turi būti suformuotas laikantis esamos BOLIX instrukcijos Nr. IB/ 01/2001 reikalavimų.

Neapšiltintų sienų paviršius turi būti tvirtas, lygus, sausas, nuvalytas nuo dulkių, riebalų, purvo, bitumo, samanų bei kitų sukibimą mažinančių medžiagų. Poringi, ypač dujų silikato blokelių, paviršiai turi būti nugruntuoti „BOLIX N“ preparatu. Nedideli pagrindo nelygumai glaistomi klijais, naudojamais stiklo pluošto tinklo įmirkymui, pvz., „BOLIX U“, o betoniniai paviršiai išlyginami cementiniu „BOLIX SPN“ glaistu. Dideli paviršių nelygumai ir įdubimai išlyginami „BOLIX W“ glaistu.

### GRUNTO PARUOŠIMAS:

Kibire esantis gruntas jau yra paruoštas darbui. Prieš pat jo panaudojimą, visą kibire esantį mišinį kruopščiai išmaišykite. Jokių kitų priedų dėti nereikia.

### GRUNTO PANAUDOJIMAS:

Paviršius vieną kartą tolygiai nutepkite ilgaplaukiu teptuku arba voleliu. Paviršių tinkuokite tik gruntui išdžiūvus.

### PERSPĖJIMAI IR REKOMENDACIJOS DIRBANT SU GRUNTU:

- Netinkuokite paviršių nuolat veikiamų vandens, ilgai apsnigtų, o taip pat neapsaugotų nuo kapiliarinio vandens prasiskverbimo.
- Prieš pradėdami tinkuoti, visus aplink esančius daiktus, tačiau neskirtus tinkavimui, uždenkite ir apsaugokite nuo aptaškymo tinku. Atkreipkite ypatingą dėmesį į stiklo, skardos bei medienos gaminių apsaugą, nes gruntui išdžiūvus, pašalinti jo bus neįmanoma..
- Paviršius, šviežiai padengtus cementiniais ir cementiniais-kalkiniais tinkais „brandinkite“ mažiausiai 28 dienas.
- Pažymėkite gruntuotiną paviršių, įvertindami oro sąlygas, pagrindo rūšį ir darbų atlikimo galimybes.
- Prieš gruntavimą, gerai su pagrindu sukibusius mineralinėmis medžiagomis padengtus paviršius, nušveiskite grubiu švitriniu popieriumi;.
- Sutvirtinantį sluoksnį gruntuokite tik išdžiūvus sutvirtinančio sluoksnio suformavimo klijams.
- Paviršius gruntuokite panašios spalvos į tinką gruntu.
- Gruntuojant ar mišiniui džiūstant, paviršių saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, kritulių bei vėjo poveikio. Naudokite prie pastolių pritvirtintą apsauginį tinklą;.
- Žema aplinkos temperatūra, didelė oro drėgmė ir maža jo cirkuliacija prailgina grunto džiūvimo bei jo brendimo laiką.
- Baigę gruntavimą, įrankius ir rankas nuplaukite tekančiu vandeniu, turėdami omenyje, kad gruntui išdžiūvus, mišinio likučius pašalinti bus žymiai sunkiau.
- Neišnaudoto grunto kibirą sandariai uždarykite ir kuo greičiau sunaudokite jame esantį mišinį.

### SAUGUMO PRIEMONĖS:

Saugokite akis ir odą nuo grunto poveikio. Preparatui patekus į akis, nedelsiant jas gausiai praplaukite vandeniu, o prireikus, kreipkitės į gydytoją.

### BŪTINOS DARBO PRIEMONĖS:

- Ilgaplaukis teptukas arba volelis.

### TECHNINIAI GRUNTO DUOMENYS:

Žemiau pateikti techniniai grunto duomenys įvertinti esant +23 (±2) °C temperatūrai ir 50 (±5) % santykinei oro drėgmei. Kintant oro sąlygoms, gali keistis ir grunto parametrai.

**Aplinkos ir pagrindo temperatūra, gruntą tepant ir jam džiūstant:**

nuo +5 °C iki +25 °C

**Santykinė oro drėgmė, gruntą tepant ir jam džiūstant:**

iki 80 %



#### Masz pytania?

Zadzwoń!  
801-650-222

Napisz!  
serwis@bolix.pl

#### BOLIX SA

Ul. Stolarska 8  
34-300 Żywiec  
Tel. 33 475 06 00  
Fax. 33 475 06 12

#### Znajdź nas

www.trwaleocienie.pl  
www.facebook.com/bolixsa  
www.bolix.pl

# BOLIX OP

## Plonasluoksnių mineralinių, akrilo ir apdailos tinkų gruntas

**Tankis:**apie 1,42 ±10 % g/cm<sup>3</sup>**Grunto spalva:**

balta arba atitinkanti BOLIX SPEKTRUM 300+ spalvyno atspalvius

**Blizgumas:**

matinis

**Grunto džiūvimo laikas:**

mažiausiai 4 val.

**Lakiųjų organinių dalelių (VOC) kiekis:**

VOC riba (kat.: A/g/FW) - 30 g/l (2010m.)

Grunte yra daugiausia 15 g/l VOC

**Pakuotė:**

5 kg, 10 kg ir 20 kg kibirai

**Pakuočių kiekis ant padėklo ir bendras jų svoris:**

5kg: 80 / apie 400 kg

10kg: 44 / apie 440 kg

25kg: 24 / apie 600 kg

**Grunto tinkamumo laikas:**

12 mėnesių nuo etiketėje nurodyto pagaminimo laiko

**ORIENTACINIS GRUNTO SUVARTOJIMAS:**Apie 0,25 ÷ 0,40 kg/m<sup>2</sup>.

Grunto sąnaudas lemia pagrindo lygumas, akytumas ir jo šiurkštumas. Norėdami tiksliai nustatyti grunto sąnaudas konkrečiu atveju, padenkite bandomąjį paviršiaus plotą.

**LAIKYMAS:**

Gruntas laikomas sandariai gamykloje uždarytuose kibiruose, kai aplinkos temperatūra siekia nuo +5 °C iki +25 °C, saugomas nuo perkaitimo bei šalčio, turi būti nepasiekiamas vaikams.

**GRUNTO SUDĖTIS:**

Vandeninė polimerų dispersija, mineraliniai užpildai, kvarco milteliai, ir modifikuojantys priedai.

„BOLIX S.A.“ užtikrina tinkamą tinko kokybę, tačiau negali daryti įtakos jo panaudojimo būdai. „BOLIX“ neatsako už projektuotojų ir tinkuotojų darbą. Visa pirmiau išdėstyta informacija pateikta, remiantis naujausiomis tinko naudojimo technologijomis ir techninėmis žiniomis. Tai nepakeičia projektuotojų ir tinkuotojų techninės kvalifikacijos ir neatleidžia jų nuo atsakomybės laikytis statybos normatyvų ir saugaus darbo taisyklių. Kilus abejonėms dėl tinko panaudojimo, reikia atlikti atitinkamus bandymus arba susisiekti su „Bolix“ klientų aptarnavimo skyriumi. Šis Techninių duomenų lapas panaikina visų ankstesniųjų duomenų galiojimą.

**Masz pytania?**Zadzwoń!  
801-650-222Napisz!  
serwis@bolix.pl**BOLIX SA**Ul. Stolarska 8  
34-300 Żywiec  
Tel. 33 475 06 00  
Fax. 33 475 06 12**Znajdź nas**www.trwaleocieplenie.pl  
www.facebook.com/bolixsa  
www.bolix.pl**BOLIX®**