

BOLIX Sonata Acryl White



Sniego baltumo akriliniai dažai interjerui

PRODUKTO SAVYBĖS:

- aukštos kokybės danga – 1 klasė
- atsparumas šlapiam įbrėžimui – 4 klasė
- ekonomiškas sunaudojimas – iki 12 m² iš 1 litro dažų
- sniego baltumo spalva
- atitinka lakiųjų organinių dalelių (VOC) kiekio apribojimo reikalavimus, atsižvelgiant į LEED 2009 ir LEED v4 gaires
- produktas gali padėti atitikti BREEAM sertifikavimo reikalavimus patalpų oro kokybei
- dažuose nėra fenolių ir formaldehidų

PASKIRTIS:

BOLIX Sonata Acryl White yra sniego baltumo akriliniai dažai, skirti dažyti sienas ir lubas gyvenamosios ir viešosios paskirties patalpose (įskaitant sveikatos ir švietimo įstaigas). Dažai gali būti naudojami ant:

- cemento, cemento-kalkių ir gipso tinko,
 - gipso kartono plokščių,
 - betono pagrindų,
 - popierinių ir stiklo pluošto tapetų,
 - tinka smulkių elementų, pagamintų iš akmens, plytų, medžio ir medienos pagrindo medžiagų, dažymui.
- Pasižymi didesniu atsparumu mažų įtrūkimų susidarymui dažų dangoje. Juose nėra organinių tirpiklių.

PAGRINDO PARUOŠIMAS:

Pagrindas turi būti sausas, vientisas, švarus, be atplaišų, riebalų dėmių bei kitų nešvarumų, apsaugotas nuo biologinio ir cheminių medžiagų poveikio, o taip pat teršalų, mažinančių paviršiaus sukibimo savybes (pavyzdžiui, dulkių, purvo). Nuo pagrindo būtina pašalinti kalkių arba klijinių dažų sluoksnius. Maži, iki 5 mm gylio pagrindo nelygumai dengiami „BOLIX Presto Acryl“ arba „BOLIX SP“ glaistu. Didesni - (5 – 15 mm) nelygumai užglaistomi „BOLIX W“, o vėliau visas paviršius padengiamas „BOLIX Presto Acryl“ arba „BOLIX SP“ glaistu. Akytieji paviršiai gruntuojami „BOLIX UltraGrunt“, o mažai akyti „BOLIX Active GRUNT“ preparatu. Neakytą ir tvirtą pagrindą prieš dažymą reikia nuplauti ir išdžiovinti. Prieš dažant tapetus reikia patikrinti jų sukibimo su pagrindu patikimumą.

DAŽŲ PARUOŠIMAS:

Kibire esantys dažai paruošti naudojimui. Prieš pat dažant visą kibirą būtina kruopščiai išmaišyti mechanine ar elektrine maišykle iki vientisos masės. Esant būtinybei, dažus galima atskiesti nedideliu kiekiu vandens (pirmą kartą dažant – ne daugiau kaip 10 %, o antrą kartą – ne daugiau kaip 5 % vandens).

PANAUDOJIMAS:

Dažyti reikia tolygiai, vienu-dviem sluoksniais - teptuku, voleliu arba mechaniškai – hidrodinaminiu purkštuku. Kitas sluoksnis dažomas išdžiūvus pirmajam. Kai dažų spalva negali paslėpti pagrindo atspalvio arba pagrindas beveik nesugeria dažų, gali prireikti dažyti dar vieną kartą, kad būtų gautas norimas atspalvis.

PERSPĖJIMAI IR REKOMENDACIJOS DIRBANT:

- Reikia atkreipti ypatingą dėmesį, kad dažomas paviršius būtų lygus ir kruopščiai paruoštas.
- Naujus cemento arba cemento-kalkių tinkus galima dažyti ne anksčiau kaip po 3-4 savaičių, o gipso tinkus – po dviejų savaičių, kad jie suspėtų „subręsti“.
- Gipso arba akrilo glaistus galima dažyti tik jiems visiškai išdžiūvus.
- Visą paviršių reikia dažyti be pertraukų, kad atskiri lopai nespėtų išdžiūti ir nebūtų matomos ne vienu metu dažytų plotų sujungimo vietos.
- Ta pačia spalva dažant išorinius, skirtingų faktūrų paviršius, atspalviai gali skirtis.
- Užbaigiant kiekvieno fragmento dažymą, volelio ar teptuko judėjimo kryptis visuomet turi likti ta pati.
- Volelio judėjimo kryptis vieną kartą dažant turi būti vertikali, kitą – horizontali arba jis turi judėti zigzagai. Volelis neturi būti stipriai spaudžiamas prie dažomo paviršiaus ir neturi būti „sausas“.
- Volelis prieš dažymą turi būti švarus ir išdžiūvęs. Volelyje nuo paskutiniojo plovimo likęs vanduo gali šiek tiek atskiesti dažus ir dažomame paviršiuje gali atsirasti dryžiai.
- Dažant ir užbaigus darbus, patalpas būtina vėdinti, tačiau reikia vengti per didelių skersvėjų, kad dažai ne per daug greitai išdžiūtų.
- Prieš pradėdant darbus, visi su dažymu nesusiję daiktai ar įrankiai turi būti uždengti ir apkljuoti lipia juosta.
- Žema aplinkos temperatūra, didelis drėgnumas bei menka oro apykaita pailgina dažų džiūvimo laiką.
- Baigus dažymą, įrankius ir rankas reikia nuplauti tekančiu vandeniu, atsižvelgiant į tai, kad dažams išdžiūvus, juos pašalinti bus žymiai sunkiau.
- Norint patikrinti pagrindo įgeriamumą, jį galima apipurkšti vandeniu. Jei vanduo susigėrė, paviršių reikia nugruntuoti BOLIX ULTRAGRUNT, jei nubėga paviršiumi, galima dažyti be grunto arba su BOLIX Active Grunt.
- Norėdami patikrinti senų dažų dangų sukibimą, galite sudrėkinkite paviršių ir jam išdžiūvus atlikite bandymą su maskavimo juosta naudojant skersinio pjovimo metodą. Jei dažytojo juosta nepašalina dangos, galite pradėti dažyti arba naudoti BOLIX Active Grunt gruntą.

SAUGUMO PRIEMONĖS:

Saugokite, kad dažai nepatektų į akis ir ant rankų. Dažams patekus į akis, jas gausiai praplaukite tekančiu vandeniu arba, prireikus, kreipkitės į gydytoją. Dirbdami su hidrodinaminiu dažų purškimo agregatu, naudokite individualias apsaugos priemones. Nėkvėpuokite išpurkštų dažų garais. Dažymo vietoje neturi būti pašalinių asmenų.

BŪTINOS DARBO PRIEMONĖS:

- Elektrinė (400-500 aps./min.) maišyklės su mentėmis ar sraigtu
- Teptukas, volelis arba hidrodinaminis agregatas
- Lipni popieriaus juosta

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>Masz pytania? Zadzwoń! 801-650-222 Napisz! serwis@bolix.pl</p> | <p>BOLIX SA Ul. Stolarska 8 34-300 Żywiec Tel. 33 475 06 00 Fax. 33 475 06 12</p> | <p>Znajdź nas www.trwaleodziepenie.pl www.facebook.com/bolixsa www.bolix.pl</p> |  |
|--|--|--|---|

BOLIX Sonata Acryl White

Sniego baltumo akriliniai dažai interjerui

TECHNINIAI DAŽŲ DUOMENYS:

Žemiau pateikti techniniai dažų duomenys įvertinti esant +23 (±2) °C temperatūrai ir 50 (±5) % santykiniam oro drėgnumui. Kintant oro sąlygoms, keičiasi ir dažų parametrai.

Aplinkos ir pagrindo temperatūra dažant ir dažams džiūstant:
nuo +5 °C iki +25 °C

Santykinis oro drėgnumas dažant ir dažams džiūstant:
iki 80 %

Tūrinis tankumas:
apie 1,50 kg/dm³

Spalvos:
Sniego baltumo

Blizgumas:
matiniai – apie 4 [kampas 85°]

Atsparumas šlapiam trynimui (remiantis PN-C-81914 reikalavimais):
Variantas II

Atsparumas šlapiam trynimui (remiantis PN-EN 13300 reikalavimais):
4 klasė

Dengiamumo kokybė (remiantis PN-EN 13300 reikalavimais):
1 klasė

Dažų paviršiaus džiūvimo laikas:
Ne mažiau kaip 2 val.

Galutinio dažų paviršiaus atsparumo trynimui susidarymo laikas:
mažiausiai 28 dienos

Skiediklis:
Geriamasis vanduo

Nelakiųjų dalelių kiekis (remiantis PN-EN ISO 3251 reikalavimais):
56 (±5)%

Vandens garų difuzijos srauto tankis V (remiantis PN-EN ISO 7783 reikalavimais):
≥700 g/(m²d)

Ekvivalentinis oro sluoksnio storis sd (remiantis PN-EN ISO 7783 reikalavimais):
≤0,03 m sauso sluoksnio storis 100 μm

Šviesis Y (remiantis DIN 5033-9:2005-10 reikalavimais):
97 %

Dažų sluoksnio storis (remiantis PN-EN 1062-1:2005 reikalavimais):
100 – 200 μm (atsižvelgiant į dažų sluoksnių kiekį)

Lakiųjų organinių dalelių kiekis:
Lakiųjų organinių dalelių kiekio riba -
(kategorija: A/a) – daugiausiai 30 g/l Dažuose yra daugiausiai 30 g/l lakiųjų organinių dalelių (VOC).

Atsparumas bakterijų atsiradimui:
Remiantis sertifikato nuorodomis

Kibirų kiekis ant padėklo bei jų grynas svoris:

10 l kibirai: 44 kibirai/api. 660 kg

Dažų tinkamumo laikas:
24 mėnesiai – tinkamumo laikas nurodytas etiketėje

ORIENTACINIS DAŽŲ SUVARTOJIMAS:

Iki 12m²/l dažant vieną kartą lygų, atitinkamai paruoštą paviršių. Dažų sąnaudas lemia pagrindo akytumumas ir jo struktūra, taip pat naudojami dažymo įrankiai. Tuo galima įsitinkinti nudažius bandomąjį plotą.

LAIKYMAS:

Dažai laikomi originaliuose, nepažeistuose, uždarytuose kibiruose, kai aplinkos temperatūra siekia nuo +5 °C iki +25 °C. Dažai saugomi nuo perkaitimo bei užšalimo ir turi būti nepasiekiami vaikams.

DAŽŲ SUDĖTIS:

Vandeninė akrilo-stireno dispersija, modifikuojantys priedai, mineraliniai užpildai, pigmentai.

„BOLIX S.A.“ užtikrina tinkamą dažų kokybę, tačiau negali daryti poveikio jų pritaikymo ir panaudojimo būdai. „BOLIX“ neatsako už projektuotojų bei dažytojų darbą. Geranoriškai tikimasi, kad dažai, remiantis visa aukščiau išdėstyta informacija, bus panaudojami laikantis naujausių mokslo ir technikos pasiekimų. Tai nepakeičia projektuotojų ir dažytojų techninio pasirengimo lygio ir neatleidžia jų nuo atsakomybės laikytis statybos bei sanitarijos ir saugos technikos reikalavimų. Kilus abejonėms, reikia atlikti atitinkamus bandymus arba susisiekti su Techniniu „BOLIX“ klientų aptarnavimo skyriumi. Šis Techninis duomenų lapas pakeičia visus ankstesnius techninius duomenis.

| | | | |
|--|---|--|---|
|  Masz pytania? Zadzwoń! 801-650-222 Napisz! serwis@bolix.pl | BOLIX SA Ul. Stolarska 8 34-300 Żywiec Tel. 33 475 06 00 Fax. 33 475 06 12 | Znajdź nas www.trwaleodziepenie.pl www.facebook.com/bolixsa www.bolix.pl |  |
|--|---|--|---|

BOLIX Sonata Acryl White

Sniego baltumo akriliniai dažai interjerui

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>Masz pytania? Zadzwoń! 801-650-222 Napisz! serwis@bolix.pl</p> | <p>BOLIX SA Ul. Stolarska 8 34-300 Żywiec Tel. 33 475 06 00 Fax. 33 475 06 12</p> | <p>Znajdź nas www.trwaleocieplenie.pl www.facebook.com/boliosa www.bolix.pl</p> |  |
|--|--|--|---|