

BOLIX SIT 1,5 KA

Plonasluoksnis silikoninis tinkas, faktūra – kruopelės (samanėlė), grūdelių dydis – apie 1,5 mm

TINKO SAVYBĖS:

- Tinkas labiau atsparus:
 - atmosferos reiškinių poveikiui
 - ultravioletiniams saulės spinduliams
 - smūgiams bei šilumos poveikiui
- Ypač stabilios spalvos
- Tinkas praleidžia vandens garus - kvėpuoja
- Mažas įgeriamumas
- Labai elastingas
- Didelis spalvų pasirinkimas
- Tinkas naudojamas BOLIX putų polistirenu EPS bei mineraline vata apšiltinamose sistemose

MIŠINIO PASKIRTIS:

„BOLIX SIT 1,5 KA“ - tai silicio organinių junginių mišinys, skirtas rankiniam apsauginiam bei dekoratyviam išorinių senų pastatų ir naujų statinių, o taip pat vidaus patalpų sienų padengimui plonu tinko sluoksniu.

Paviršiai, kuriuos galima tinkuoti:

- išoriniai, ETICS apšiltinimo sistemų putų polistirenu bei mineraline vata pastatų sienų paviršiai
- mineralinių medžiagų - betoniniai, tinkuoti, cementiniai, o taip pat cemento-kalkių paviršiai

PAGRINDO PARUOŠIMAS:

Sutvirtinantis ETICS apšiltinimo sistemų sluoksnis turi būti suformuotas laikantis esamos BOLIX apšiltinimo instrukcijos

Nr. IB/01/2001 reikalavimų.

Neapšiltintų sienų paviršius turi būti tvirtas, lygus ir sausas, nuvalytas nuo purvo, riebalų, dulkių, bitumo, pelėsių ir kitų paviršiaus sukibimą mažinančių medžiagų.

Būtina pašalinti silpnai besilaikantį ir atsokusį tinką, o taip pat anksčiau dažytus sluoksnius.

Akytus paviršius, ypač aktybetonio, būtina nugaruntuoti „BOLIX N“ preparatu. Maži nelygumai gruntuojami klijų mišiniu, naudojamu apšiltinimo sistemų sutvirtinančio tinklo įmirkymui, pvz.: „BOLIX U“ arba betoninius pagrindus išlyginančiu cemento glaistu „BOLIX SPN“. Didesni nelygumai bei įdubimai lyginami „BOLIX W“ glaistu.

Prieš paviršius padengiant akrilo tinku „BOLIX SIT 1,5 KA“, pagrindą būtina nugaruntuoti „BOLIX SIG Kolor“ mišiniu spalva, panašia į naudojamo tinko spalvą. Klijai „BOLIX KD“ nugaruntuojami.

MIŠINIO PARUOŠIMAS:

Kibire esantis mišinys jau yra paruoštas naudojimui. Prieš pradėdami juo naudotis, elektrine maišykle mišinį kruopščiai išmaišykite iki vientisos masės. Ilgiau maišyti nerekomenduojama, kadangi tai pagreitins mišinio džiūvimą.

Dėmesio! Vasarą, esant karštam orui, tinką galima skiesti švairiu vandeniu iki 400 ml/30 kg mišinio. Atskiedus tinką viename kibire, tai dera padaryti ir kituose, tinkavimui skirtuose induose - atskiesti tokiu pačiu kiekiu vandens. Be vandens jokių kitų medžiagų dėti nereikia.

TINKAVIMAS:

Pagrindą tinkuokite plonu, tolygiu sluoksniu lygia, nerūdijančiojo plieno mentele. Tinko perteklių, viršijantį grūdelių dydį, nubraukite trumpa, nerūdijančiojo plieno mentele. Pašalintą tinko kiekį, išmaišę kartu su likusia mase, panaudokite vėl. Po to plastmasine glaistykle apskritimniais judesiais išlyginkite tinko sluoksnį iki vientiso ir tolygaus paviršiaus. Plastiko glaistyklę mentele nuolat valykite nuo susikaupusio ant jos tinko.

Prieš pradėdami mechanizuotą tinkavimą, susisieki su Techniniu klientų aptarnavimo skyriumi, telefono numeris - 801 650 222.

PERSPĖJIMAI IR REKOMENDACIJOS DIRBANT:

- Nerekomenduojama naudoti tamsių spalvų tinko (HBW < 30) padengiant didelius, saulės apšviečiamus fasadinio paviršiaus plotus, nes jie yra labiau veikiami ultravioletinių saulės spindulių. Norint sumažinti spinduliuavimo poveikį ir tuo pačiu fasadinio paviršiaus temperatūrą, iš pasirinktų „BOLIX Kolor Spectrum 300+“ spalvyno atspalvių (36A, 36B, 37A, 37B, 38A, 38B, 39A, 39B), rekomenduojama naudoti tinkavimo mišinį su papildomais „Cool“ pigmentais.
- Netinkuokite paviršių, nuolat veikiamų vandens, ilgai apsnigtų, o taip pat neapsaugotų nuo kapiliarinio vandens prasiskverbimo.
- Prieš pradėdami tinkuoti, visus aplink esančius daiktus, tačiau neskirtus tinkavimui, uždenkite ir apsaugokite nuo aptaškymo tinku.
- Paviršius, šviežiai padengtus cementiniais ir cementiniais-kalkiniais tinkais „brandinkite“ mažiausiai 28 dienas.
- Pažymėkite tinkuotina paviršių, įvertindami oro sąlygas, pagrindo rūšį ir darbų atlikimo galimybes.
- Visą numatytą paviršių tinkuokite be pertraukos ir tos pačios partijos medžiagomis.
- Tinkuojant ar mišiniui džiūstant, paviršių saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, kritulių bei vėjo poveikio. Naudokite prie pastolių pritvirtintą apsauginį tinklą.
- Šviežiai nutinkuotų paviršių nešlakstykite vandeniu.
- Žema aplinkos temperatūra, didelis drėgnumas bei menka oro apykaita pailgina tinko džiūvimą bei jo brendimo laiką.
- Baigę tinkavimą, įrankius ir rankas nuplaukite tekančiu vandeniu, turėdami omenyje, kad tinkui išdžiūvus, mišinio likučius pašalinti žymiai sunkiau.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocienie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX SIT 1,5 KA

**Plonasluoksnis silikoninis tinkas,
faktūra – kruopelės (samanėlė), grūdelių dydis – apie 1,5 mm**

- Nutinkuotas patalpas išvėdinkite, kad jose neliktų pašalinio kvapo.
- Neišnaudotą tinkavimo mišinio kibirą sandariai uždarykite ir kuo greičiau sunaudokite jame esantį mišinį.
- Atnaujintą tinką dažykite „BOLIX SIL“, „BOLIX SIL Complex“ arba „BOLIX SIL-P“ dažais.

SAUGUMO PRIEMONĖS:

Mišinys yra šarminės reakcijos, todėl saugokite, kad jis nepatektų į akis ir ant odos. Mišiniui patekus į akis, jas gausiai praplaukite tekančiu vandeniu arba, prireikus, kreipkitės į gydytoją.

BŪTINOS DARBO PRIEMONĖS:

- Elektrinė (400-500 aps./min.) maišyklė su mentėmis
- Ilga ir trumpa nerūdijančio plieno mentelė
- Trumpa plastiko glaistyklė faktūrai suformuoti
- Nerūdijančio plieno glaistyklė
- Kibiras
- Lipni juosta nutinkuotiems paviršiams atskirti nuo netinkuotų bei sandūroms suformuoti

TECHNINIAI DUOMENYS:

Žemiau pateikti techniniai dažų duomenys įvertinti, esant +23 (±2) °C temperatūrai ir 50 (±5) % santykinei oro drėgmei. Kintant oro sąlygoms, keičiasi ir mišinio parametrai.

Aplinkos ir pagrindo temperatūra, mišinį tepant ir jam džiūstant:

nuo +5 °C iki +25 °C

Santykinė oro drėgmė, mišinį tepant ir jam džiūstant:

iki 80 %

Tūrinis tankis:

apie 1,91 ± 10 % kg/cm³

Šilumos laidumo koeficientas λ (lentelės duomenys):

≤ 0,67 W/(m·K)

Difuzinio slėgio koeficientas μ:

≤ 190

Vandens garų pralaidumo koeficientas, remiantis standarto PN-EN ISO 7783-2 reikalavimais:

V2 kategorija

Vandens absorbcija, remiantis standarto PN-EN 1062-3 reikalavimais:

W3 kategorija

Spalva:

„BOLIX Kolor Spectrum 300+“ spalvynas ir kitos užsakovo pateiktų pavyzdžių spalvos

Tinko džiūvimo laikas:

Mažiausiai 24 val.

Pakuotė:

30 kg kibiras

Kibirų kiekis ant padėklo ir jų svoris:

24/apie 720 kg

Mišinio tinkamumo laikas:

18 mėnesių nuo ant etiketės pateiktos

mišinio pagaminimo datos

ORIENTACINIS MIŠINIO SUVARTOJIMAS:

Apie 2,2 ÷ 2,8 kg/m².

Norėdami tiksliai nustatyti mišinio sąnaudas konkrečiu atveju, turite nutinkuoti bandomąjį plotą.

LAIKYMAS:

Mišinys laikomas nepažeistuose, gamykloje uždarytuose kibiruose, kai aplinkos temperatūra siekia nuo +5 °C iki +25 °C. Kibirai saugomi nuo intensyvaus saulės spindulių poveikio bei šalčio ir turi būti nepasiekiami vaikams.

TINKO SUDĖTIS:

Silikoninis riškis, natūralūs užpildai, modifikuojantys priedai, pigmentai, vandenį atstumiančios medžiagos, biocidai ir tinko paviršiaus sustiprinimui skirtas stiklo pluoštas.

„BOLIX S.A.“ užtikrina tinkamą tinko kokybę, tačiau negali daryti įtakos jo panaudojimo būdai. „BOLIX“ neatsako už projektuotojų ir tinkuotojų darbą. Visa pirmiau išdėstyta informacija pateikta, remiantis naujausiomis tinko naudojimo technologijomis ir techninėmis žiniomis. Tai nepakeičia projektuotojų ir tinkuotojų techninės kvalifikacijos ir neatleidžia jų nuo atsakomybės laikytis statybos normatyvų ir saugaus darbo taisyklių. Kilus abejonėms dėl tinko panaudojimo, reikia atlikti atitinkamus bandymus arba susisiekti su „Bolix“ klientų aptarnavimo skyriumi. Šis Techninių duomenų lapas panaikina visų ankstesniųjų duomenų galiojimą.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl