

BOLIX HD 335/P



Pancierová sklotextilná mriežka odolná voči alkáliám

VLASTNOSTI PRODUKTU:

- alkalioodporná
- pevná väzba
- vysoká plošná hmotnosť 367 g/m²
- extrémna nárazová pevnosť – aj viac ako 130J – pri riešení BOLIX HD EXTREME

URČENIE:

- na zhotovovanie základných (výstužných) vrstiev vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémoch ETICS,

PRÍPRAVA PODKLADU:

Pred zhotovením základnej (výstužnej) vrstvy na vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémoch

Po min. 48 hod. od nalepenia (týka sa lepidiel BOLIX) je potrebné polystyrénové dosky prebrúsiť hrubým brúsny papierom alebo brúskou na polystyrén a následne dôsledne zbaviť prachu. Tanierové kotvy prestierkovať. Upevnite rohové, okenné lišty, dilatačné profily, diagonálne mriežky pri okenných a dverových otvoroch do lepidla (napr. BOLIX U), nechajte zaschnúť. Povrch prilepených polystyrénových dosiek musí byť rovný a súvislý. Škáry medzi doskami je potrebné v celej hrúbke zateplenia vyplniť polystyrénom alebo nízkoexpanznou polyuretánovou penou BOLIX PM-L alebo BOLIX ZP.

UPOZORNENIE!

Nenechávajte odkryté polystyrénové dosky dlhodobo, môže to viesť k degradácii ich povrchu v dôsledku pôsobenia UV žiarenia a tým k oslabeniu prídržnosti lepidla. Ak sa na povrchu polystyrénu objaví prašná zožltnutá vrstva, alebo ak sú polystyrénové dosky vystavené pôsobeniu slnka dlhšie ako 7 dní, je potrebné ich dôkladne prebrúsiť a zbaviť prachu.

POUŽITIE:

Hotovú omietku/lepidlo naneste v súvislej vrstve hrúbky cca 3-4 mm alebo pomocou zubového hladidla (zub 8-10 mm), následne ponorte mriežku BOLIX HD 335/P tak, aby bola rovnomerne napnutá a úplne ponorená do omietky/lepidla.

Susediace pásy mriežky BOLIX HD 335/P ukladajte vodorovne presahu. Mriežku nezakladajte cez nárožia alebo okenné ostenia.

Sklotextilná mriežka BOLIX HD 335/P sa nemôže používať ako jediná mriežka v základnej (výstužnej) vrstve, zakaždým je potrebné zhotoviť druhú dodatočnú výstuž mriežkou BOLIX HD 158/S alebo BOLIX HD 174/S.

POKYNY PRI APLIKÁCIÍ:

- Dodržiavajte pokyny uvedené v technických listoch produktov, s ktorými budete používať sklotextilnú mriežku BOLIX HD 335/P.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Druh väzby:

gazejski

Dĺžka:

≥ 25 m

Šírka:

1,0 m (±10%)

Farba:

Oranžová

Svetlosť oka:

4,7 x 5,6 mm (±10%)

Plošná hmotnosť:

367 (±18) g/m²

Obsah popola:

80,6 (±4) %

Odtŕhová sila pozdĺž osnvy a útku, testovaná na vzorkách uskladnených 28 dní:

- Laboratórne podmienky: ≥ 100 N / mm
- Alkalický roztok: ≥ 60 N / mm

Relatívne pretiahnutie pozdĺž osnvy a útku pri strhnutí, testované na vzorkách skladovaných 28 dní:

- Laboratórne podmienky: 5,1 (±0,51)%
- Alkalický roztok: 2,9 (±0,29)%

Zvyšková hodnota pnutia pozdĺž osnvy a útku:

≥ 50% hodnoty v laboratórnych podmienkach

Balenia:

rolka: 25 m

Počet balení na palete:

30 roliek

ORIENTAČNÁ SPOTREBA:

1,0 m² mriežky / 1 m² povrch fasády

SKLADOVANIE:

Skladujte v nepoškodenom obale pri teplote od +5°C do +50°C vo zvislej polohe (nastojato). Chráňte pred stlačením. Skladujte mimo dosahu detí.

ZLOŽENIE:

Sklenené vlákno s ochrannou disperznou vrstvou proti alkáliám.

BOLIX S.A. garantuje požadovanú kvalitu výrobku, ale nemá vplyv na druh a spôsob jeho použitia. BOLIX nenesie zodpovednosť za prácu projektanta a zhotoviteľa. Všetky uvedené informácie boli poskytnuté v dobrej viere na základe najnovších poznatkov a technologických postupov. Nenahradzujú však profesionálnu prípravu projektanta a zhotoviteľa a nezavazujú ich povinnosti dodržiavať stavebné postupy a BOZP. V prípade pochybností je nutné vykonať príslušné skúšky alebo kontaktovať Oddelenie technickej podpory BOLIX. Tento technický list nahrádza všetky doteraz platné vydania.



Máte otázky?

Zavolajte nám:
+421 911 856 104

Napište na:

sevice@bolix.sk

Nájdete nás:

www.bolix.sk
www.facebook.com/bolixsk

BOLIX[®]