

BOLIX HYDRO-T

tesniaci pás



VLASTNOSTI PRODUKTU:

- vodotesný
- pružný
- vysoká pevnosť v ťahu
- odolný proti starnutiu
- jednoduchá a rýchla montáž
- prispôsobený podlahovému vykurovaniu

POUŽITIE:

BOLIX HYDRO-T sa používa na spevnenie kritických miest v interiéri, t. j. spojov medzi vodorovnými a zvislými plochami, dilatačných škár atď., pri aplikácii jednozložkovej hydroizolačnej hmoty BOLIX HYDRO.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Postupujte v súlade s návodom k výrobku BOLIX HYDRO.

PRÍPRAVA PRODUKTU A POUŽITIE:

Pás BOLIX HYDRO-T umiestnite medzi dve vrstvy hmoty BOLIX HYDRO. Prvú vrstvu naneste štetcom alebo valčekom, ktorý intenzívne votrite do podkladu v jednom pracovnom kroku. Pás nastrihnite na požadovanú veľkosť, priložte ho na povrch čerstvo nanesej tesniacej hmoty a pozdĺžne ho pretrite čistým hladidlom, aby ste ho pritlačili a odstránili vzduchové bubliny, a nechajte zaschnúť. Na vrchnú stranu naneste druhú vrstvu tesniacej hmoty. Pri hydroizolácii škáry medzi zvislými a vodorovnými plochami nechajte približne 1,0 cm široký pás elastoméru nezakrytý hydroizolačnou hmotou. Pri ochrane dilatačnej škáry umiestnite pás do škáry vytvárajúc v strede škáry priehľbinu tak, aby tvorila o 180° obrátený tvar písmena Ω.

Spoje medzi utesnenými povrchmi a ďalšími konštrukčnými prvkami je potrebné spevniť samolepiacou butylovou páskou BOLIX HYDRO-TBS. Prestupy potrebujú a odtoky utesnite špeciálnymi tesniacimi manžetami

TECHNICKÉ PARAMETRE A KONŠTRUKCIA:

Celková šírka:

120 mm (±5%)

Šírka tesnenia:

70 mm (±5%)

Plošná hmotnosť:

555 g/m² (±5%)

Celková hrúbka:

0,6 mm (±5%)

Vodotesnosť – bez priesaku pri tlaku:

≥ 0,5 MPa

Pevnosť v ťahu (tesniacej časti pásu):

- priečna: ≥ 3,0 MPa
- pozdĺžna: ≥ 7,3 MPa

Napnutie pri pretrhnutí (priečne k tesniacej časti pásu):

≥ 0,5 MPa

Pevnosť v ťahu (tesniacej časti):

- pri maximálnom priečnom napnutí tesniacej časti: ≥ 75%
- pri priečnom strhnutí tesniacej časti pásu: ≥ 80%

Sila pri predĺžení:

- 25%: ≥ 10 N
- 50%: ≥ 13 N
- 75%: ≥ 19 N

Chemická odolnosť (ozón, amoniak, žieravý roztok sódy, kuchynský olej, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, kyselina citrónová, kyselina mliečna, lúh sodný, chlórnan sodný, koncentrovaný uhličitan draselný):

odolný

Teplotná odolnosť:

-30°C ÷ +90°C

UV odolnosť:

odolný

Balenia:

Pás na rolke: 10 m alebo 50 m

Rohy 90° vnút./vonk.: krabica 25 ks

SKLADOVANIE:

Chráňte pred vlhkosťou. Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí.

DOPLNKOVÉ MATERIÁLY:

V prípade vonkajších a vnútorných rohoch odporúčame používať prefabrikované prvky:



HYDRO-T 90W



HYDRO-T 90Z

BOLIX S.A. garantuje požadovanú kvalitu výrobku, ale nemá vplyv na druh a spôsob jeho použitia. BOLIX nenesie zodpovednosť za prácu projektanta a zhotoviteľa. Všetky uvedené informácie boli poskytnuté v dobrej viere na základe najnovších poznatkov a technologických postupov. Nenahradzujú však profesionálnu prípravu projektanta a zhotoviteľa a nezavádzajú ich povinnosti dodržiavať stavebné postupy a BOZP. V prípade pochybností je nutné vykonať príslušné skúšky alebo kontaktovať Oddelenie technickej podpory BOLIX. Tento technický list nahrádza všetky doteraz platné vydania.



Máte otázky?

Zavolajte nám:
+421 911 856 104

Napište na:

sevice@bolix.sk

Nájdete nás:

www.bolix.sk
www.facebook.com/bolixsk