

BOLIX METALLIC POINT

metalická farba



strojovom nanášaní zriedte čistou vodou (max. 5% objemu). Po rozmiešaní farby je potrebné pristúpiť k jej nanášaniu.

SPÔSOB APLIKÁCIE:

Farbu nanášajte rovnomerne v 2 vrstvách. Druhú vrstvu nanášajte po zaschnutí prvej. Pri nanášaní na štruktúrne podklady používajte valček, štetec alebo farbu nanášajte strojovo. Na hladké plochy odporúčame používať pneumatickú striekaciu pištoľ.

ĎALŠIE POKYNY:

- Všetky maľované plochy musia byť suché, teplota vzduchu od +7° C do +25° C, relatívna vlhkosť vzduchu menej ako 80%.
- Pred začatím maliarskych prác skontrolujte, či je zakúpené dostatočné množstvo farby na plochu určenú na maľovanie a či farba pochádza z jednej výrobnej šarže. Takto predídete prípadným rozdielom v odtieňoch aplikovaného náteru.
- Pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku odporúčame nanášať farbu v 2 vrstvách.
- Farbu nepoužívajte pod úrovňou terénu ani na vodorovných plochách.
- Pre dosiahnutie optimálneho estetického výsledku nanášajte farbu na plochu, ktorá predstavuje jeden celok, v jednom kroku, materiálom z jednej objednávky a z jednej výrobnej šarže (pozri dátum výroby).
- Aby ste predišli vzniku viditeľných stykov, je potrebné maľovať v jednom technologickom kroku (metódou „čerstvé do čerstvého“) pri stabilných teplotných a vlhkosťných podmienkach.
- Pred začatím prác treba všetky prvky, ktoré sú v dosahu prác, no nie sú určené na maľovanie, vhodne zakryť a ochrániť.
- Po skončení prác otvorené balenie farby dôkladne a tesne uzavrite a jeho obsah spotrebujte v čo možno najkratšom čase.
- Po skončení maľovania umyte náradie a ruky pod tečúcou vodou a myslite na to, že po zaschnutí farby je čistenie sťažnené. Povrch čerstvo znečistených prvkov pretrite vlhkou handričkou.
- Miestnosti, ktoré sú počas maľovania zatvorené treba po jeho skončení vyvetrať.

ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI:

- Metalizovaný lesk
- Trvalá ochrana pred poveternostnými vplyvmi
- Odolná proti umývaniu a mokrému čisteniu
- Zloženie farby garantuje odolnosť odtieňa a atraktívny náter

PRZEZNACZENIE:

Je určená na dekoratívne nátery všetkých minerálnych povrchov, tenkovrstvových omietok a predmetov z dreva a príbuzných materiálov, na oceľové a liatinové podklady ošetrené antikorozióznymi nátermi, pre použitie v interiéri aj exteriéri.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť suchý a zbavený všetkých nečistôt, nerovností a mastných škvŕn. Minerálny podklad, napr. cementové, vápenno-cementové minerálne tenkovrstvové omietky napenetrujte prípravkom BOLIX N.

Povrch starých tenkovrstvových akrylátových alebo silikónových omietok dôkladne očistite tlakovým čističom a ako čistiaci prostriedok použite prípravok BOLIX CLN.

Drevené a príbuzné podklady, ktoré nie sú ošetrené náterom a nepoužívajú sa vo vonkajšom prostredí napenetrujte príslušným impregnačným prípravkom. Oceľové a liatinové podklady, ktoré sa používajú vo vonkajšom prostredí ošetrite antikorozióznym prípravkom. Pri renovácii malieb starý podklad prebrúste brúsny papierom, zbavte prachu a odmastite. Odstráňte popraskané nátery. V prípade použitia farby na zatepľovacom systéme nahladko (imitácia metalických panelov) je potrebné podklad pred nanášaním farby vyhladiť pomocou exteriérovej stierky BOLIX GMP. Aby ste dosiahli uspokojivý vzhľad základnej vrstvy, rozdeľte plochu bosážnymi profilmi, pričom jedna súvislá plocha nesmie prekročiť veľkosť 1,2m x 1,2m.

PRÍPRAVA VÝROBKU:

Balenie obsahuje hotový produkt. Pred použitím obsah nádoby dôkladne rozmiešajte, kým nedosiahnete homogénnu konzistenciu. Pri

POKYNY BOZP:

Zabráňte styku s pokožkou a očami. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri maľovaní pomocou striekacej pištole noste osobné ochranné pomôcky a vhodné nástroje na dýchanie (ochrannú masku). Nevdychujte aerosól z tohto výrobku. Prípravok skladujte mimo dosahu detí a práce vykonávajte bez účasti nepovolovaných osôb.

POTREBNÉ NÁRADIE:

- Miešadlo alebo nízkootáčková vŕtačka (400 – 500 obr./min) s košíkovým alebo lopatkovým nástavcom
- Štetec, maliarsky valček alebo striekacia pištoľ

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Nasledujúce parametre platia pre teplotu +23 (±2)°C a relatívnu vlhkosť vzduchu 50 (±5)%. V iných podmienkach sa môžu tieto údaje líšiť.

Teplota okolia a podkladu pri nanášaní a schnutí farby:
od +5°C do +25°C



Máš otázky?

Zavolaj!
+421 911 856 104

Napis!

sevice@bolix.sk

Najdi nas:

www.bolix.sk

BOLIX[®]

BOLIX METALLIC POINT

metalická farba**Relatívna vlhkosť vzduchu pri nanášaní a schnutí farby:**

do 80%

pH:

cca 8,5

Odtiene:Gold (BMP 01),
Silver (BMP 02),
Copper (BMP 03)**Lesk podľa EN ISO 2813:**

saténový - kategória G3

Veľkosť zrna podľa PN-EN 1062-1:

<100 µm - kategória S1

Čas povrchového schnutia farebného povlaku:

min. 6h

Čas dosiahnutia plnej odolnosti voči drhnutiu podľa PN-C-81913:

min. 28 dní

Odolnosť povlaku na normované drhnutie podľa PN-C-81913:

>2000 cyklov

Riedidlo:

Pitná voda

Hrúbka suchého povlaku pri dvojvrstvovom nanášaní**podľa PN-EN 1062-1:**

100 - 200µm - kategória E3

Obsah VOC:

Limitná hodnota VOC (kat.:A/d) – 130g/l (2010)

Produkt obsahuje max. 130 g/l VOC.

Balenie:

vedro: 3l

Počet balení na palete a netto hmotnosť produktu:

vedrá 3l: 88 / cca 264 kg

Doba použiteľnosti:

12 mesiacov – dátum uvedený na obale.

SPOTREBA:■ 0,3 do 0,4litra /m² na dve vrstvy.

Presnú spotrebu overte individuálne na danom podklade.

SKLADOVANIE A PREPRAVA:

Produkt skladujte a prepravujte v nepoškodených, originálne zatvorených baleniach pri teplote od +5°C do +25°C. Chráňte pred silným slnečným žiarením a mrazom.

V prípade použitia výrobku zvyšnú nepoužitú časť farby tesne uzavrite tak, aby nedošlo k prieniku vzduchu.

ZLOŽENIE:

Vodné akrylátové disperzie, plnivá, modifikátory, pigmenty a biocídne prímеси.

BOLIX S.A. garantuje požadovanú kvalitu výrobku, ale nemá vplyv na druh a spôsob jeho použitia. BOLIX nenesie zodpovednosť za prácu projektanta a zhotoviteľa. Všetky uvedené informácie boli poskytnuté v dobrej viere na základe najnovších poznatkov a technologických postupov. Nenahradzujú však profesionálnu prípravu projektanta a zhotoviteľa a nezabavujú ich povinnosti dodržiavať stavebné postupy a BOZP. V prípade pochybností je nutné vykonať príslušné skúšky alebo kontaktovať Oddelenie technickej podpory BOLIX. Tento technický list nahrádza všetky doteraz platné vydania.

**Máš otázky?****Zavolaj!****+421 911 856 104****Napis!****sevice@bolix.sk****Najdi nas:****www.bolix.sk****BOLIX®**