

# BOLIX PW-S EXPRESS

**Prísada urýchľujúca zrenie a schnutie lepiacich mált ETICS v podmienkach zníženej teploty a zvýšenej vlhkosti.**



## VLASTNOSTI PRODUKTU:

- umožňuje vykonávať práce pri znížených teplotách a zvýšenej vlhkosti vzduchu
- jednoduché dávkovanie
- nemení úžitkové vlastnosti produktov

## URČENIE:

Prísada do lepidiel: BOLIX U, US, WM lepidlo biele, bez penetrácie. Prísada umožňuje vykonávať práce v období, keď vonkajšia teplota klesne v noci pod bod mrazu. Aplikácia produktov so zimnou prísadou musí prebiehať v teplotách vzduchu a podkladu nad nulou, pokles teploty pod bod mrazu je možný po uplynutí cca 7 hodín od ukončenia aplikácie.

## PRÍPRAVA PRODUKTU:

Zimnú prísadu pridajte priamo do produktu pri jeho zmiešavaní s vodou v množstve 250 g/25 kg lepidla (v prípade BOLIX U, US, WM. Lepidlo premiešajte nízkootáčkovým miešadlom, kým nezískate homogénnu konzistenciu. Po uplynutí 5 minút a opätovnom premiešaní je lepidlo pripravené na použitie.

## REALIZAČNÉ POKYNY:

- Počas prác v znížených teplotách nesmie byť na podklade námraza.
- Aplikácia ďalších vrstiev systému na základnú výstužnú vrstvu zhotovenú s použitím BOLIX PW-S express je možná po previazaní, najskôr po 4 dňoch od jej zhotovenia.
- Počas prác a po ich ukončení je potrebné použiť ochranné siete na lešení až do úplného vyschnutia materiálu.
- Po ukončení prác je potrebné nástroje a ruky umyť prúdom tečúcej vody, pričom treba pamätať, že po zaschnutí je čistenie lepidla značne sťažené. Povrch čerstvo znečistených prvkov pretrite vlhkou utierkou, zatvrdnuté nečistoty odstráňte mechanicky.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Chráňte oči a pokožku. V prípade zasiahnutia očí prípravkom ich okamžite prepláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

## POTREBNÉ NÁRADIE:

- miešadlo alebo nízkootáčková vrtačka (400÷500 ot./min) s košíkovým alebo lopatkovým nástavcom

## TECHNICKÉ ÚDAJE:

Nasledujúce technické parametre sa vzťahujú na teplotu +2°C a relatívnu vlhkosť vzduchu 80%. V iných podmienkach sa môžu tieto parametre zmeniť.

## Teplota okolia a podkladu počas nanášania a zrenia:

od +2°C do +15°C

Po uplynutí cca 7h od aplikácie môže teplota klesnúť pod -5°C

## Relatívna vlhkosť vzduchu pri nanášaní a zrení:

do 90%

## Násypná hmotnosť:

cca 0,50 g/cm<sup>3</sup>

## Otvorená doba pripraveného lepidla:

≤ 80min

## Čas, po ktorom nanosené lepidlo dosiahne vstupnú odolnosť voči pôsobeniu teplôt pod bodom mrazu:

cca 7h

## Balenia:

250 g

## Doba použiteľnosti:

12 mesiacov od dátumu uvedeného na obale

## ZUŽYCIE:

Dla zapraw klejowych BOLIX U, US, WM: 250 g / 25 kg zaprawy

## SKLADOVANIE:

Skladujte na chladnom mieste v originálnom nepoškodenom obale. Chráňte pred vlhkom. Výrobok skladujte mimo dosahu detí.

## ZLOŽENIE:

zmes solí

## ORIENTAČNÁ SPOTREBA:

250 g / 25 kg lepidla

BOLIX S.A. garantuje požadovanú kvalitu výrobku, ale nemá vplyv na druh a spôsob jeho použitia. BOLIX nenesie zodpovednosť za prácu projektanta a zhotoviteľa. Všetky uvedené informácie boli poskytnuté v dobrej viere na základe najnovších poznatkov a technologických postupov. Nenahradzujú však profesionálnu prípravu projektanta a zhotoviteľa a nezbavujú ich povinnosti dodržiavať stavebné postupy a BOZP. V prípade pochybností je nutné vykonať príslušné skúšky alebo kontaktovať Oddelenie technickej podpory BOLIX. Tento technický list nahrádza všetky doteraz platné vydania.



Máš otázky?

Zavolaj!

+421 911 856 104

Napis!

sevica@bolix.sk

Najdi nas:

www.bolix.sk

# BOLIX®