

BOLIX SG-W

Silikátový fungicídny penetračný náter pre farbu BOLIX HARMONIC SILICATE



VLASTNOSTI PRODUKTU:

- znižuje a zjednocuje nasiakavosť podkladu
- spevňuje penetrovaný podklad
- silne zásaditý – zvýšená odolnosť proti výskytu a šíreniu mikroorganizmov

URČENIE:

BOLIX SG-W slúži na penetrovanie stien a stropov v interiéri pred aplikáciou farby BOLIX HARMONIC SILICATE. Je vhodný na také podklady ako betón, cementové dosky, cementové, vápenno-cementové, vápenné, sadrové, minerálne a silikátové omietky a murivo z tehly, silikátových či pórabetónových tvárnic.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť suchý, homogénny, čistý, zbavený nesúdržných náterov, mastných škvŕn a iných nečistôt, zbavený biologickej a chemickej kontaminácie a vrstiev znižujúcich pridržnosť (napr. nečistoty, prach). Staré vrstvy vápenných alebo glejových farieb odstráňte. Menšie nerovnosti podkladu (do 5 mm) prestierajte hotovým tmelom BOLIX Presto Acryl alebo BOLIX SP. V prípade väčších nerovností (5 – 15 mm) použite vyrovnávaciu stierku BOLIX W a následne celok prestierajte BOLIX Presto Acryl alebo BOLIX SP.

PRÍPRAVA PRODUKTU:

Balenie obsahuje hotový produkt určený na použitie. Bezprostredne pred použitím celý obsah balenia dôkladne premiešajte miešadlom/nízkootáčkovou vŕtačkou s košíkovým alebo lopatkovým nástavcom. V prípade potreby zriedte menším množstvom čistej vody (pri 5% objemu produktu).

POUŽITIE:

Penetračný prípravok naneste v jednej vrstve pomocou štetca, valčeka alebo strojo.

REALIZAČNÉ POKYNY:

- Na čerstvé cementové a vápenno-cementové omietky môžete nanášať penetračný prípravok po uplynutí minimálne 3-4 týždňovej doby zrenia, a na sadrové po aspoň 2 týždňoch zrenia.

- Stierkovacie hmoty môžete penetrovať po ich úplnom zaschnutí.
- Pri použití maliarskeho valčeka je potrebné prípravok roznášať zvislými pohybmi a následne vodorovnými pohybmi, pričom nie je vhodné tlačiť ním na podklad. Prípravok nenanášajte „suchým valčekom“.
- Počas aplikácie prípravku a po jej ukončení miestnosť vetrajte, a súčasne zabráňte vzniku prievanu, ktorý by spôsobil príliš rýchle zasychanie.
- Pred začatím prác náležite zakryte a chráňte všetky prvky v dosahu prác, ktoré nie sú určené na aplikáciu farby.
- Nízka teplota, zvýšená vlhkosť, nedostatočná cirkulácia vzduchu a drsná štruktúra podkladu predlžujú čas schnutia.
- Po ukončení maľovania umyte náradie a ruky pod tečúcou vodou a pamätajte na to, že po zaschnutí je čistenie farby sťažené.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Chráňte oči a pokožku. V prípade zasiahnutia očí prípravkom ich okamžite prepláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri strojovej aplikácii používajte osobné ochranné prostriedky. Nevdychujte aerosól farby. Práce vykonávajte bez účasti nepovolovaných osôb.

POTREBNÉ NÁRADIE:

- miešadlo alebo nízkootáčková vŕtačka (400÷500 ot./min)
- s košíkovým alebo lopatkovým nástavcom
- štetec, valček alebo striekacia pištoľ

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Nasledujúce technické údaje sa vzťahujú na teplotu +23 (±2)°C a relatívnu vlhkosť vzduchu 50 (±5)%. Za iných podmienok sa môžu zmeniť.

Teplota okolia a podkladu počas aplikácie a schnutia **penetračného prípravku:**

od +10°C do +25°C

Relatívna vlhkosť vzduchu počas aplikácie a schnutia **penetračného prípravku:**

do 80%

pH:

cca 11

Objemová hustota:

cca 1,30 kg/dm³

Farba:

biela

Stupeň lesku:

matný

Čas povrchového schnutia:

min. 24h

Riedidlo:

pitná voda

Hrúbka vrstvy (PN-EN 1062-1:2005):

cca 100 µm

Obsah VOC:

Limit pre obsah VOC (kat.: A/a) – 30g/l (2010)

Produkt obsahuje max. 30 g/l LZO (VOC).



Máš otázky?

Zavolaj!
+421 911 856 104

Napis!

sevice@bolix.sk

Najdi nas:

www.bolix.sk

BOLIX SG-W

Silikátový fungicídny penetračný náter pre farbu BOLIX HARMONIC SILICATE

Balenia:

vedrá: 10kg

Počet balení na palete a ich netto váha produktu:

44 / cca 440 kg

Doba použiteľnosti:

12 mesiacov – dátum uvedený na obale

ORIENTAČNÁ SPOTREBA:

Do **4 m²/l** pri jednej vrstve na hladkom, vhodne pripravenom podklade. Spotreba závisí od nasiakavosti a štruktúry podkladu a od použitého maliarskeho náradia, preto ju možno presne stanoviť na základe skúšky.

SKLADOVANIE:

Skladovať v nepoškodenom originálne uzavretom obale pri teplote od +5°C do +25°C. Chráňte pred nahriatím a mrazom. Výrobok skladujte mimo dosahu detí.

ZLOŽENIE:

Vodné sklo, plnivá a modifikátory.

BOLIX S.A. garantuje požadovanú kvalitu výrobku, ale nemá vplyv na druh a spôsob jeho použitia. BOLIX nenesie zodpovednosť za prácu projektanta a zhotoviteľa. Všetky uvedené informácie boli poskytnuté v dobrej viere na základe najnovších poznatkov a technologických postupov. Nenahradzujú však profesionálnu prípravu projektanta a zhotoviteľa a nezbavujú ich povinnosti dodržiavať stavebné postupy a BOZP. V prípade pochybností je nutné vykonať príslušné skúšky alebo kontaktovať Oddelenie technickej podpory BOLIX. Tento technický list nahrádza všetky doteraz platné vydania.

**Máš otázky?****Zavolaj!**

+421 911 856 104

Napis!

sevice@bolix.sk

Najdi nas:

www.bolix.sk

BOLIX®