

BOLIX SIG



Základný náter pod silikónové farby

PRÍPRAVA PRODUKTU:

Balenie obsahuje produkt pripravený na použitie. Pred nanášaním celý obsah balenia dôkladne premiešajte. Nepridávajte žiadne ďalšie zložky.

POUŽITIE:

Nanášajte rovnomerne v jednej vrstve pomocou maliarskeho štetca alebo valčeka. Omietku nanášajte po vyschnutí penetračného náteru.

REALIZAČNÉ POKYNY:

- Nenanášajte na plochy vystavené dlhodobému pôsobeniu vody, uležanému snehu a na plochy, ktoré nie sú chránené proti vzĺnaniu vody.
- Pred nanášaním vhodným spôsobom zakryte a chráňte všetky predmety v dosahu prác, ktoré nie sú určené na penetráciu.
- Čerstvo zhotovené cementové a vápenno-cementové omietky nechajte vyzrieť minimálne 28 dní.
- Označte si plochu určenú na omietanie, pričom zohľadnite poveternostné podmienky, druh podkladu a možnosti zhotovenia.
- Omietku napenetrujte po jej zaschnutí.
- Počas nanášania a schnutia penetračného náteru chráňte pracovnú plochu pred priamym slnečným žiarením, atmosférickými zrážkami a vetrom. Používajte ochranné siete na lešeni.
- Nízka teplota, zvýšená vlhkosť a nedostatočná cirkulácia vzduchu predlžujú čas schnutia penetračného náteru.
- Po skončení prác umyte náradie a ruky prúdom tečúcej vody, myslite na to, že po zaschnutí je čistenie sťažné.
- Otvorené balenie dôkladne uzatvorte a jeho obsah použite v čo možno najkratšom čase.

VLASTNOSTI PRODUKTU:

- spevňuje podklad
- redukuje prašnosť a zjednocuje nasiakavosť podkladu
- chráni penetrovanú plochu pred škodlivým pôsobením vlhkosti
- zabraňuje prenosu nečistôt z podkladových vrstiev do omietky a minimalizuje možnosť vzniku škvŕn
- obmedzuje efekt prerážania podkladovej farby cez štruktúru omietky
- je súčasťou tepelnoizolačných systémov BOLIX na báze polystyrénových dosiek EPS a dosiek z minerálnej vlny

URČENIE:

BOLIX SIG je základný náter na penetráciu stien pred nanášaním:

- silikónových farb BOLIX SIL, BOLIX SIL Complex a BOLIX SIL-P

Podklady vhodné pre aplikáciu základného náteru:

- tenkovrstvové omietky (vrátane zateplenia na báze minerálnej vlny a polystyrénu),
- cementové a vápenno-cementové omietky,
- vláknocementové dosky a pod.,
- neomietnuté murivo z betónu, tehál, keramických a silikátových tvárnic,
- pevné maliarske nátery s dobrou prídržnosťou k uvedeným podkladom

PRÍPRAVA PODKLADU:

Základná (výstužná) vrstva v zatepľovacích systémoch ETICS musí byť zhotovená v súlade s platným Technologickým predpisom BOLIX č. IB/01/2001.

Povrch nezatepleného muriva musí byť únosný, rovný, suchý, zbavený nepriľnavých vrstiev ako nečistôt, mastnoty, prachu, bitúmenov, rias a iných látok znižujúcich prídržnosť. Slabé a nesúdržné omietky a staré maliarske nátery odstráňte. Nasiakavý podklad (predovšetkým z pórobetónu) napenetrujte prípravkom BOLIX N.

Drobné nerovnosti podkladu vyrovnajte vyrovnávacím lepidlom na aplikáciu sklotextilnej mriežky BOLIX U alebo cementovou stierkou BOLIX SPN (betónový podklad). Väčšie nerovnosti vyrovnajte vyrovnávacou stierkou BOLIX W.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Chráňte oči a pokožku. V prípade zasiahnutia očí prípravkom ich okamžite prepláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

POTREBNÉ NÁRADIE:

- Štetec alebo maliarsky valček.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Nasledujúce technické údaje sú uvedené pre teplotu +23°C (±2°C) a pre relatívnu vlhkosť vzduchu 50 (±5)%. V iných podmienkach sa môžu uvedené údaje zmeniť.

Teplota podkladu a prostredia pri nanášaní a zrení:

od +5°C do +25°C

Relatívna vlhkosť vzduchu pri nanášaní a zrení:

do 80%

Objemová hustota:

cca 1,00 g/cm³ (±10%)

Farba:

mliečna, po zaschnutí bezfarebná

Povrchová úprava:

Matná

Čas schnutia:

min. 4h



Máš otázky?

Zavolaj!

+421 911 856 104

Napis!

sevice@bolix.sk

Najdi nas:

www.bolix.sk

BOLIX®

BOLIX SIG

Základný náter pod silikónové farby

Obsah VOC:

Medzná hodnota VOC (kat.: A/g/FW) – 30g/l (2010)
Produkt obsahuje max. 30 g/l VOC.

Balenia:

5 kg, 20 kg

Počet balení na paletu a čistá hmotnosť produktu:

5 kg: 108 / cca 540 kg

20 kg: 24 / cca 480 kg

Doba použiteľnosti:

12 mesiacov – dátum uvedený na obale

ORIENTAČNÁ SPOTREBA:

cca 0,10 ÷ 0,20 kg/m²

Spotreba závisí od rovinnosti, nasiakavosti a drsnosti podkladu. Pre presné určenie spotreby omietky odporúčame vykonať skúšky na danom podklade.

SKLADOVANIE:

Skladujte v nepoškodených, originálne uzatvorených obaloch v teplote od +5°C do +25°C. Chráňte pred intenzívnym slnečným žiarením a mrazom. Výrobok skladujte mimo dosahu detí.

ZLOŽENIE:

Vodné polymérové disperzie i silikónové, minerálne plnivá, kremenná múčka a modifikátory.

BOLIX S.A. garantuje požadovanú kvalitu výrobku, ale nemá vplyv na druh a spôsob jeho použitia. BOLIX nenesie zodpovednosť za prácu projektanta a zhotoviteľa. Všetky uvedené informácie boli poskytnuté v dobrej viere na základe najnovších poznatkov a technologických postupov. Nenahradzujú však profesionálnu prípravu projektanta a zhotoviteľa a nezavádzajú ich povinnosti dodržiavať stavebné postupy a BOZP. V prípade pochybností je nutné vykonať príslušné skúšky alebo kontaktovať Oddelenie technickej podpory BOLIX. Tento technický list nahrádza všetky doteraz platné vydania.



Máš otázky?



Zavolaj!

+421 911 856 104



Napis!

sevica@bolix.sk

Najdi nas:

www.bolix.sk

BOLIX[®]