

BOLIX™

Akrylátová, mozaiková tenkovrstvová omietka



alebo cementovou stierkou BOLIX SPN (betónový podklad). Väčšie nerovnosti vyrovnajte vyrovnávacou stierkou BOLIX W.

Pred nanášaním mozaikovej omietky BOLIX TM je potrebné podklad napenetrovať penetračným náterom BOLIX OP v odtieni zhodnom s omietkou. Penetrácia sa netýka lepidla BOLIX KD.

PRÍPRAVA PRODUKTU:

Balenie obsahuje produkt pripravený na použitie. Pred nanášaním celý obsah balenia dôkladne premiešajte nízkootáčkovým miešadlom, kým nezískate homogénnu konzistenciu. Ďalšie miešanie nie je vhodné, aby nedošlo k prevzdušneniu zmesi.

Upozornenie! V letnom období je povolené zriediť omietku čistou vodou, maximálne 150 ml/15 kg zmesi, pričom pre každé balenie použite rovnaké množstvo vody. Okrem vody nepridávajte žiadne iné látky.

POUŽITIE:

Pripravenú omietku nanášajte rovnomerne, na hrúbku zrna v tenkej vrstve pomocou hladkého hladidla z nehrdzavejúcej ocele. Následne krátkym hladidlom z nehrdzavejúcej ocele stiahnite nadbytočné množstvo omietky. Vyhľadajte hladidlom v jednom smere, kým nedosiahnete rovnomernú plochu. Plastové hladidlo priebežne čistite. Nanesenú omietku nezatierajte.

REALIZAČNÉ POKYNY:

- Neodporúčame nanášať tmavé odtiene na veľké plochy fasády vystavené priamemu slnečnému žiareniu, pretože v takom prípade dochádza k zvýšenej absorpcii slnečného žiarenia.
- Nenanášajte na plochy vystavené dlhodobému pôsobeniu vody, uležanému snehu a na plochy, ktoré nie sú chránené proti vzlínaniu vody.
- Vzhľadom na dekoratívny charakter a techniku nanášania nie je BOLIX TM vhodný na nanášanie na veľké architektonické plochy (napr. celé steny stavieb).
- Pred nanášaním omietky vhodným spôsobom zakryte a chráňte všetky predmety v dosahu prác, ktoré nie sú určené na omietanie.
- Čerstvo zhotovené cementové a vápenno-cementové omietky nechajte vyzrievať minimálne 28 dní.
- Označte si plochu určenú na omietanie, pričom zohľadnite poveternostné podmienky, druh podkladu a možnosti zhotovenia.
- Omietku nanášajte na plochu tvoriacu samostatný celok, súvisle, bez prestávok, materiálom z jednej výrobnej šarže.
- Počas nanášania a schnutia omietky chráňte pracovnú plochu pred priamym slnečným žiarením, atmosférickými zrážkami a vetrom. Používajte ochranné siete na lešeni.
- Nízka teplota, zvýšená vlhkosť a nedostatočná cirkulácia vzduchu predlžujú čas schnutia omietky.
- Po skončení prác umyte náradie a ruky prúdom tečúcej vody, myslite na to, že po zaschnutí je čistenie sťažené.
- Pred odovzdaním miestnosti do užívania vetrajte, kým zápach nezmižne.
- Otvorené balenie omietky dôkladne uzatvorte a jeho obsah použite v čo možno najkratšom čase.

VLASTNOSTI:

- dostupná v 340 vzoroch,
- vysoká odolnosť proti:
 - mechanickému poškodeniu
 - UV žiareniu – obsahuje „UV absorbéry“
- zvýšená odolnosť proti pôsobeniu poveternostných podmienok
- jednoduché udržiavanie v čistote,
- je súčasťou zatepľovacích systémov BOLIX na báze polystyrénových dosiek EPS a minerálnej vlny.

URČENIE:

BOLIX TM akrylátová omietka určená na ručné zhotovenie ochranných a dekoračných tenkovrstvových omietok na vonkajších stenách existujúcich stavieb aj novostavieb ako aj na zhotovovanie omietok v interiéri. Obsahuje starostlivo vybrané kompozície farebného kameniva, ktoré dodá fasáde efektný a ozdobný charakter.

Podklady vhodné pre nanášanie omietky:

- vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy ETICS na báze polystyrénu,
- minerálne podklady ako betón, cementové a vápenno-cementové omietky,
- sadrokartónové dosky.

Táto omietka je mimoriadne vhodná aj na zhotovovanie lambriso, povrchovú úpravu soklov a architektonických prvkov.

Omietka je dostupná v dvoch vyhotoveniach:

Názov	Skupina	Zrnitosť
BOLIX TM	A	cca 1,0 mm
BOLIX TM	B	cca 1,5 mm

PRÍPRAVA PODKLADU:

Základná (výstužná) vrstva v zatepľovacích systémoch ETICS musí byť zhotovená v súlade s platným Technologickým predpisom BOLIX č. IB/01/2001.

Povrch nezatepleného muriva musí byť únosný, rovný, suchý, zbavený nepriľnavých vrstiev ako nečistôt, mastnoty, prachu, bitúmenov, rias a iných látok znižujúcich prídržnosť. Slabé a nesúdržné omietky a staré maliarske nátery odstráňte. Nasiakavý podklad (predovšetkým z pórobetónu) napenetrujte prípravkom BOLIX N. Drobné nerovnosti podkladu vyrovnajte lepidlom na aplikáciu sklotextilnej mriežky BOLIX U



Máte otázky?

Zavolajte nám:
+421 911 856 104

Napište na:

sevica@bolix.sk

Nájdete nás:

www.bolix.sk
www.facebook.com/bolixsk

BOLIX TM

Akrylátová, mozaiková tenkovrstvová omietka

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Chráňte oči a pokožku. V prípade zasiahnutia očí prípravkom ich okamžite prepláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

POTREBNÉ NÁRADIE:

- Miešadlo alebo nízkootáčková vrtáčka (400 ÷ 500 ot./min) s košíkovým nástavcom
- Hladidlo z nehrdzavejúcej ocele
- Stierka z nehrdzavejúcej ocele
- Vedro, murárska lyžica
- Samolepiaca papierová páska na oddelenie omietaného a neomietaného povrchu a na zhotovenie stykov

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Nasledujúce technické údaje sú uvedené pre teplotu +23°C (±2°C) a pre relatívnu vlhkosť vzduchu 50 (±5)%. V iných podmienkach sa môžu uvedené údaje zmeniť.

Teplota podkladu a prostredia pri nanášaní a zrení:

od +5°C do +25°C

Relatívna vlhkosť vzduchu pri nanášaní a zrení:

do 80%

Objemová hustota:

cca 1,70 kg/dm³

Súčiniteľ prestupu tepla λ:

cca 0,5 W/(m*K)

Súčiniteľ difúzneho odporu μ:

≤ 250

Paropriepustnosť podľa PN-EN ISO 7783-2:

kategória V2

Nasiakavosť podľa PN-EN 1062-3:

kategória W2

Farba – 2 vzorkovníky:

Vzorkovník mozaikových omietok BOLIX TM 300 (300 odtieňov)

Vzorkovník mozaikových omietok (40 odtieňov)

Čas schnutia omietky:

min. 24h

Balenia:

vedrá: 15kg, 30 kg

Počet balení na palete a čistá hmotnosť produktu:

vedrá 15kg: 44 / cca 660 kg

vedrá 30 kg: 24 / cca 720 kg

Doba použiteľnosti:

12 mesiacov – dátum uvedený na obale

ORIENTAČNÁ SPOTREBA:

Názov omietky	Skupina	Zrornosť	Spotreba
BOLIX TM	A	cca 1,0 mm	2,0-3,0 kg/m ²
BOLIX TM	B	cca 1,5 mm	3,0-4,0 kg/m ²

Pre presné určenie spotreby omietky odporúčame vykonať skúšky na danom podklade.

SKLADOVANIE:

Skladujte v nepoškodených, originálne uzatvorených obaloch v teplote od +5°C do +25°C. Chráňte pred intenzívnym slnečným žiarením a mrazom. Výrobok skladujte mimo dosahu detí.

ZLOŽENIE:

Akrylátové spojivo, kamenivo a modifikátory.

BOLIX S.A. garantuje požadovanú kvalitu výrobku, ale nemá vplyv na druh a spôsob jeho použitia. BOLIX nenesie zodpovednosť za prácu projektanta a zhotoviteľa. Všetky uvedené informácie boli poskytnuté v dobrej viere na základe najnovších poznatkov a technologických postupov. Nenahradzujú však profesionálnu prípravu projektanta a zhotoviteľa a nezavádzajú ich povinnosti dodržiavať stavebné postupy a BOZP. V prípade pochybností je nutné vykonať príslušné skúšky alebo kontaktovať Oddelenie technickej podpory BOLIX. Tento technický list nahrádza všetky doteraz platné vydania.



Máte otázky?

Zavolajte nám:
+421 911 856 104

Napište na:

sevica@bolix.sk

Nájdete nás:

www.bolix.sk
www.facebook.com/bolixsk