

# BOLIX ULTRAGRUNT



## Univerzálny penetračný prípravok

### VLASTNOSTI PRODUKTU:

- spevňuje podklad,
- zlepšuje prídržnosť k podkladu pred nanosením ďalších vrstiev,
- znižuje prašnosť a zjednocuje nasiakavosť podkladu,
- zabraňuje prenosu nečistôt z podkladových vrstiev a minimalizuje možnosť vzniku škvŕn,
- bez rozpúšťadiel,
- rýchloschnúci,
- spĺňa požiadavky VOC zohľadňujúce smernice LEED 2009 a LEED v4
- výrobok môže prispieť k splneniu požiadaviek certifikácie BREEM na kvalitu vzduchu v interiéri
- neobsahuje fenoly ani formaldehydy

### POUŽITIE:

BOLIX ULTRAGRUNT je určený na penetráciu prašných, nasiakavých a/alebo oslabených povrchov stien, podláh a stropov, v interiéri aj exteriéri pred:

- tapetovaním,
- nanášaním interiérových farieb BOLIX (okrem BOLIX Harmonic Silicate),
- nanášaním vyrovnávacích vrstiev (napr. BOLIX Presto Acryl).

### Vhodné podklady pre aplikáciu:

- betón,
- pôrobetón,
- cementové, vápenno-cementové, sadrové omietky,
- sadrokartónové dosky,
- povrchy stierok/tmelov

### PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad by mal byť pevný, suchý, očistený od neprílivých náterov, ako sú nečistota, mastnota, prach, bitúmen, riasy a iné látky znižujúce prídržnosť. Nátery vápennými a glejovými farbami je potrebné odstrániť. Menšie nerovnosti podkladu (do 5 mm) vyrovnajte prípravkom BOLIX Presto Acryl alebo BOLIX SP. V prípade väčších nerovností (5 – 15 mm) použite BOLIX W, následne celok prestierajte BOLIX Presto Acryl alebo BOLIX SP.

### PRÍPRAVA PRODUKTU:

Balenie obsahuje výrobok pripravený na použitie. Bezprostredne pred použitím je potrebné celý obsah balenia dôkladne premiešať.

### NANÁŠANIE:

Rovnomerne naneste štetcom, maliarskym valčekom alebo postrekcom. Vysoko nasiakavé podklady je potrebné napenetrovať 2 - 3-krát, pričom ďalšiu vrstvu nanášajte po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy.

### REALIZAČNÉ POKYNY A ODPORÚČANIA:

- Osobitnú pozornosť treba venovať tomu, aby bol podklad, na ktorý sa má naniesť základný náter, rovný a starostlivo pripravený.
- Nepoužívajte na povrchy vystavené dlhodobému pôsobeniu vody, nahromadeného snehu a podklady, ktoré nie sú chránené proti kapilárnemu vztlínaniu.
- Čerstvé cementové a vápenno-cementové omietky možno penetrovať najskôr po 3 až 4 týždňoch zrenia a sadrové omietky najskôr 2 týždňoch zrenia.
- Sadrové alebo akrylátové stierky môžete penetrovať po ich úplnom vyschnutí.
- Pred začatím prác riadne zakryte všetky prvky, ktoré nie sú určené na aplikáciu penetrácie.
- Nízke teploty, zvýšená vlhkosť a nedostatočná cirkulácia vzduchu predlžujú čas schnutia náteru.
- Počas a po nanosení základného náteru vetrajte miestnosti a zabráňte prievanu, ktorý by spôsobil príliš rýchle zaschnutie náteru.
- Množstvo penetračného náteru a aplikačná dávka by sa mali prispôbiť príslušnému podkladu. Príliš veľké množstvo nanoseného prípravku môže prispieť k „sklovateniu“ penetrovaného povrchu.
- Po ukončení práce je potrebné umyť náradie a ruky pod tečúcou vodou, pričom treba mať na pamäti, že po zaschnutí penetračného náteru je čistenie náročné.
- Otvorené balenie penetračného náteru dôkladne uzatvorte a jeho obsah použite v čo najkratšom čase.

### BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Chráňte oči a pokožku. V prípade priameho kontaktu s očami ich dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára.

### POTREBNÉ NÁRADIE:

- Štetec, maliarsky valček alebo striekacia pištoľ s kompresorom

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

Technické parametre sú uvedené pre teplotu +23 (±2)°C a relatívnu vlhkosť 50 (±5)%. Za iných podmienok sa môžu uvedené parametre zmeniť.

**Teplota okolia a podkladu pri nanášaní a schnutí:**  
od +5°C do +25°C

**Relatívna vlhkosť vzduchu pri nanášaní a schnutí:**  
do 80%

**Hustota:**  
cca 1,00 g/cm<sup>3</sup>

**Farba:**  
bezfarebný

**Čas schnutia:**  
min. 2h

**Obsah LZO:**  
Limitná hodnota VOC (kat.: A/g/FW) – 30g/l  
Produkt obsahuje max. 30,0 g/l VOC.



Máte otázky?

Zavolajte nám:  
+421 911 856 104

Napište na:

sevice@bolix.sk

Nájdete nás:

www.bolix.sk  
www.facebook.com/bolixsk

# BOLIX ULTRAGRUNT

## Univerzálny penetračný prípravok

**Balenia:**

5kg, 10kg

**Počet balení na palete a ich hmotnosť:**

5kg: 108 / cca 540 kg

10kg: 44 / cca 440 kg

**Doba použiteľnosti:**

12 mesiacov – dátum uvedený na obale

**ORIENTAČNÁ SPOTREBA:**cca 0,10 ÷ 0,50 kg/m<sup>2</sup>

Spotreba výrobku závisí od štruktúry podkladu, jeho nasiakavosti a spôsobu aplikácie penetračného náteru. Preto sa na určenie presnej spotreby musia vykonať príslušné skúšky na danom podklade.

**SKLADOVANIE:**

Skladujte v nepoškodenom, pôvodne uzavretom obale pri teplote +5 °C až +25 °C. Chráňte pred silným slnečným žiarením a mrazom. Uchovávajte mimo dosahu detí.

**ZLOŽENIE:**

Vodné akrylátové disperzie a modifikátory.

BOLIX S.A. garantuje požadovanú kvalitu výrobku, ale nemá vplyv na druh a spôsob jeho použitia. BOLIX nenesie zodpovednosť za prácu projektanta a zhotoviteľa. Všetky uvedené informácie boli poskytnuté v dobrej viere na základe najnovších poznatkov a technologických postupov. Nenahradzujú však profesionálnu prípravu projektanta a zhotoviteľa a nezbavujú ich povinnosti dodržiavať stavebné postupy a BOZP. V prípade pochybností je nutné vykonať príslušné skúšky alebo kontaktovať Oddelenie technickej podpory BOLIX. Tento technický list nahrádza všetky doteraz platné vydania.

**Máte otázky?**Zavolajte nám:  
+421 911 856 104**Napište na:**

sevice@bolix.sk

**Nájdete nás:**www.bolix.sk  
www.facebook.com/bolixsk**BOLIX®**