

BOLIX ULTRACLEAN

Silikónová omietka s technológiou UltraClean, zabraňujúcou znečisteniu, zrnitosť cca.1,5mm



nezískate homogénnu konzistenciu. Ďalšie miešanie nie je potrebné, aby sa predišlo nadmernému prevzdušneniu omietky. Pre úpravu konzistencie je možné doliať čistú vodu v množstve maximálne 400 ml/30kg

POUŽITIE:

Pripravenú omietku rovnomerne rozotiahnite v tenkej vrstve na podklade pomocou hladkého hladidla z nehrdzavejúcej ocele. Nadbytočné množstvo omietky stiahnite na hrúbku zrna krátkym hladidlom z nehrdzavejúcej ocele. Požadovanú vyhladenú štruktúru získate zatieraním nanesej omietky krátkym plastovým hladidlom. Toto dosiahnete krúživými pohybmi s jemným tlakom na plastové hladidlo, rovnomerne na celej ploche fasády. Plastové hladidlo priebežne očisťujte od nadmerného množstva omietky pomocou špachtle, čo vplyva na správnu hladenú štruktúru. Nadmerné množstvo stiahnutej omietky vhodte do vedra a pred opätovným použitím premiešajte.

POKYNY PRI APLIKÁCIÍ:

- Osobitnú pozornosť venujte starostlivej a rovnomernej príprave podkladu.
- Neodporúča sa používať tmavé farby omietky (s HBW <30) na veľkých plochách fasády vystavených slnečným lúčom kvôli zvýšenej absorpcii tepla zo slnečného žiarenia. Aby sa odrážala časť tepelnej energie pochádzajúcej zo slnečných lúčov a tým sa znížila teplota na povrchu fasády pre vybrané farby omietky podľa palety BOLIX Spectrum 300+ (36B, 37B, 38B, 39B) odporúčame používať omietku tónovanú pomocou „cool pigmentov“.
- Nepoužívajte na povrchy vystavené dlhodobému pôsobeniu vody, snehu a nechránené proti kapilárnemu vztlánaniu vlhkosti
- Pred nanášaním omietky vhodne zabezpečte všetky predmety, ktoré nie sú určené na omietanie, pred znečistením.
- Aplikácia na novozhotovené cementové alebo vápennocementové omietky je možná až po 28 dňoch od ich nanesenia
- Určite plochu určenú na omietanie v jednom pracovnom kroku, berúc do úvahy poveternostné podmienky, typ podkladu a výkon pracovníkov
- Nenanášajte omietku na fasády vystavené priamemu pôsobeniu slnka, vetra a dažďa.
- Počas omietacích prác a schnutia omietky je potrebné povrch chrániť pred priamym slnečným žiarením a pôsobením. Používajte ochranné siete na lešení.
- Pre dosiahnutie optimálneho estetického výsledku je potrebné zhotoviť časť fasády predstavujúcu samostatný architektonický celok v jednom pracovnom kroku, použitím omietky pochádzajúcej z jednej výrobnéj šarže.
- Ihneď po ukončení omietacích prác je potrebné náradie a ruky umyť pod tečúcou vodou. Čistenie po vyschnutí omietky je oveľa ťažšie.
- Pred odovzdaním do užívania ja potrebné priestory vyvetrať až do zmiznutia zápachu.
- o ukončení omietacích prác je potrebné otvorené balenie omietky dôkladne uzatvoriť a jeho obsah použiť v čo možno najkratšom čase.- Na opravu omietky používajte farbu BOLIX SIL ULTRACLEAN

VLASTNOSTI PRODUKTU:

- omietka so systémom UltraClean, - odpudzuje nečistoty a prach, vďaka čomu umožňuje tešiť sa z čistej a vzhľadovo sviežej omietky dlhšie ako v prípade štandardných silikónových
- zatieraná štruktúra so zrnitosťou cca 1,5 mm
- jednoduchá aplikácia a nízka spotreba
- vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom
- hydrofóbná
- vysoká odolnosť proti šíreniu rias a plesní
- možnosť ručného aj strojového nanášania

URČENIE:

Silikónová omietka BOLIX ULTRACLEAN je omietka určená pre ručné aj strojové nanášanie a zhotovovanie ochranných a dekoratívnych tenkovrstvových omietok na zateplené steny v technológii ETICS na báze polystyrénu a minerálnej vlny. Omietku je možné používať aj na dekoráciu takých podkladov ako cementové a vápenno-cementové omietky a betón. Omietka je určená na exteriérové fasády samostatne stojacich objektov, rodinných domov a do interiéru.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Ak bude silikónová omietka nanášaná na zateplenie ako finálna vrstva, podkladom môže byť napenetrovaná vrstva lepidla vystužená sklotextilnou mriežkou. V prípade nezateplených stien musí byť podklad rovný, únosný, suchý, zbavený neprilnavých vrstiev, takých ako nečistoty, prach, masnota a bitúmeny a zbavený mikrobiologickej a chemickej kontaminácie. Podklady so slabou prídržnosťou (nesúdržné omietky a maliarske nátery) odstráňte, plochy s väčšími nerovnosťami (rádovo 5-15 mm) vyrovnajte vyrovnávacou stierkou. Nerovnosti do 5 mm vyrovnajte lepidlom. Celú plochu pred nanášaním silikónovej omietky prestierajte lepidlom tak, aby bola rovná a hladká. Pred nanášaním silikónovej omietky je potrebné každý podklad ošetriť penetračným prípravkom BOLIX SIG KOLOR. Doba schnutia prípravku použitého na podklade je 4 hodiny v optimálnych podmienkach (relatívna vlhkosť vzduchu 50% a teplota +23°C).

PRÍPRAVA PRODUKTU:

Omietka je pripravená na použitie po premiešaní. Omietku je potrebné premiešať nízkootáčkovým miešadlom s košíkovým nástavcom, kým



Máš otázky?

Zavolaj!
+421 911 856 104

Napíš!

sevice@bolix.sk

Najdi nas:

www.bolix.sk

BOLIX®

BOLIX ULTRACLEAN

Silikónová omietka s technológiou UltraClean, zabraňujúcou znečisteniu, zrnitosť cca.1,5mm

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Výrobok ma mierne zásadité pH. Chráňte oči a pokožku. V prípade zasiahnutia očí prípravkom ich okamžite prepláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Výrobok skladujte mimo dosahu detí a práce vykonávajte bez účasti nepovolaných osôb.

POTREBNÉ NÁRADIE:

- Miešadlo alebo nízkootáčková vŕtačka (400 ÷ 500 ot./min) s košíkovým nástavcom
- Dlhé a krátke hladidlo z nehrdzavejúcej ocele
- Krátke plastové hladidlo na vytvorenie povrchovej úpravy
- Stierka z nehrdzavejúcej ocele
- Vedro
- Samolepiaca papierová páska na oddelenie omietaného a neomietaného povrchu a na zhotovenie stykov

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Nasledujúce technické údaje sú uvedené pre teplotu +23°C (±2°C) a pre relatívnu vlhkosť vzduchu 50 (±5)%. V iných podmienkach sa môžu uvedené údaje zmeniť.

Teplota podkladu a prostredia pri nanášaní a zrení:

od +5°C do +25°C

Relatívna vlhkosť vzduchu pri nanášaní a zrení:

do 80%

Objemová hustota:

cca 1,85 g/cm³ (±10%)

Súčiniteľ prestupu tepla λ (tabuľková hodnota):

≤ 0,76 W/(m*K)

Súčiniteľ difúzneho odporu μ:

≤ 150

Paropriepustnosť podľa PN-EN ISO 7783-2:

kategória V2

Nasiakavosť podľa PN-EN 1062-3:

kategória W3

Farba:

Vzorkovník BOLIX KOLOR Spektrum 300+

Iné odtiene na objednávku alebo po dohode s objednávateľom

Čas schnutia omietky:

min. 24h

Balenia:

vedro 30 kg

Počet balení na palete a čistá hmotnosť produktu:

24 ks / cca 720 kg

Doba použiteľnosti:

18 mesiacov od dátumu uvedeného na obale

ORIENTAČNÁ SPOTREBA:

cca 2,2 ÷ 2,6 kg/m²

Pre presné určenie spotreby omietky odporúčame vykonať skúšky na danom podklade.

SKLADOVANIE:

Skladujte v nepoškodených, originálne uzatvorených obaloch v teplote od +5°C do +25°C. Chráňte pred slnečným žiarením a mrazom. Výrobok skladujte mimo dosahu detí.

ZLOŽENIE:

Silikónové spojivá, prírodné plnivá, modifikátory, pigmenty, hydrofobizujúce prostriedky a biocídne prímеси, výstužné mikrovlákná.

BOLIX S.A. garantuje požadovanú kvalitu výrobku, ale nemá vplyv na druh a spôsob jeho použitia. BOLIX nenesie zodpovednosť za prácu projektanta a zhotoviteľa. Všetky uvedené informácie boli poskytnuté v dobrej viere na základe najnovších poznatkov a technologických postupov. Nenahradzujú však profesionálnu prípravu projektanta a zhotoviteľa a nezabávajú ich povinnosti dodržiavať stavebné postupy a BOZP. V prípade pochybností je nutné vykonať príslušné skúšky alebo kontaktovať Oddelenie technickej podpory BOLIX. Tento technický list nahrádza všetky doteraz platné vydania.



Máš otázky?

Zavolaj!

+421 911 856 104

Napis!

sevica@bolix.sk

Najdi nas:

www.bolix.sk

BOLIX®