

# BOLIX Z-RM

## Reprofilačná malta na kamenné a tehlové murivo



### VLASTNOSTI PRODUKTU:

- malta triedy M5
- nízka tendencia k vzniku výkvetov vďaka obsahu trasu
- zvýšená odolnosť voči síranom
- nízke zmršťovanie
- tvarovateľná
- dobrá prídržnosť k existujúcim murovacím prvkom
- tónovanie pomocou špeciálnych suchých pigmentov na báze oxidu železa
- jednoduchá príprava a použitie
- po vyzretí mrazuvzdorná a vodeodolná
- paropropustná
- na použitie v interiéri a exteriéri

### POUŽITIE:

BOLIX Z-RM je malta na reprofiláciu a vyplňovanie dutín v tehlovom a kamennom murive.

### PRÍPRAVA PODKLADU:

Kusy poškodeného, nesúdržného alebo zvetraného kameňa alebo tehál je potrebné odstrániť na zdravú, nosnú vrstvu. Povrch je potrebné zoškrabáť tak, aby sa zachovali bočné plochy, ktoré vyplní malta, prípadne je potrebné zhотовiť podporné debnenie. Podklad musí byť nosný, nedeformovateľný, nezamrznutý, drsný, očistený od antiadhezívnych náterov (ako sú nečistoty, mastnotu, prach, bitumen, nátery, cementové mlieko alebo iné vrstvy, ktoré môžu znížiť adhéziu), bez biologickej a chemickej kontaminácie. Podklad môžete prípadne spevniť prípravkom BOLIX P-SWC. V prípade potreby zoslabené prvky podkladu spevnite konsolidáčnym prípravkom na báze modifikovaných etylesterov kyseliny kremičitej BOLIX P-WKSE.

### PRÍPRAVA A TÓNOVANIE PRODUKTU:

Priemyselné pripravená malta má bielu farbu. Farebný výrobok sa získa pridaním odvážených dávok určených suchých pigmentov do malty a následným miešaním suchých zložiek, kym sa nezískava farebné homogénna malta.

Nižšie sú uvedené niektoré ilustračné receptúry s hmotnosťami jednotlivých pigmentov na 1 kg základnej malty BOLIX Z-RM:

Farba hotovej malty	Bodrový pigment 210	Červený pigment 211	Tehlový pigment 212	Hnedý pigment 213	Čierny pigment 214
RM 100	-	-	-	-	-
RM 110	18,0 g	-	-	-	2,0 g
RM 120	-	2,0 g	18,0 g	-	-
RM 130	7,0 g	-	13,0 g	-	-
RM 140	-	2,0 g	-	10,0 g	-
RM 150	-	-	2,0 g	-	0,4 g
RM 160	-	12,0 g	8,0 g	-	-
RM 170	-	-	-	-	20,0 g

Odtieň a intenzita odtieňa závisí od farby a množstva suchých pigmentov použitých na tónovanie. Celkové množstvo použitých pigmentov by nemalo presiahnuť 20 g na 1 kg malty BOLIX Z-RM.

Príslušné množstvo voliteľne zafarbenej malty pomaly nasypťte do nádoby s odmeraným množstvom čistej vody (180-200 ml na 1 kg základnej malty) a dôkladne premiešajte nízkootáčkovým miešadlom, až kým nevznikne homogénna, nelepičia konzistencia. Po 2-3 minútach a opäťovnom premiešaní je malta pripravená na použitie. Do každej dávky dávkuje rovnaké množstvo vody. Okrem vody nepridávajte do malty žiadne iné látky.

### PRACOVNÝ POSTUP:

Pred nanesením malty je potrebné podklad navlhčiť vodou, kym nedosiahnete vlhký, matný efekt, avšak bez jeho prílišného premočenia. Najskôr je potrebné vytvoriť kontaktnú vrstvu s hrúbkou približne 2 mm a potom naniesť maltu metódou čerstvú do čerstvho v hrúbke do 3 cm. V prípade hlbších dutín treba maltu naniesť minimálne v dvoch vrstvách, prícom pri dutinách nad 5 cm je dobrú stavebnou praxou dodatočné vystuženie. Ďalšiu vrstvu nanášajte po počiatocnom stuhnutí predchádzajúcej vrstvy, prícom vynechajte vyhladzovanie. Čerstvo nanesená malta by mala presahovať asi 2 mm nad konečný povrch a musí sa nechať zavádznuť. Potom treba povrch vyrovnáť na konečný povrch napríklad pomocou špachtle, obrúsením alebo pomocou iného náradia. Opracovávané plochy je potrebné prispôsobiť štruktúre susedných prvkov napr. pomocou dláta. Po zatvrdení malty sa môže opracovať kamenárskym kotúčom bez vyhladzovania povrchu.

Ak je to potrebné, pre presné farebné zladenie po minimálne 10 dňoch možno na reprofilované prvky nanieť vrstvu farby BOLIX F-R.

### PONYKY PRI NANÁŠANIÍ:

- Nepoužívajte na povrhy vystavené dlhodobému pôsobeniu vody (najmä na vodorovné povrhy), nahromadenému snehu a na podklady, ktoré nie sú chránené proti kapilárному vzlínaniu.
- Ak dochádza ku kapilárному vzlínaniu vlhkosti v podklade, pred opravou muriva vykonajte sekundárnu vodorovnú izoláciu.
- Pred začatím prác je potrebné odstrániť všetky komponenty, ktoré sa nemajú ošetrovať, by mali byť riadne zakryté a chránené.
- Určite plochu, ktorá sa má opraviť, s prihliadnutím na tepelné a vlhkostné podmienky, typ podkladu a možnosti realizácie.
- Povrchy opravovaných prvkov by nemali byť vlhké a zamrznuté. Ich vlhkosť by nemala prekročiť 6 %.
- Počas aplikácie a schnutia malty chráňte povrhy pred priamym slnečným žiareniom, zrážkami a vetrom. Na lešení používajte ochranné siete.
- Na dosiahnutie farebnej rovnomennosti odporúčame, aby minimálna teplota okolia a podkladu počas práce a zrenia bola +10°C po dobu najmenej 7 dní. Práce odporúčame vykonávať za čo najstabilnejších tepelných a vlhkostných podmienok, prícom je potrebné zachovať jednotnú konzistenciu malty na danej ploche muriva tvoriaceho samostatný celok.
- Nízke teploty, zvýšená vlhkosť a nedostatočná cirkulácia vzduchu predĺžujú čas schnutia a tuhnutia malty.
- Počas prác a počas schnutia zabezpečte dostatočné vetranie v uzavretých priestoroch.
- Po ukončení prác umyte náradie a ruky tečúcou vodou, prícom majte na pamäti, že po zaschnutí malty je čistenie náročné.
- Povrch čerstvo znečistených prvkov je potrebné odstrániť mechanicky.
- Odtieň zaschnutej malty sa môže lísiť od odtieňa vzorky, čo môže byť spôsobené: množstvom použitej vody, množstvom použitých pigmentov, presnosťou miešania malty a tepelnými a vlhkostnými podmienkami počas aplikácie a schnutia. Za osvedčený postup sa považuje vykonanie referenčnej plochy na danom objekte, ktorá by sa mala považovať za referenčnú pri preberaní diela.

### BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Výrobok má alkalickú reakciu. Zabráňte zasiahnutiu pokožky a očí.

V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc.

### POTREBNÉ NÁRADIE:

- Stavebné vedro



# BOLIX Z-RM

## Reprofilačná malta na kamenné a tehlové murivo

- Miešadlo alebo nízkootáčková vŕtačka (400  $\div$  500 ot./min) s košíkovým nástavcom
- Špachtľa z nehrdzavejúcej ocele
- Špecializované náradie na opracovanie čelných plôch opravovaných častí

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

Nasledujúce parametre platia pre teplotu +23 ( $\pm 2$ ) $^{\circ}$ C a relatívnu vlhkosť vzduchu 50 ( $\pm 5$ )%. V iných podmienkach sa môžu tieto údaje lísiť.

**Teploota okolia a podkladu pri nanášaní a zrení:**

od +5 $^{\circ}$ C do +30 $^{\circ}$ C

**Relatívna vlhkosť vzduchu pri nanášaní a zrení:**

do 80%

**Objemová hmotnosť:**

cca 1,4 g/cm<sup>3</sup>

**Hustota čerstvej malty:**

cca 1,5 g/cm<sup>3</sup>

**Hustota vyzrejej malty:**

cca 1,3 g/cm<sup>3</sup>

**Farba:**

Biela

Produkt tónovaný v súlade s pokynmi v časť PRÍPRAVA A TÓNOVANIE PRODUKTU

**Zrnotosť:**

$\leq$  0,5 mm

**Hrubka v jednom kroku:**

do 3 cm

**Spracovateľnosť pripravenej malty:**

$\leq$  1h

**Nasiakavosť podľa PN-EN 998-1:**

W<sub>c</sub>0

**Prídržnosť k podkladu podľa PN-EN 998-2:**

$\geq$  0,3 MPa

**Pevnosť v tlaku podľa PN-EN 998-2:**

$\geq$  5 MPa (trieda M5)

**Pevnosť v ohybe podľa PN-EN 998-2:**

$\geq$  1,5 MPa

**Súčinieľ difúzneho odporu  $\mu$ :**

$\leq$  15

**Súčinieľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :**

$\leq$  0,48 W/(m\*K) pre P=50%

$\leq$  0,52 W/(m\*K) pre P=90%

**Reakcia na oheň podľa PN-EN 13501-1:**

trieda A1

**Balenia:**

Vrecia 25 kg

**Počet balení na palete a hmotnosť:**

48 / cca 1200 kg

**Doba použiteľnosti:**

12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale

### ORIENTAČNÁ SPOTREBA:

cca 1,6 kg / 1 dm<sup>3</sup> vypĺňaného priestoru

Na presné určenie spotreby výrobku sa odporúča vykonať skúšky na príslušnom podklade.

### SKLADOVANIE:

Skladujte v nepoškodených obaloch pri teplote od +5 $^{\circ}$ C do +30 $^{\circ}$ C. Chráňte pred navlhnutím. Výrobok skladujte mimo dosahu detí.



### ZLOŽENIE:

Hydraulické spojivá, pucolány, vápno, minerálne plnivá, modifikátory a modifikujúce prímesi.

