

Pigmenty k reprofilačnej malte BOLIX Z-RM

Pigmenty na báze oxidu železa na tónovanie minerálnych mált

BOLIX®

KAMIENICA

VLASTNOSTI PRODUKTU:

- dostupné odtiene: čierny, bordový, višňový, tehlový, hnedý
- zvýšená odolnosť voči UV žiareniu
- jemnozrnný, matný
- chemicky a fyzikálne stabilný
- jednoduché spracovanie
- na použitie v interiéri a exteriéri

POUŽITIE:

Určený na tónovanie reprofilačnej malty BOLIX Z-RM.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Postupujte v súlade s technickým listom k reprofilačnej malte BOLIX Z-RM.

PRÍPRAVA PRODUKTU:

Priemyselne pripravená malta BOLIX Z-RM má bielu farbu. Farebný výrobok sa získa pridaním odvážených dávok určených suchých pigmentov do malty a následným miešaním suchých zložiek, kým sa nezíska farebne homogénna malta.

Nižšie je uvedených niekoľko ukázkových receptúr s uvedením hmotností jednotlivých pigmentov na 1 kg základnej malty BOLIX Z-RM:

Farba hotovej malty	Bordový pigment 210	Červený pigment 211	Tehlový pigment 212	Hnedý pigment 213	Čierny pigment 214
RM 100	-	-	-	-	-
RM 110	18,0 g	-	-	-	2,0 g
RM 120	-	2,0 g	18,0 g	-	-
RM 130	7,0 g	-	13,0 g	-	-
RM 140	-	2,0 g	-	10,0 g	-
RM 150	-	-	2,0 g	-	0,4 g
RM 160	-	12,0 g	8,0 g	-	-
RM 170	-	-	-	-	20,0 g

Odtieň a intenzita odtieňa závisí od farby a množstva suchých pigmentov použitých na tónovanie. Celkové množstvo použitých pigmentov by nemalo presiahnuť 20 g na 1 kg malty BOLIX Z-RM.

Príslušné množstvo voliteľne zafarbenej malty pomaly nasypete do nádoby s odmeraným množstvom čistej vody (180÷200 ml na 1 kg základnej malty) a dôkladne premiešajte nízkootáčkovým miešadlom, až kým nevznikne homogénna, nelepivá konzistencia. Po 2-3 minútach a opätovnom premiešaní je malta pripravená na použitie. Do každej dávky dávajte rovnaké množstvo vody. Okrem vody nepridávajte do malty žiadne iné látky.

PRACOVNÝ POSTUP:

Postupujte v súlade s technickým listom k reprofilačnej malte BOLIX Z-RM.

PONYKY PRI NANÁŠANÍ:

- Postupujte v súlade s technickým listom k reprofilačnej malte BOLIX Z-RM.
- Odtieň zaschnutej malty sa môže líšiť od odtieňa vzorky, čo môže byť spôsobené: množstvom použitej vody, množstvom použitých pigmentov, presnosťou miešania malty a tepelnými a vlhkosťnými podmienkami počas aplikácie a schnutia. Za osvedčený postup sa považuje vykonanie referenčnej plochy na danom objekte, ktorá by sa mala považovať za referenčnú pri preberaní diela.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Nasledujúce parametre platia pre teplotu +23 (±2)°C a relatívnu vlhkosť vzduchu 50 (±5)%. V iných podmienkach sa môžu tieto údaje líšiť.

Teplota okolia a podkladu pri nanášaní a zrení:

od +5°C do +30°C

Relatívna vlhkosť vzduchu pri nanášaní a zrení:

do 80%

Násypná hmotnosť:

cca 300 ÷ 1000 g/cm³

Farba:

čierna, bordová, višňová, tehlová, hnedá

Balenia:

Vedro 1 kg

Doba použiteľnosti:

12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale

ORIENTAČNÁ SPOTREBA:

do 20 g / 1 kg základnej malty BOLIX Z-RM

Spotreba závisí od množstva dávkovaného pigmentu. Na určenie presnej spotreby výrobku sa odporúča vykonať testy na danom výrobku.

SKLADOVANIE:

Skladujte v nepoškodených obaloch pri teplote od +5°C do +30°C. Chráňte pred navlhnutím. Výrobok skladujte mimo dosahu detí.

ZLOŽENIE:

Syntetický oxid železa.

BOLIX S.A. garantuje požadovanú kvalitu výrobku, ale nemá vplyv na druh a spôsob jeho použitia. BOLIX nenesie zodpovednosť za prácu projektanta a zhotoviteľa. Všetky uvedené informácie boli poskytnuté v dobrej viere na základe najnovších poznatkov a technologických postupov. Nenahradzujú však profesionálnu prípravu projektanta a zhotoviteľa a nezavádzajú ich povinnosti dodržiavať stavebné postupy a BOZP. V prípade pochybností je nutné vykonať príslušné skúšky alebo kontaktovať Oddelenie technickej podpory BOLIX. Tento technický list nahrádza všetky doteraz platné vydania.

