

BOLIX GMP

Zewnętrzna gładź akrylowa



CECHY PRODUKTU:

- gotowa do użycia
- łatwe nakładanie oraz szlifowanie
- pozwala na uzyskanie gładkiej powierzchni

PRZEZNACZENIE:

Zewnętrzna gładź akrylowa BOLIX GMP przeznaczona jest do wygładzania warstwy zbrojącej systemu ociepleń ścian zewnętrznych budynków ETICS opartych na płytach styropianowych EPS. Pozwala na uzyskanie gładkiej powierzchni przed nałożeniem powłoki farby metalicznej BOLIX Metallic Point.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Warstwa zbrojona w systemach ociepleń ETICS powinna być wykonana zgodnie z aktualną Instrukcją Ociepleń BOLIX Nr IB/01/2001

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy wymieszać aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Nie należy mieszać masy zbyt energicznie, ani zbyt długo gdyż może to powodować zbytne napowietrzenie masy. W razie potrzeby rozcieńczyć niewielką ilością wody – max. do 250ml / 25kg produktu.

ZASTOSOWANIE:

Gładź nanosić równomierną, cienką warstwą przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej i pozostawić do wyschnięcia na ok. 20 minut w warunkach optymalnych. W celu usunięcia nierówności, utwardzoną powierzchnię wykonanej gładzi przetrzeć papierem ściernym o uziarnieniu 100 – 120 mm. Przeszlifowaną powierzchnię omieść szczotką, a następnie przetrzeć wilgotną szmatką. Wykonać drugą warstwę gładzi w analogiczny sposób i zostawić do całkowitego wyschnięcia. Przed malowaniem farbą metaliczną BOLIX Metallic Point wykonaną powierzchnię gładzi należy zagruntować preparatem gruntującym BOLIX N.

Uwaga!

Gładź nie może stanowić ostatecznej wyprawy i najpóźniej do 7 dni od jej wykonania należy zabezpieczyć ją powłoką farby metalicznej BOLIX Metallic Point.

UWAGI I ZALECENIA REALIZACYJNE:

- Gładź powinna być nakładana wyłącznie przez wykwalifikowanego i doświadczonego wykonawcę.
- Całkowita grubość warstwy BOLIX GMP nie może przekraczać 0,8 mm. Grubsze warstwy mogą powodować skurczę i pęknięcia.
- Gładź nakładać na powierzchniach ścian oddzielonych tzw. boniami lub innymi listwami oddzielającymi (listwami dylatacyjnymi) o maksymalnych wymiarach pola 1,2 x 1,2 m. Zabieg ten determinuje prawidłowe i estetyczne nałożenie powłoki malarskiej.
- Przed przystąpieniem do prac elementy i obszary nieprzeznaczone do wykonania gładzi należy odpowiednio zabezpieczyć.
- Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają czas wysychania gładzi
- Po zakończeniu prac napoczęte opakowanie należy dokładnie zamknąć, a jego zawartość wykorzystać w możliwie jak najkrótszym okresie czasu.
- Po zakończeniu prac, narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku zanieczyszczenia oczu, przemyć natychmiast obficie wodą oraz w razie potrzeby zwrócić się o pomoc lekarską. Podczas malowania agregatem hydrodynamicznym stosować środki ochrony osobistej BHP. Nie wdychać rozpylonego aerozolu. Prace wykonywać bez udziału osób niepowołanych.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA:

- Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400÷500 obr./min) z mieszadłem koszykowym lub skrzydełkowym
- paca ze stali nierdzewnej
- kielnia
- papier ścierny o uziarnieniu 100 – 120
- szczotka z miękkim włosiem
- szmatka

DANE TECHNICZNE:

Poniższe parametry techniczne odnoszą się do warunków optymalnych, tj. temperatury +23 (±2)°C i wilgotności względnej powietrza 50 (±5)%. W innych warunkach podane parametry mogą ulec zmianie.

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania

i wysychania gładzi:

od +5°C do +25°C

Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania

i wysychania gładzi:

do 80%

Gęstość objętościowa:

ok. 1,70 kg/dm³

Kolorystyka:

biały

Całkowita grubość warstwy:

Max. 0,8 mm



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl



BOLIX GMP

Zewnętrzna gładź akrylowa

Całkowity czas schnięcia po nałożeniu 2-iej warstwy:

Ok. 24h

Opakowania:

wiadro: 25kg

Ilość opakowań na palecie i waga netto produktu:

24 / ok. 600 kg

Okres przydatności do stosowania:

12 miesięcy - data ważności podana na opakowaniu

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:**0,8 – 1,2 kg/m²**

Zużycie jest uzależnione od równości i struktury podłoża oraz grubości nałożonej gładzi. W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób na danym podłożu.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w nieuszkodzonych oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed nagrzewaniem i przemrożeniem. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

SKŁAD:

Wodne dyspersje polimerowe, wypełniacze naturalne oraz środki modyfikujące.

BOLIX S.A. gwarantuje właściwą jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na rodzaj jego zastosowania i sposób użycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Nie zastępują one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić odpowiednie próby lub skontaktować się z Działem Technicznej Obsługi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyższej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą swoją ważność.

**Masz pytania?**Zadzwoń!
801-650-222Napisz!
serwis@bolix.pl**BOLIX SA**Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12**Znajdź nas**www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl**BOLIX®**