

# BOLIX SCS

## Zaprawa mineralna do wykonywania warstwy szczerwnej pod zaprawę naprawczą BOLIX WB



### CECHY PRODUKTU:

- wysoka przyczepność do betonu,
- łatwe nakładanie,
- niski skurcz liniowy,
- stanowi jeden z elementów systemu BOLIX Balkon.

### PRZEZNACZENIE:

BOLIX SCS to zaprawa mineralna do wykonywania warstw szczerwnych na „starych” podłożach betonowych i żelbetowych przed nałożeniem zaprawy naprawczej BOLIX WB.

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Elementy uszkodzonego, odspojonego lub zwietrzałego betonu należy usunąć. Naprawiana powierzchnia powinna być oczyszczona z elementów antyadhezyjnych tj. gruz, kurz, piasek, wykwity solne, bitumy, oleje, resztki mleczka cementowego, itp.

### PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Do pojemnika z odmierzoną ilością czystej wody (400 ml na 1 kg zaprawy) należy powoli wsypywać odpowiednią ilość zaprawy i dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po upływie 5 minut i ponownym wymieszaniu, zaprawa jest gotowa do użycia. Oprócz wody do zaprawy nie dodawać innych substancji.

### ZASTOSOWANIE:

Podłoże betonowe należy dobrze zwilżyć wodą w dniu wykonania warstwy szczerwnej, oraz dzień wcześniej nie dopuszczając do powstania kałuż. Zaprawę szczerwą należy wetrzeć w podłoże szczotką lub pędzlem, po czym niezwłocznie nanieść zaprawę naprawczą BOLIX WB za pomocą kielni lub szpachli metodą „mokre na mokre”. W przypadku przeschnięcia preparatu szczerwego należy nanieść go powtórnie.

### UWAGI I ZALECENIA REALIZACYJNE:

Po zakończeniu nakładania zaprawy narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą pamiętając, że po jej wyschnięciu czyszczenie jest utrudnione. Powierzchnię świeżo zabrudzonych elementów należy przetrzeć wilgotną szmatką, stwardniałe zabrudzenia usunąć mechanicznie.

### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Wyrób posiada odczyn alkaliczny, należy chronić oczy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami należy płukać je obficie wodą i skontaktować się z lekarzem.

### NIEZBĘDNE NARZĘDZIA:

- Wiadro budowlane
- Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400 ÷ 500 obr/min) z mieszadłem koszykowym
- Pędzel lub szczotka

### DANE TECHNICZNE:

Poniższe parametry techniczne odnoszą się do temperatury +23 (±2)°C i wilgotności względnej powietrza 50 (±5)%. W innych warunkach podane parametry mogą ulec zmianie.

#### Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania:

od +5°C do +25°C

#### Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania:

do 80%

#### Gęstość nasypowa:

ok. 1,20 g/cm<sup>3</sup>

#### Barwa:

szara

#### Czas zużycia przygotowanej zaprawy:

≤ 1 h

#### Przyczepność do betonu w stanie powietrzno – suchym:

≥ 0,80 MPa

#### Wytrzymałość na ściskanie:

≥ 15 MPa

#### Kompatybilność cieplna, część 4 wg PN-EN 1504-3:

≥ 0,80 MPa

#### Ograniczony skurcz / pęcznienie:

≥ 0,80 MPa

#### Absorpcja kapilarna:

≤ 0,5 kg/(m<sup>2</sup>h<sup>0,5</sup>)

#### Zawartość jonów chlorkowych:

≤ 0,05 %

#### Opakowania:

worek 25 kg

#### Ilość opakowań na palecie i waga netto produktu:

48 / ok. 1200 kg

#### Okres przydatności do stosowania:

9 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

### ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:

Ok. 1,5 ÷ 2,5 kg/m<sup>2</sup>. Zużycie jest uzależnione od chropowatości, nasiąkliwości i równości podłoża.

### PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w nieuszkodzonych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed zawilgoceniem. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.



#### Masz pytania?

Zadzwoń!  
801-650-222

Napisz!  
serwis@bolix.pl

#### BOLIX SA

Ul. Stolarska 8  
34-300 Żywiec  
Tel. 33 475 06 00  
Fax. 33 475 06 12

#### Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl  
www.facebook.com/bolixsa  
www.bolix.pl

# BOLIX®

# BOLIX SCS

## Zaprawa mineralna do wykonywania warstwy szpempnej pod zaprawę naprawczą BOLIX WB

**SKŁAD:**

Jednokomponentowa zaprawa cementowa modyfikowana polimerem.

BOLIX S.A. gwarantuje właściwą jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na rodzaj jego zastosowania i sposób użycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Nie zastępują one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić odpowiednie próby lub skontaktować się z Działem Technicznej Obsługi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyższej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą swoją ważność.

**Masz pytania?**

Zadzwoń!  
801-650-222

Napisz!  
serwis@bolix.pl

**BOLIX SA**

Ul. Stolarska 8  
34-300 Żywiec  
Tel. 33 475 06 00  
Fax. 33 475 06 12

**Znajdź nas**

[www.trwaleocieplenie.pl](http://www.trwaleocieplenie.pl)  
[www.facebook.com/bolixsa](http://www.facebook.com/bolixsa)  
[www.bolix.pl](http://www.bolix.pl)