

BOLIX DECO_{BM}



Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy imitujący kamień naturalny

preparatem gruntującym BOLIX N. Małe nierówności podłoża wyrównać zaprawą klejącą do zatapiania siatki np. BOLIX U lub szpachlą cementową BOLIX SPN (podłoża betonowe). Większe nierówności i ubytki wyrównać zaprawą BOLIX W.

Przed nałożeniem tynku dekoracyjnego BOLIX TM DECO_{BM} podłoże należy zagruntować podkładem tynkarskim BOLIX OP w kolorze zbliżonym z barwą wyprawy tynkarskiej.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do użycia. Przed zastosowaniem całą zawartość opakowania dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie jest niewskazane ze względu na możliwość napowietrzenia masy.

Uwaga! W okresie letnim dopuszcza się rozcieńczenie tynku czystą wodą, do 150 ml/25 kg masy, przy czym do każdego opakowania należy dodać taką samą ilość wody. Oprócz wody nie dodawać innych substancji.

ZASTOSOWANIE:

Masę tynkarską należy nakładać gładką pacą ze stali nierdzewnej na grubość ziarna, po czym wygładzić w jednym kierunku aż do uzyskania równej i gładkiej powierzchni nie zapominając o czyszczeniu pacy w trakcie pracy. Następnie ruchami kołistymi pacą z tworzywa sztucznego zacierać tynk nadając jednolitą fakturę. Drugą warstwę masy tynkarskiej nałożyć po wyschnięciu pierwszej powtarzając sposób nałożenia i zatarcia.

Łączna grubość wyprawy tynkarskiej powinna wynosić ok. 1,5 – 2,0 mm.

UWAGI I ZALECENIA REALIZACYJNE:

- Tynk powinien być nakładany wyłącznie przez wykwalifikowanego i doświadczonego wykonawcę.
- Nie stosować na powierzchniach narażonych na długotrwałe oddziaływanie wody, zalegającego śniegu oraz podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym.
- Tynk zaleca się nakładać na powierzchniach ścian oddzielonych tzw. boniami lub innymi listwami oddzielającymi (listwami dylatacyjnymi).
- Przed przystąpieniem do nakładania wyprawy tynkarskiej, wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie przeznaczone do tynkowania odpowiednio osłonić i zabezpieczyć.
- Nowo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne przed położeniem BOLIX DECO_{BM} należy sezonować minimum 28 dni.
- Wyznaczyć powierzchnię przeznaczoną do tynkowania uwzględniając warunki pogodowe, rodzaj podłoża i możliwości wykonawcze.
- Masę tynkarską nakładać na pola stanowiące odrębną całość w sposób ciągły bez przerw w pracy, materiałem pochodzącym z jednego zamówienia.
- W czasie nakładania i wysychania masy tynkarskiej, powierzchnie chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru. Stosować siatki osłonowe na rusztowaniach.
- Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają czas wysychania tynku.
- Po zakończeniu prac, narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą, pamiętając że po wyschnięciu tynku czyszczenie jest utrudnione.

CECHY PRODUKTU:

- Zapewnia uzyskanie doskonałych walorów architektonicznych wg najnowszych trendów BOLIX DESIGN COLLECTION
- 34 atrakcyjnych wzorów
- wysoka odporność na:
 - uszkodzenia mechaniczne,
 - promieniowanie UV – zawiera absorbery UV
- podwyższona odporność na:
 - porastanie przez glony i grzyby
 - oddziaływanie czynników atmosferycznych
- stanowi element systemów ociepleń BOLIX na płytach styropianowych EPS,

PRZEZNACZENIE:

BOLIX DECO_{BM} to akrylowa masa tynkarska do ręcznego wykonywania ochronnych i dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnętrznych ścianach budynków istniejących i nowo wznoszonych oraz wewnątrz pomieszczeń. Zawiera starannie dobrane kompozycje kruszywo oraz wysokiej jakości spoiwa akrylowego, nadające powierzchni efektowny i niepowtarzalny charakter.

Podłoża, na których można nałożyć tynk:

- systemy ociepleń ścian zewnętrznych budynków ETICS opartych na styropianie,
- podłoża mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne,
- płyty gipsowo – kartonowe.

Właściwości wyprawy tynkarskiej jak i walory estetyczne sprawiają, iż produkt jest polecany do wykonywania elewacji budynków na wydzielonych powierzchniach oddzielonych boniami (listwami dylatacyjnymi) oraz detali i innych rozwiązań architektonicznych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Warstwa zbrojona w systemach ociepleń ETICS powinna być wykonana zgodnie z aktualną Instrukcją Ociepleń BOLIX Nr IB/01/2001.

Powierzchnia ścian nieocieplonych powinna być: nośna, równa, sucha, bez spękań oczyszczona z powłok antyadhezyjnych takich jak: kurz, tłuszcz, pyły, bitumy, glony i innych substancji zmniejszających przyczepność. Słabe i odspojone tynki oraz powłoki malarskie należy usunąć. Podłoże chłonne (w szczególności z gazobetonu) zagruntować



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX®

BOLIX DECO_{BM}

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy imitujący kamień naturalny

- Przed oddaniem do użytku pomieszczenia w którym wykonywano tynki dekoracyjne wietrzyć do zaniku zapachu.
- Napoczęte opakowanie masy tynkarskiej należy dokładnie zamknąć, a jego zawartość wykorzystać w możliwie najkrótszym czasie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Należy chronić oczy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami należy płukać je obficie wodą i skontaktować się z lekarzem. Podczas natrysku masy tynkarskiej stosować środki ochrony osobistej BHP.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA:

- Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400÷500 obr./min) z mieszadłem koszykowym
- Paca ze stali nierdzewnej
- Krótka paca z tworzywa do wyprowadzania faktury
- Szpachla ze stali nierdzewnej
- kielnia

DANE TECHNICZNE:

Poniższe parametry techniczne odnoszą się do temperatury +23 (±2)°C i wilgotności względnej powietrza 50 (±5)%. W innych warunkach podane parametry mogą ulec zmianie.

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i wiązania:
od +5°C do +25°C

Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i wiązania:
do 80%

Gęstość objętościowa:
ok. 1,75 kg/dm³

Współczynnik przewodzenia ciepła λ:
ok. 0,5 W/(m*K)

Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ:
≤ 240

Uziarnienie:
do 0,8 mm

Paroprzepuszczalność wg PN-EN ISO 7783-2:
kategoria V2

Absorpcja wody wg PN-EN 1062-3:
kategoria W2

Barwa:
paleta barw BOLIX DECO BM: 34 wzorów

Czas wysychania tynku:
min. 24h

Opakowania:
wiadra: 25 kg

Ilość opakowań na palecie i waga netto produktu:
wiadra 25kg: /600 kg

Okres przydatności do stosowania:
12 miesięcy – data ważności podana na opakowaniu

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:

Nakładanie	Zużycie
2 - warstwowe	2,5-3,5 kg/m ²

W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób na danym podłożu.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w nieuszkodzonych oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed silnym nasłonecznieniem i działaniem mrozu. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

SKŁAD:

Spoivo akrylowe, mieszanina kruszyw, dodatki modyfikujące oraz biocydowe.

KOLOR PODKŁADU TYNKARSKIEGO BOLIX OP:

BOLIX DECO BM	DECO BM	kolor BOLIX OP
Endless summer	2	15
Foggy coast	3	21
Old beauty	4	22
Silver quenn	7	24
Green ghost	8	17
Gold spirit	9	29
Milk lake	10	27
Stormy sky	11	26
Dark side	12	26
Electric wine	13	20
Warm cream	15	16
Deep treasure	16	19
Silver sand	17	25
Perfect harmony	20	16
Natural beauty	21	16
Soft grass	22	17
African fruit	23	20
Magic night	24	26
Green vision	25	23
Cold wind	26	21
Exclusive spice	28	7
Grey light	29	21
Golden rain	32	15



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX[®]

BOLIX DECO_{BM}**Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy
imitujący kamień naturalny**

Silent lady	33	14
Mineral white	37	27
Soft Pearl	39	18
Tropical wave	41	15
Hypnotic dance	42	3
Sand hill	44	16
Spring break	45	17
Exotic vision	46	3
Cloud of dust	47	16
Bay fog	48	28
Elegant grey	49	24

BOLIX S.A. gwarantuje właściwą jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na rodzaj jego zastosowania i sposób użycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Nie zastępują one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić odpowiednie próby lub skontaktować się z Działem Technicznej Obsługi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyższej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą swoją ważność.

**Masz pytania?**

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl