

BOLIX B-MB Emulsion

Emulsja bitumiczno-lateksowa do uszczelniania różnych podłoży.
Po rozcieńczeniu stosowany jako preparat gruntujący



CECHY SZCZEGÓLNE:

- Aplikacja ręczna i mechaniczna poprzez natrysk
- Po rozcieńczeniu wodą służy jako preparat gruntujący
- Odporna na UV
- Bezrozpuszczalnikowa
- Gotowa do użycia

ZASTOSOWANIE:

Emulsja bitumiczno-lateksowa BOLIX B-MB Emulsion służy do wykonywania powłok uszczelniających : izolacji przeciw wilgoci grunтовой elementów budynków posadowionych poniżej poziomu gruntu (izolacje podziemnych części budowli, fundamenty, itp.). Po rozcieńczeniu wodą (1 emulsja : 5 woda) służy jako powłoka gruntująca do produktów bitumicznych.

Można stosować w miejscach, gdzie izolacja jest narażona na bezpośrednie oddziaływanie promieni UV (naprawa zestarzałych bitumicznych uszczelnień powierzchni dachowych).

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże powinno być nośne, równe, wolne od zadziorów, suche lub lekko wilgotne, chłonne, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (takich jak: kurz, tłuszcz, pyły, grunt, smoła) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Zabrudzenia oraz warstwy o słabej przyczepności należy usunąć.

Krawędzie należy wyoblić lub sfazować, natomiast naroża wklęsłe należy zukosować lub wyoblić przy pomocy zaprawy cementowej (np. BOLIX WB).

Nierówności rzędu 5-15 mm należy uzupełnić stosując zaprawę wyrównawczą BOLIX W. Nierówności do 5 mm oraz pory w podłożu można wyrównać zaprawą klejową BOLIX U (zamiennie UZ lub UZB w zależności od potrzeb). Przed aplikacją właściwej warstwy emulsji, podłoże należy zagruntować BOLIX B-MB Emulsjon rozcieńczonym z wodą w proporcji 1:5.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Opakowanie zawiera produkt gotowy. Emulsję stosowaną jako izolację przeciwwilgociową, naprawa pokryć dachowych należy kłaść w stanie nierozcieńczonym. W przypadku zastosowania produktu jako gruntu, część emulsji przelać do innego pojemnika, rozcieńczyć wodą w proporcji 1:5, a następnie dokładnie wymieszać mieszarką / wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym do uzyskania jednorodnej konsystencji.

APLIKACJA PRODUKTU:

Preparat nakładać na przygotowane podłoże szczotką, miotłą, wałkiem lub agregatem poprzez natrysk bezpowietrzny. Zaleca się wykonywanie co najmniej dwóch powłok, gdzie drugą warstwę należy nanosić dopiero po gruntownym wyschnięciu pierwszej powłoki.

Izolację należy chronić przed uszkodzeniem. Warstwy ochronne i filtrujące można nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy izolacji. Następnie można zasypać wykop, pamiętając o uniknięciu uszkodzeń izolacji i warstwy ochronnej.

ZALECENIA WYKONAWCZE:


- Elementy, które nie są przeznaczone do wykonania izolacji, a znajdują się w zasięgu robót, przed przystąpieniem do aplikacji należy odpowiednio zabezpieczyć.
- Preparat można stosować na nowo wykonanych podłożach mineralnych (podłoża betonowe) dopiero po upływie min. 3÷4 tygodniowego okresu dojrzewania podłoża.
- BOLIX B-MB Emulsion nie stosować podczas mrozów, opadów deszczu lub bezpośrednio przed opadami. Temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić co najmniej +5°C. Unikać działania promieni słonecznych na świeżą powłokę oraz chronić przed wodami gruntowymi i opadowymi zanim powłoka całkowicie wyschnie.
- Proces izolowania powierzchni na zewnątrz budynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze powietrza i podłoża podanych w tabeli DANE TECHNICZNE.
- Preparatu nie stosujemy na podłożach niechłonnych.
- Po zakończeniu prac narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą pamiętając, że po wyschnięciu preparatu czyszczenie jest utrudnione. Stwardniałą masę należy usunąć przy pomocy rozpuszczalnika, np. benzyny ekstrakcyjnej.
- Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP
- BOLIX S.A. gwarantuje odpowiednią jakość i parametry wyrobu, natomiast nie odpowiada za warunki i sposób jego użycia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

W trakcie nakładania masy, należy chronić oczy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami należy płukać je obficie wodą i skontaktować się z lekarzem. Produkt nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

- Szczotka, miotła, wałek
- Mieszarka / wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem koszykowym
- Agregat z natryskiem bezpowietrzny



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX®

BOLIX B-MB Emulsion

Emulsja bitumiczno-lateksowa do uszczelniania różnych podłoży.
Po rozcieńczeniu stosowany jako preparat gruntujący

PARAMETRY TECHNICZNE

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie aplikacji i schnięcia:

Od +5°C do +30°C

Gęstość:

Ok. 1,05 g/cm³

Barwa:

Czarno-brązowa

Konsystencja:

Emulsja bitumiczna

Odporność na deszcz:

4 - 6 h

Maksymalna grubość powłoki:

6 mm grubość warstwy mokrej

Opakowania:

Pojemnik 25l

Ilość opakowań na palecie:

18

Okres przydatności do stosowania:

12 miesięcy od daty produkcji o oryginalnie zamkniętych opakowaniach

ZUŻYCIE:

Przeznaczenie

Orientacyjne zużycie [l/m²]

Izolacja przeciwwilgociowa

ok. 0,3 (na jedną warstwę)

Naprawa pokryć dachowych

ok. 0,3 - 0,4 (na jedną warstwę)

Preparat gruntujący

ok. 0,06

Zużycie jest uzależnione od równości i gładkości podłoża oraz od zastosowanej grubości warstwy preparatu.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w nieuszkodzonych, oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +30°C. Chronić przed nadmiernym nagrzewaniem i mrozem. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

SKŁAD:

BOLIX B-MB Emulsion jest emulsją bitumiczną z domieszką lateksu.

BOLIX S.A. gwarantuje właściwą jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na rodzaj jego zastosowania i sposób użycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Nie zastępują one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić odpowiednie próby lub skontaktować się z Działem Technicznej Obsługi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyższej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą swoją ważność.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl