

BOLIX DECO



Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy imitujący kamień naturalny

PRZEZNACZENIE:

BOLIX DECO to akrylowa masa tynkarska do ręcznego (BOLIX DECO_{ST}) oraz maszynowego (BOLIX DECO_{ST} oraz BOLIX DECO_{AM}) wykonywania ochronnych i dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnętrznych ścianach budynków istniejących i nowo wznoszonych oraz wewnątrz pomieszczeń. Zawiera starannie dobrane kompozycje kruszyw oraz wysokiej jakości spoiwa akrylowego, nadające powierzchni efektowny i ozdobny charakter.

Podłoża, na których można nałożyć tynk:

- systemy ociepleń ścian zewnętrznych budynków ETICS opartych na styropianie,
- podłoża mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne,
- płyty gipsowo – kartonowe.

Właściwości wyprawy tynkarskiej jak i walory estetyczne sprawiają, iż produkt jest szczególnie polecany do wykończenia gzymsów, kolumn, pilastrów, cokołów, lamperii, betonowych ogrodzeń oraz detali i innych rozwiązań architektonicznych.

Tynk dostępny jest w dwóch odmianach:

Nazwa	Efekt	Granulacja
BOLIX DECO _{ST}	imitacja piaskowca	0,5 ÷ 1,0 mm
BOLIX DECO _{AM}	imitacja granitu	0,5 ÷ 2,0 mm

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Warstwa zbrojona w systemach ociepleń ETICS powinna być wykonana zgodnie z aktualną Instrukcją Ociepleń BOLIX Nr IB/01/2001.

Powierzchnia ścian nieocieplonych powinna być: nośna, równa, sucha, oczyszczona z powłok antyadhezyjnych takich jak: kurz, tłuszcz, pyły, bitumy, glony i innych substancji zmniejszających przyczepność. Słabe i odspojone tynki oraz stare powłoki malarskie należy usunąć. Podłoże chłonne (w szczególności z gazobetonu) zagruntować preparatem gruntującym BOLIX N. Małe nierówności podłoża wyrównać zaprawą klejącą do zatapiania siatki np. BOLIX U lub szpachlą cementową BOLIX SPN (podłoża betonowe). Większe nierówności i ubytki wyrównać zaprawą BOLIX W.

Przed nałożeniem tynku dekoracyjnego BOLIX DECO podłoże należy zagruntować podkładem tynkarskim BOLIX OP w kolorze zbliżonym z barwą wyprawy tynkarskiej. Gruntowanie nie dotyczy kleju BOLIX KD.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do użycia. Przed zastosowaniem całą zawartość opakowania dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie jest niewskazane ze względu na możliwość napowietrzenia masy.

Uwaga! W okresie letnim dopuszcza się rozcieńczenie tynku czystą wodą, do 100 ml/15 kg masy, przy czym do każdego opakowania należy dodać taką samą ilość wody. Oprócz wody nie dodawać innych substancji.

CECHY PRODUKTU:

- efektowne walory estetyczne, szczególnie w połączeniu z BOLIX DECO LAZUR i/lub BOLIX BR,
- wysoka odporność na:
 - uszkodzenia mechaniczne
 - promieniowanie UV – zawiera „absorbery UV”
- podwyższona odporność na:
 - porastanie przez glony i grzyby
 - oddziaływanie czynników atmosferycznych
- stanowi element systemów ociepleń BOLIX na płytach styropianowych EPS,
- imitacja naturalnego kamienia:
 - BOLIX DECO_{ST} – imitacja piaskowca
 - BOLIX DECO_{AM} – imitacja granitu



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX®

BOLIX DECO

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy imitujący kamień naturalny

ZASTOSOWANIE:

Nakładanie ręczne (tylko BOLIX DECO_{ST})

Masę tynkarską nałożyć w 2 warstwach gładką pacą ze stali nierdzewnej. Wygładzać pacą w jednym kierunku aż do uzyskania równej, gładkiej i jednolitej powierzchni nie zapominając o czyszczeniu pacy w trakcie pracy. Proces wygładzania należy wykonywać jednym, ciągłym ruchem. Drugą warstwę nałożyć po wyschnięciu pierwszej.

Nakładanie maszynowe

Masę tynkarską nanosić równomiernie w 1-2 warstwach. Pistolet natryskowy prowadzić w odległości 30 do 50 cm od podłoża zataczając pistoletem kręgi o średnicy około 20-25 cm jednocześnie przesuwać się w poziomie i/lub w pionie po tynkowanym obszarze. Strumień materiału powinien być kierowany na podłoże pod kątem prostym. Nakładając tynk w dwóch warstwach, kolejną warstwę nałożyć po wyschnięciu pierwszej.

Łączna grubość wyprawy tynkarskiej powinna wynosić ok. 3-4 mm.

UWAGI I ZALECENIA REALIZACYJNE:

- Nie zaleca się stosowania ciemnych kolorów na dużych, nasłonecznionych powierzchniach elewacji z uwagi na zwiększoną absorpcję promieniowania słonecznego.
- Nie stosować na powierzchniach narażonych na długotrwałe oddziaływanie wody, zalegającego śniegu oraz podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym.
- Przed przystąpieniem do nakładania wyprawy tynkarskiej, wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie przeznaczone do tynkowania odpowiednio osłonić i zabezpieczyć.
- Nowo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne należy sezonować minimum 28 dni.
- Wyznaczyć powierzchnię przeznaczoną do tynkowania uwzględniając warunki pogodowe, rodzaj podłoża i możliwości wykonawcze.
- Natrysk maszynowy można prowadzić jedynie przy bezwietrznej pogodzie.
- Nie zaleca się „dotryskiwania miejscowego” tynku po wyschnięciu w celu tzw. uzupełnienia lub poprawy struktury.
- Masę tynkarską nakładać na powierzchnie stanowiące odrębną całość w sposób ciągły bez przerw w pracy, materiałem pochodzącym z jednej partii produkcyjnej.
- W czasie nakładania i wysychania masy tynkarskiej, powierzchnie chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru. Stosować siatki osłonowe na rusztowaniach.
- Przy nakładaniu tynku na profile ozdobne konieczny jest dostęp do elementu z każdej strony.
- Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają czas wysychania tynku.
- Po zakończeniu prac, narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą, pamiętając że po wyschnięciu tynku czyszczenie jest utrudnione.
- Przed oddaniem do użytku pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu.
- Napoczęte opakowanie masy tynkarskiej należy dokładnie zamknąć, a jego zawartość wykorzystać w możliwie najkrótszym czasie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Należy chronić oczy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami należy płukać je obficie wodą i skontaktować się z lekarzem. Podczas natrysku masy tynkarskiej stosować środki ochrony osobistej BHP.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA:

- Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400÷500 obr./min) z mieszadłem koszykowym
- Paca ze stali nierdzewnej
- Szpachla ze stali nierdzewnej
- Wiadro, kielnia
- Samoprzylepna taśma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nieotynkowanej i wykonywania połączeń
- Pistolet natryskowy z agregatem sprężarkowym

DANE TECHNICZNE:

Poniższe parametry techniczne odnoszą się do temperatury +23 (±2)°C i wilgotności względnej powietrza 50 (±5)%. W innych warunkach podane parametry mogą ulec zmianie.

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i wiązania:
od +5°C do +25°C

Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i wiązania:
do 80%

Gęstość objętościowa:
ok. 1,70 kg/dm³

Współczynnik przewodzenia ciepła λ:
ok. 0,5 W/(m*K)

Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ:
≤ 250

Paroprzepuszczalność wg PN-EN ISO 7783-2:
kategoria V2

Absorpcja wody wg PN-EN 1062-3:
kategoria W2

Barwa:
paleta barw BOLIX DECO:
• 38 wzorów - BOLIX DECO_{ST}
• 10 wzorów - BOLIX DECO_{AM}

Czas wysychania tynku:
min. 24h

Opakowania:
wiadra: 15kg, 30 kg

Ilość opakowań na palecie i waga netto produktu:
wiadra 15kg: 44 / ok. 660 kg
wiadra 30 kg: 24 / ok. 720 kg

Okres przydatności do stosowania:
12 miesięcy – data ważności podana na opakowaniu



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX DECO

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy imitujący kamień naturalny

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:

Nazwa tynku	Uziarnienie	Zużycie
BOLIX DECO _{ST}	ok. 0,5 - 1,0 mm	2,8-3,5 kg/m ²
BOLIX DECO _{AM}	ok. 0,5 - 2,0 mm	3,8-4,8 kg/m ²

W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób na danym podłożu.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w nieuszkodzonych oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed silnym nasłonecznieniem i działaniem mrozu. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

SKŁAD:

Spoivo akrylowe, mieszanina kruszyw, dodatki modyfikujące oraz biocydowe.

KOLOR PODKŁADU TYNKARSKIEGO BOLIX OP lub masy klejącej BOLIX KD:

• DECO_{ST}

L.p.	Nazwa	Zalecany kolor podkładu tynkarskiego BOLIX OP lub masy klejącej BOLIX KD
1	ST 10 Stone	38G
2	ST 11 Stone	38G
3	ST 12 Stone	41G
4	ST 13 Stone	10G
5	ST 14 Stone	10G
6	ST 15 Stone	13G
7	ST 16 Stone	38G
8	ST 17 Stone	35G
9	ST 18 Stone	21G
10	ST 19 Stone	19D
11	ST 20 Stone	13D
12	ST 21 Stone	18D
13	ST 22 Stone	09G
14	ST 23 Stone	09G
15	ST 24 Stone	09G
16	ST 25 Stone	09G
17	ST 26 Stone	07D
18	ST 27 Stone	21G
19	ST 28 Stone	06G
20	ST 29 Stone	10G
21	ST 30 Stone	21G
22	ST 31 Stone	21G
23	ST 32 Stone	26D
24	ST 33 Stone	23G
25	ST 34 Stone	29G
26	ST 35 Stone	29G
27	ST 36 Stone	26G
28	ST 37 Stone	26D

29	ST 38 Stone	38G
30	ST 39 Stone	38D
31	ST 40 M Stone	07D
32	ST 41 M Stone	26D
33	ST 42 M Stone	06G
34	ST 43 M Stone	23G
35	ST 44 M Stone	29G
36	ST 45 M Stone	21G
37	ST 46 M Stone	38G
38	ST 47 M Stone	38D

• DECO_{AM}

L.p.	Nazwa	Zalecany kolor podkładu tynkarskiego BOLIX OP lub masy klejącej BOLIX JD
1	AM 20 Granite	38D
2	AM 21 Granite	38D
3	AM 22 Granite	33D
4	AM 23 Granite	23G
5	AM 24 Granite	15G
6	AM 25 Granite	14D
7	AM 26 Granite	01A
8	AM 27 Granite	38G
9	AM 28 Granite	14G
10	AM 29 Granite	17D

BOLIX S.A. gwarantuje właściwą jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na rodzaj jego zastosowania i sposób użycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialności za prace Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Nie zastępują one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić odpowiednie próby lub skontaktować się z Działem Technicznej Obsługi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyższej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą swoją ważność.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX®