

BOLIX HD 335/P



Pancerna, alkalioodporna siatka z włókna szklanego

CECHY PRODUKTU:

- alkalioodporna
- sztywny splot
- wysoka gramatura 367 g/m²
- ekstralma o odporność na uderzenia – nawet powyżej 130J – w rozwiązaniu BOLIX HD EXTREME

PRZEZNACZENIE:

- do wykonywania warstw zbrojonych w systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków w technologii ETICS,

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej w systemach ociepleń

Po min. 48h od przyklejenia (dotyczy masy / zapraw klejących BOLIX) płyty styropianowe należy przesklić gruboziarnistym papierem ściernym lub tarką do styropianu, a następnie dokładnie odpylić. Talerzyki łączników zaszpachlować. Zamocować w zaprawie / masie klejącej do zatapiania siatki (np. BOLIX U) listwy narożne, przyokienne, profile dylatacyjne, siatki „diagonalne” w otworach okiennych i drzwiowych, itp., i pozostawić do wyschnięcia. Powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. Szczeliny między płytami na całej grubości ocieplenia należy wypełnić styropianem lub niskorosprężną pianką poliuretanową BOLIX PM-L lub BOLIX ZP.

UWAGA!

Nie zostawiać odstłoniętych płyt styropianowych przez dłuższy okres czasu, co może doprowadzić do zniszczenia jego powierzchni przez promieniowanie UV, a w konsekwencji do osłabienia przyczepności zaprawy / masy klejącej. Jeżeli na powierzchni styropianu pojawi się pył, pożątkła warstwa bądź gdy płyty styropianowe narażone są na działanie słońca dłużej niż 7 dni wówczas należy je dokładnie przesklić i odpylić.

ZASTOSOWANIE:

Gotową zaprawę / masę klejącą nanieść ciągłą warstwą o grubości około 3-4 mm lub za pomocą pacy zębatej (zęby 8-10 mm) po czym wtopić siatkę BOLIX HD 335/P tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie / masie.

Sąsiednie pasy siatki pancerniej BOLIX HD 335/P układać w poziomie bez zakładu. Siatki nie zakładać poza naroża lub ościeża okienne.

Siatka z włókna szklanego BOLIX HD 335/P nie może być stosowana jako jedyna siatka w warstwie zbrojącej, zawsze należy wykonać jako drugie dodatkowe zbrojenie siatką BOLIX HD 158/S lub BOLIX HD 174/S.

UWAGI I ZALECENIA REALIZACYJNE:

- Należy stosować się do wytycznych zawartych w kartach technicznych produktów, z którymi będzie stosowana siatka zbrojąca BOLIX HD 335/P.

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj splotu:

gazejski

Długość:

≥ 25 m

Szerokość:

1,0 m (±10%)

Barwa:

Pomarańczowa

Wymiary oczek w świetle:

4,7 x 5,6 mm (±10%)

Masa powierzchniowa:

367 (±18) g/m²

Zawartość popiołu:

80,6 (±4) %

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w:

- Warunkach laboratoryjnych: ≥ 100 N / mm
- Roztworze alkalicznym: ≥ 60 N / mm

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku przy zerwaniu, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w:

- Warunkach laboratoryjnych: 5,1 (±0,51)%
- Roztworze alkalicznym: 2,9 (±0,29)%

Wartość szcztkowa naprężenia wzdłuż osnowy i wątku:

≥ 50% wartości w warunkach laboratoryjnych

Opakowania:

rolka: 25 m

Ilość opakowań na palecie:

30 rolek

ORIENTACYJNE ŻUŻYCIE:

1,0 m² siatki / 1 m² powierzchni elewacji

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w nieuszkodzonych opakowaniach w temp. od +5°C do +50°C w pozycji stojącej. Chronić przed zgnieceniem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

SKŁAD:

Włókno szklane powlekane alkalioodporną dyspersją.

BOLIX S.A. gwarantuje właściwą jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na rodzaj jego zastosowania i sposób użycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Nie zastępują one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić odpowiednie próby lub skontaktować się z Działem Technicznej Obsługi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyższej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą swoją ważność.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl